

**General**

Filtek™ P60 Restorative Material, manufactured by 3M ESPE, is a visible-light activated, radiopaque, restorative composite. It is designed for use in posterior restorations. The filler in Filtek P60 restorative is zirconia/silica. The inorganic filler loading is 61% by volume (without silane treatment) with a particle size range of 0.01 to 3.5 µm. Filtek P60 restorative contains BIS-GMA, UDMA and BIS-EMA resins. A 3M ESPE dental adhesive is used to permanently bond the restoration to the tooth structure. The restorative is available in a variety of shades. It is packaged in traditional syringes.

**Indications**

Filtek P60 restorative is indicated for use in:

- Direct posterior restorations
- Core Build-ups
- Splinting
- Indirect restorations including inlays, onlays and veneers

**Precautions**

**Filtek P60 restorative contains methacrylates.** A small percentage of the population is known to have an allergic response to acrylate resins. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, exposure to uncured resin should be avoided. **Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended.** If restorative material contacts skin, wash immediately with soap and water. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If restorative contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then reapply. If accidental contact with eyes or prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush immediately with large amounts of water.

**Instructions for Use****I. Preliminary**

A. Prophy: Teeth should be cleaned with pumice and water to remove surface stains.

B. Shade Selection: Before isolating the tooth, select the appropriate shade(s) of restorative material.

C. Isolation: A rubber dam is the preferred method of isolation. Cotton rolls plus an evacuator can also be used.

**II. Posterior Restorations**

A. Cavity Preparation: Prepare the cavity. Line and point angles should be rounded. No residual amalgam or other base material should be left in the internal form of the preparation that would interfere with light transmission and therefore, the hardening of the restorative material.

B. Pulp Protection: If a pulp exposure has occurred and if the situation warrants a direct pulp capping procedure, place a minimum amount of calcium hydroxide on the exposure followed by an application of Vitrebond™ Light Cure Glass Ionomer/Base, manufactured by 3M ESPE. Vitrebond liner/base may also be used to base areas of deep cavity excavation. See Vitrebond liner/base instructions for details.

C. Placement of Matrix: Place a thin dead-soft metal, or a precontoured mylar or a precontoured metal matrix band and insert wedges firmly. Burnish the matrix band to establish proximal contour and contact area. Adapt the band to seal the gingival area to avoid overhangs.

D. Adhesive System: Follow the manufacturer's instructions regarding etching, priming, adhesive application and curing.

E. Dispensing the Composite: Dispense the necessary amount of restorative material from the syringe onto the mix pad by turning the handle slowly in a clockwise manner. To prevent oozing of the restorative when dispensing is completed, turn the handle counterclockwise a half turn to stop paste flow. Immediately replace syringe cap. If not used immediately, the dispensed material should be protected from light.

**F. Placement:**

1. Using a nonmetallic placement instrument, place restorative into the cavity in increments no thicker than 2.5mm.

**Placement hints:**

a) To aid in adaptation, the first 1mm layer may be placed and adapted to the proximal box.

b) Avoid intense light in the working field.

c) A condensing instrument (or similar device) can be used to adapt the material to all of the internal cavity aspects.

2. Light cure each increment 20 seconds by exposing its entire surface to a high intensity visible light source, such as 3M ESPE Curing Light. Hold the light guide tip as close to the restorative as possible during light exposure.

3. Slightly overfill the cavity to permit extension of composite beyond cavity margins. Contour and shape with appropriate composite instruments.

G. Finishing: Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, burs or stones. Contour proximal surfaces with Sof-Lex™ Finishing Strips, manufactured for 3M ESPE.

H. Adjust Occlusion: Check occlusion with thin articulating paper. Centric and lateral excursion contacts should be examined. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.

I. Polishing: Polish with Sof-Lex Discs, manufactured by 3M ESPE, and Strips or with white stones and rubber points where discs are not suitable.

**III. Filtek P60 restorative Indirect Procedure For Inlays, Onlays Or Veneers****A. Dental Operatory Procedure**

1. Shade selection: Choose the appropriate shade(s) of Filtek P60 restorative prior to isolation.

**2. Preparation: Prepare the tooth.**

3. Impressioning: After preparation is complete, make an impression of the prepared tooth by following the manufacturer's instructions of the impressioning material chosen. Any 3M ESPE impressioning system may be used.

**B. Laboratory Procedure**

1. Pour the impression of the preparation with die stone. Place pins at the preparation site at this time if a "triple tray" type of impression was used.

2. Separate the cast from the impression after 45 to 60 minutes. Place pins in die and base the cast as for a typical crown and bridge procedure. Mount or articulate the cast to its counter model to an adequate articulator.

3. If a second impression was not sent, pour a second cast using the same impression registration. This is to be used as a working cast.

4. Section out the preparation with a laboratory saw and trim away excess or, expose the margins so they can be easily worked. Mark the margins with a red pencil if needed. Add a spacer at this time if one is being used.

5. Soak the die in water, then with a brush, apply a very thin coat of separating medium to the preparation, let it dry somewhat, then add another thin layer.

6. Add the first third of composite to the floor of the preparation, stay short of the margins, light cure for 20 seconds.

7. Add second third of composite. Allow for the last third (incisal) to include the contact areas.

8. Place the die back into the articulated arch, add the last third of composite to the occlusal surface. Overfill very slightly mesially, distally, and occlusally. This will allow for the mesiodistal contacts and the proper occlusal contact when the opposing arch is brought into occlusion with the uncur ed incisal increment. Light cure for only ten seconds, then remove the die to prevent adhering to adjacent surfaces. Finish the curing process.

9. With the occlusal contacts already established, begin removing the excess composite from around the points of contact. Develop the inclines and ridges as per remaining occlusal anatomy.

10. Care must be taken when removing the prosthesis from the die. Break off small amounts of the die from around the restoration, the die stone should break away cleanly from the cured restoration, until all of the restoration is recovered.

11. Using the master die, check the restoration for flash, undercuts, and fit. Adjust as necessary, then polish.

**C. Dental Operatory Procedure**

1. Roughen the interior surfaces of the indirect restoration.

2. Clean the prosthesis in a soap solution in an ultrasonic bath. Rinse thoroughly.

3. Cementation: Cement the prosthesis using a 3M ESPE resin cement system by following manufacturer's instructions.

**IV. Storage and Use:**

A. Do not expose restorative materials to elevated temperatures or intense light.

B. Unopened kits should be kept at room temperature (15°-27°C or 59°-80°F).

C. Do not store materials in proximity to eugenol-containing products.

D. The composite pastes are designed for use at room temperature of approximately 21°-24°C or 70°-75°F. Shelf life at room temperature is 3 years.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

**Warranty**

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

**Limitation of Liability**

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

**DEUTSCH****Allgemeines**

Filtek™ P60 Restaurationsmaterial, hergestellt von 3M ESPE, ist ein lichthärtendes, röntgenopakes Komposit für Seitenzahnrestaurationen. Filtek P60 enthält Zirkonium/Silizium als Füller. Der anorganische Füllgehalt beträgt 61 Volumenprozent (ohne Silan), die Partikelgröße des Füllmaterials liegt im Bereich von 0,01 bis 3,5 µm.

Filtek P60 Restaurationsmaterial enthält BIS-GMA, UDMA und BIS-EMA als Harzmatrix. Für ein dauerhaftes Bonding der Restauration mit der Zahnnstruktur wird ein 3M ESPE Dentaladhäsiv verwendet. Das Komposit wird in einer Reihe von Farben angeboten und ist in herkömmlichen Spritzen verpackt.

**Indikationsbereich**

Filtek P60 Restaurationsmaterial ist indiziert für:

- direkte Seitenzahnrestaurationen
- Stumpfaufbauten
- Schienung
- Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers

**Vorsichtsmaßnahmen**

Filtek P60 Restaurationsmaterial enthält Methacrylate.

Bekanntlich zeigt ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung allergische Reaktionen auf Methacrylate (Akkylharze). Zur Herabsetzung des Risikos einer allergischen Reaktion minimieren Sie den Kontakt zu diesen Materialien,

insbesondere ein Kontakt mit ungehärteten Resinen sollte vermieden werden. **Das Tragen von Handschuhen und eine berührungsfreie Verarbeitungstechnik werden empfohlen.** Sollte das Restaurationsmaterial dennoch in Kontakt mit der Haut kommen, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife. Acrylate können die üblicherweise verwendeten Handschuhe durchdringen. Wenn das Restaurationsmaterial in Kontakt mit dem Handschuh kommt, ziehen Sie den Handschuh aus und entsorgen Sie ihn. Waschen Sie die Hände sofort mit Wasser und Seife und ziehen Sie einen neuen Handschuh an. Sollte es zu einem versehentlichen Kontakt mit den Augen oder einem längeren Kontakt mit der Mundschleimhaut kommen, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.

**Hinweise zur Anwendung****I. Vorbereitung**

A. Reinigen: Zur Entfernung von Rückständen auf der Oberfläche sollten die Zähne zunächst mit Bimssteinpulver und Wasser gereinigt werden.

B. Farbauswahl: Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes die passende(n) Farbe(n) des Restaurationsmaterials.

C. Isolierung: Die bevorzugte Isolierungsmethode ist ein Kofferdam. Waterrollen und zusätzlich ein Sauger können ebenfalls eingesetzt werden.

**II. Seitenzahnrestaurationen**

1. **Kavitätpräparation:** Präparieren Sie die Kavität. Kanten und Ecken sollten abgerundet werden. In der präparierten Kavität sollten keine Reste von Amalgam oder sonstigen Unterfüllungsmaterial verbleiben, da diese die Lichtübertragung stören und damit die Aushärtung des Restaurationsmaterials beeinträchtigen würden.

2. **Pulpenschutz:** Wenn die Pulpa eröffnet wurde und die Situation eine direkte Pulpenüberkapping rechtfertigt, tragen Sie zunächst auf die eröffnete Pulpa eine kleine Menge Calciumhydroxid auf und applizieren Sie dann Vitrebond™ lichthärtendes Glas-Ionomer Unterfüllungsmaterial, hergestellt von 3M ESPE. Vitrebond Unterfüllungsmaterial kann auch zur Unterfüllung tiefer Kavitäten verwendet werden. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation zum Vitrebond Unterfüllungsmaterial.

3. **Matrizen-Plazierung:** Plazieren Sie eine Matrize aus dünnem Weichmetall oder vorkonturiertem Kunststoff oder ein vorkonturiertes Metall-Matrizenband und verklemmen Sie diese gut. Stellen Sie einen Kontakt zwischen Matrizenband und Nachbarzahn sicher. Adaptern Sie das Band zur Abgrenzung gegen die Gingiva und zur Vermeidung von Überhängen.

4. **Adhäsivsystem:** Halten Sie sich beim Ätzen, der Applikation von Primer und Adhäsiv sowie der Aushärtung an die Herstelleranweisungen.

5. **Anwendung des Komposit:** Geben Sie eine ausreichende Menge des Restaurationsmaterials aus der Spritze auf einen Mischtisch, indem Sie den Griff langsam im Uhrzeigersinn drehen. Um ein anschließendes unerwünschtes Nachlaufen des Restaurationsmaterials zu verhindern, drehen Sie den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn um eine halbe Umdrehung zurück, so dass keine weitere Paste mehr austritt. Setzen Sie dann sofort wieder die Schutzkappe auf. Wenn das entnommene Material nicht sofort verarbeitet wird, sollte es lichtgeschützt gelagert werden.

**6. Applikation:**

A. Verwenden Sie ein glattes Instrument und bringen Sie das Restaurationsmaterial in Schichten von nicht mehr als 2,5 mm Dicke in die Kavität ein.

**Hinweise zur Applikation:**

A) Zur Erleichterung der Adaptation kann die erste 1 mm dicke Schicht im Approximalkasten plaziert und adaptiert werden.

b) Vermeiden Sie intensive Licht im Arbeitsbereich.

c) Zur Adaptation des Materials im Inneren der Kavität kann ein Stopfen (oder ein ähnliches Instrument) verwendet werden.

B. Härteln Sie jede Schicht 20 Sekunden mit Licht, indem Sie die gesamte Oberfläche einer hochintensiven Lichtquelle wie einem 3M ESPE Polymerisationsgerät aussetzen. Halten Sie dabei die Lichtleiter spitze so nah wie möglich an das Restaurationsmaterial.

C. Applizieren Sie gerinfügig zu viel Komposit in die Kavität, um auch eine vollständige Füllung an den Kavitätenrändern zu gewährleisten. Nehmen Sie die Kontrurung und Modellierung mit geeigneten Kompositinstrumenten vor.

7. **Finieren:** Konturieren Sie die Restaurationsoberflächen mit feinen Finierlamellen oder Hartmetallbohren. Konturieren Sie die Approximalflächen mit Sof-Lex™ Finierstreifen, hergestellt für 3M ESPE.

8. **Einstellung der Okklusion:** Kontrollieren Sie die Okklusion mit einem dünnen Artikulationspapier. Die statische und dynamische Okklusion sollte untersucht werden. Nehmen Sie eine sorgfältige Einstellung der Okklusion vor, indem Sie überschüssiges Material mit einem feinen Polierdiamanten entfernen.

9. **Polieren:** Polieren Sie mit Sof-Lex Polierscheiben und streifen bzw. mit Gummipolierspitzen, wo sich Scheiben nicht eignen.

**III. Indirekte Vorgehensweise bei Inlays, Onlays und Veneers.****A. Vorgehensweise in der Praxis**

1. **Farbauswahl:** Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes die passende(n) Farbe(n) des Filtek P60 Restaurationsmaterials aus.

2. **Präparation:** Präparieren Sie den Zahn.

3. **Abformung:** Nehmen Sie einen Abdruck des präparierten Zahns nach Abschluss der Präparation. Halten Sie dabei an die Anweisungen des Herstellers des gewählten Abformmaterials. Sie können jedes 3M ESPE Abformmaterial verwenden.

**B. Arbeitsschritte im Labor.**

1. Gießen Sie die Abformung der Präparation mit Gips aus. Markieren Sie zu diesem Zeitpunkt die Präparationstelle mit Stiften, wenn eine "triple tray" - Abformung vorgenommen wurde.

2. Lösen Sie das Gipsmodell nach 45 bis 60 Minuten von der Abformung. Bringen Sie Stifte an dem Abguss an und stellen Sie einen Modellsockel hier wie bei einer typischen Kronen- oder Brückenfertigung. Ordnen Sie den Abguss mit seinem Gegenmodell in einem passenden Artikulator an.

3. Wenn keine zweite Abformung eingebracht wurde, gießen Sie ein weiteres Gipsmodell unter Verwendung der gleichen Abformung aus. Dieser Gipsabdruck wird als Arbeitsmodell verwendet.

4. Trennen Sie die Präparation mit einer Laborsäge ab und entfernen Sie überschüssiges Material oder arbeiten Sie die Ränder so heraus, daß sie leicht bearbeitet werden. Markieren Sie die Ränder falls erforderlich mit einem roten Stift. Wenn ein Platzhalter verwendet wird, setzen Sie ihn nun ein.

5. Tragen Sie dann mit einem Pinsel eine sehr dünne Schicht einer Isolation auf die Präparation auf, lassen Sie es etwas an trocknen und tragen Sie dann eine weitere dünne Schicht auf.

6. Bringen Sie das erste Drittel des Kompositos tief in die Präparation ein, lassen Sie die Ränder frei und härteln Sie diese Bodenschicht 20 Sekunden mit Licht aus.

7. Bringen Sie das zweite Drittel des Kompositos ein. Das letzte Drittel (Inzisalbereich) sollte die Kontaktbereiche umfassen. Härteln Sie 20 Sekunden mit Licht aus.

8. Stellen Sie das Modell in den Artikulator zurück und applizieren Sie das letzte Drittel des Kompositos auf die okklusionstragende Oberfläche. Applizieren Sie mesial, distal und okklusal gerinfügig zu viel Material. Dies ermöglicht die mesiodistalen und korrekten okklusalen Kontakte, wenn der Gegenkiefer in Okklusion mit der ungehärteten inzisalen Schicht gebracht wird. Lichthärten Sie nur für 10 Sekunden, entfernen Sie dann das Gipsmodell, um ein Festkleben an angrenzenden Oberflächen zu verhindern. Führen Sie dann den Aushärtungsvorgang zu Ende.

9. Nach Herstellung der Okkluskalkontakte beginnen Sie mit der Entfernung von überschüssigem Komposit um die Kontaktpunkte herum. Entfernen Sie die Höcker und Grate entsprechend der verbleibenden okklusalen Anatomie.

10. Vorsicht ist geboten beim Lösen der Restauration vom Modell. Brechen Sie kleine Stücke des Gipsabdrucks um die Restauration herum ab. Der Gips sollte sich sauber von der ausgehärten Restauration abnehmen lassen, bis die gesamte Restauration herausgelöst ist.

11. Kontrollieren Sie die Restauration auf Fäden, Unterschnitte und Passgenauigkeit unter Verwendung des Zweitmodells. Führen Sie falls notwendig Korrekturen durch und polieren Sie dann die Restauration.

**C. Vorgehensweise in der Praxis**

1. Rauen Sie die inneren Oberflächen der indirekten Restauration auf.

2. Reinigen Sie die Restauration in einer Seifenlösung oder im Ultraschallbad und spülen Sie sie anschließend gut ab.

3. Zementieren: Zementieren Sie die Restauration unter Verwendung eines 3M ESPE Festigungskomposit aus den Anweisungen des Herstellers.

**IV. Lagerung und Verwendung:**

A. Setzen Sie Restaurationsmaterialien nicht hohen Temperaturen oder intensivem Licht aus.

B. Ungeöffnete Packungen sollten bei Raumtemperatur gelagert werden (15°-27°C).

C. Lagern Sie das Material nicht in der Nähe eugenolhaltiger Produkte.

D. Die Kompositpasten sollten bei einer Raumtemperatur von ungefähr 21°-24°C verarbeitet werden. Die Haltbarkeitsdauer beträgt bei Raumtemperatur 3 Jahre.

Niemals ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in diesen Anweisungen abweichen.

**Garantie**

3M ESPE garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. 3M ESPE ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZÜGLICH VERKAUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEIN ZWECK. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäß Verwendung des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M ESPE in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M ESPE Produkts.

**Haftungsbeschränkung**

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für 3M ESPE keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichzeitig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrherrlichkeit oder Vorsatz, handelt.

**FRANÇAIS****Généralités**

Le matériau de restauration Filtek™ P60, fabriqué par 3M ESPE, est un composite de restauration photopolymérisable à la lumière visible, radiopaque. Il a été conçu spécifiquement pour les restaurations des dents postérieures. La charge du Filtek P60 est du zirconium/silice. La charge inorganique représente 61 % en volume (sans traitement de silane) avec des particules dont la taille varie entre 0,01 et 3,5 µm. Le Filtek P60 contient des résines BIS-GMA, UDMA et BIS-EMA. Un système adhésif 3M ESPE doit être utilisé pour assurer le collage de la restauration à la structure dentaire. Le matériau est disponible en plusieurs teintes. Il est conditionné uniquement en seringues.

**Indications**

Le matériau de restauration composite Filtek P

2. Nettoyer l'élément prothétique avec une solution savonneuse contenue dans un bac à ultrasons.

3. Collage/Scellemente: Le scellement/collage de la restauration indirecte doit être réalisé avec un système de ciment résine composite 3M ESPE en suivant attentivement les instructions du fabricant.

#### IV. Stockage et utilisation:

A. Ne pas exposer le matériau à des températures élevées ou à une lumière intense.

B. Les coffrets non ouverts doivent être stockés à température ambiante (15/27°C -59/80°F).

C. Ne pas stocker les matériaux à proximité de produits contenant de l'eugenol.

D. Ce composite est conçu pour une utilisation à température ambiante (21-24°C/70-75°F). La durée de vie à cette température ambiante est de 3 ans.

Toute personne devra obligatoirement communiquer des informations strictement conformes à celles données dans ce document.

#### Garantie

3M ESPE garantit que ce produit est dépourvu de défauts matériels et de fabrication. 3M ESPE NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE D'ADEQUATION A UN EMPLOI PARTICULIER. L'utilisateur est responsable de la détermination de l'adéquation du produit à son utilisation. Si ce produit présente un défaut durant sa période de garantie, votre seul recours et l'unique obligation de 3M ESPE sera la réparation ou le remplacement du produit 3M ESPE.

#### Limitation de responsabilité

A l'exception des lieux où la loi l'interdit, 3M ESPE ne sera tenu responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'il soit directs, indirects, spécifiques, accidentels ou consécutifs, quels que soient les arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

#### ITALIANO

#### Informazioni generali

Filtek™ P60, prodotto da 3M ESPE, è un materiale per restauro fotopolimerizzabile e radiopaco. È stato progettato per essere utilizzato nei settori posteriori. Il riempimento è zirconia/silice. La parte inorganica del riempimento rappresenta il 61% in volume (escluso il trattamento con il silano) con una dimensione media delle particelle che varia da 0,01 a 3,5 µm. Filtek P60 contiene BIS-GMA, UDMA e BIS-EMA come resine. È necessario l'impiego di un sistema adesivo per fissare in modo permanente il restauro alla struttura dentale. Il materiale da restauro è disponibile in un'ampia gamma di colori. Il confezionamento è in siringhe.

#### Indicazioni

Il materiale da restauro Filtek P60 è particolarmente indicato per:

- Restauri diretti posteriori
- Ricostruzione di monconi
- Splintaggi
- Restauri indiretti inclusi inlays, onlays e veneers

#### Precauzioni per il personale dello studio e per i pazienti

Il materiale da restauro Filtek P60 contiene metacrilato. Alcuni pazienti possono risultare allergici alla resina acrilica. Per ridurre i rischi di una risposta allergica, minimizzare l'esposizione a questi materiali. In particolare evitare l'esposizione alla resina non polimerizzata. Si consiglia di utilizzare guanti protettivi ed evitare il contatto con la pelle. Nel caso di contatto accidentale con la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone. Gli acrilati possono penetrare i guanti più comunemente utilizzati. Nel caso di contatto attraverso i guanti, togliere e gettare via i guanti, risciacquare il mani con acqua e sapone ed indossare nuovi guanti. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi o con tessuti orali molli, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.

#### Istruzioni per l'uso

##### I. Preliminari

A. Profilassi: Pulire il dente con acqua e pomice per rimuovere le macchie in superficie

B. Scelta del colore: prima dell'isolamento del dente, selezionare il colore più appropriato del materiale da restauro.

C. Isolamento: Isolare il campo operatorio con una diga di gomma. In alternativa è possibile utilizzare anche tamponi di cotone.

##### II. Restauri posteriori

A. Preparazione della cavità: preparare la cavità. Arrotondare gli angoli interni. Non lasciare residui di amalgama o di altri materiali utilizzati come liner/base all'interno della preparazione, perché potrebbero interferire con la trasmissione della luce e di conseguenza con l'indurimento finale del materiale da restauro.

B. Protezione della polpa: nel caso di esposizione della polpa o se la situazione clinica suggerisce un incappucciamento diretto, utilizzare una minima quantità di idrossido di idrossido di calcio sulla parte esposta ed applicare poi Vitrebond™, fotopolimerizzatore liner/base, prodotto da 3M ESPE. Vitrebond liner/base può anche essere utilizzato in cavità profonde. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso relative al Vitrebond.

C. Posizionamento della matrice: applicare una matrice di metallo morbida e sottile, o una matrice Mylar modellata, o una matrice di metallo modellata ed inserire a fondo i bordi. Brunire la matrice per stabilire il contorno prossimale e l'area di contatto. Adattare la matrice per sigillare la zona gengivale ed evitare debordamenti.

D. Sistema adesivo: fare riferimento alle istruzioni per l'uso per quanto riguarda l'applicazione del sistema adesivo e della relativa fotopolimerizzazione.

E. Sistema di estrusione del composito: estrarre la quantità necessaria di materiale da restauro, dalla siringa su di un blocco di impasto, avvitando delicatamente il pistone della siringa in senso orario. Una volta terminata l'estruzione, ruotare il pistone di mezzo giro in senso antiorario per fermare la fuoriuscita del materiale. Richiudere subito la siringa con il suo tappo. Se il materiale estruso non viene utilizzato immediatamente, proteggerlo dalla luce.

##### F. Posizionamento

1. Posizionare il materiale da restauro all'interno della cavità utilizzando uno strumento appropriato non metalllico in spessori non superiori ai 2,5 mm.

##### Nota:

a) Per favorire l'adattamento, posizionare il primo strato di materiale con uno spessore di 1 mm nel box prossimale

b) Evitare la luce intensa sul campo di lavoro

c) E' possibile utilizzare un condensatore per adattare il materiale all'interno della cavità

2. Fotopolimerizzare ogni singolo incremento per 20 secondi, esponendo l'intera superficie alla luce di una lampada fotopolimerizzatrice 3M ESPE. Tenere il puntale della lampada il più possibile vicino al materiale.

3. Riempire abbondantemente la cavità in modo da permettere l'estensione del composito al di là dei margini della cavità.

Modellare e contornare con uno appropriato strumento per composito.

G. Rifinitura: Modellare le superfici del restauro con frese diamantate fine o con pietre. Rifinire le superfici prossimali con le strisce Sof-Lex™, prodotto per 3M ESPE.

H. Controllo dell'occlusione: controllare l'occlusione con una carta da articolazione sottile. Controllare anche i contatti da occlusione centrica e laterale.

Perfezionare l'occlusione rimuovendo il materiale in eccesso con una fresa diamantata fine o con una pietra.

I. Lucidatura: Lucidare con il sistema dischi e strisce Sof-Lex e con pietre bianche o gommini nei punti dove i dischi non risultano essere idonei.

##### III. Restauri indiretti (inlays, onlays, veneers)

###### A. Procedura per lo studio

1. Sceglie il colore: selezionare il colore più appropriato di Filtek P60 prima di procedere all'isolamento.

2. Preparazione: preparare il dente.

3. Presa dell'impronta: dopo avere completato la preparazione, prendere un'impronta del dente preparato facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del materiale da impronta scelta. Si consiglia di utilizzare un materiale da impronta 3M ESPE.

###### B. Procedura per il laboratorio

1. Colare l'impronta con il gesso. Nel caso l'impronta fosse stata rilevata con un porta impronta del tipo "triple tray", posizionare i perni vicino al sito della preparazione.

2. Separare il modello dall'impronta dopo 45-60 minuti. Posizionare i perni nel gesso e alla base del modello come nella consueta procedura per ponti e corone. Montare modello sull'articolatore per una corretta articolazione.

3. Nel caso non fosse stata invitata una seconda impronta ricolare la stessa impronta per ottenere un modello di lavoro.

4. Tagliare la preparazione con un segheetto di laboratorio e rimuovere gli ecessi o esprire i margini in modo che possano facilmente essere lavorati. Se necessario, marcate i margini con una matita rossa. Se si utilizza uno spaziatore, posizionarlo ora.

5. Immengerlo il modello in acqua. Successivamente, con un pennello, applicare uno strato molto sottile di mezzo separatore sulla preparazione. Lasciare asciugare un poco ed applicare un altro strato sottile.

6. Posizionare un primo strato di composito sul fondo della preparazione, stando lontano dai margini. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

7. Aggiungere dell'altro composito. Con l'ultimo strato (incisale) includere le aree di contatto. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

8. Posizionare il modello sull'articolatore, aggiungere un ultimo strato di composito (incisale) sulla superficie oclusale.

Stare leggermente in eccesso mesio/distalmente e oclusivamente. Ciò aiuterà per i contatti mesio/distali e per un appropriato contatto oclusuale quando verrà fatto combaciare il modello con l'antagonista in resina incisale non ancora polimerizzata. Fotopolimerizzare per 10 secondi, quindi rimuovere il modello per evitare che si attaccino alle superfici adiacenti. Completare la fotopolimerizzazione.

9. Con i contatti oclusuali già creati, iniziare a rimuovere gli ecessi di materiale intorno ai punti di contatto. Modellare le pendenze e le creste dando una forma antonica oclusuale.

10. Rimuovere con cura il manufatto del modello. Rompere piccole quantità di modello intorno al restauro.

Il modello dovrà staccarsi facilmente dal manufatto polimerizzato, sino ad essere completamente libero.

11. Usando il modello maestro, controllare il manufatto per eventuali sottili squadrati ed adattamenti vari. Sistemare il tutto e lucidare.

###### C. Procedura per lo studio

1. Irrividire la superficie interna del manufatto.

2. Lavare il manufatto in una soluzione di sapone in un bagno ad ultrasuoni e risciacquare.

3. Cementare il manufatto con un cemento resinoso 3M ESPE, facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto scelta.

###### D. Conservazione ed uso

A. Non esporre il materiale da restauro ad elevate temperature o a luci intense.

B. Si consiglia di conservare le confezioni non aperte a temperatura ambiente (15°-27° C)

C. Non conservare il prodotto in prossimità di materiali contenenti eugenolo.

D. Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato a temperatura ambiente (21-24°C). Il prodotto conservato a temperatura ambiente ha una validità di 3 anni.

Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate in questo foglio di istruzioni.

#### Garanzia

3M ESPE garantisce che questo prodotto è privo di difetti per quanto riguarda materiali e manifattura.

3M ESPE NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI COMMERCIALIBILITÀ O IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto nelle singole applicazioni. Se questo prodotto risulta difettoso nell'ambito del periodo di garanzia, l'esclusivo rimedio e unico obbligo da parte di 3M ESPE sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto 3M ESPE.

#### Limitazioni di responsabilità

Eccetto ove diversamente indicato dalla legge, 3M ESPE non si riterrà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto, diretti o indiretti, speciali, incidentali o conseguenziali, qualunque sia la teoria affermata, compresa garanzia, contratto, negligenza o diretta responsabilità.

#### ESPAÑOL

#### General

El material restaurador Filtek™ P60, fabricado por 3M ESPE, es un composite restaurador de curado por luz visible y radiopaco. Ha sido diseñado para su uso restauraciones posteriores. El relleno del restaurador Filtek P60 es circonio/silice. El contenido de relleno inorgánico es de un 61% en volumen (sin tratamiento con silano) con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 3,5 µm. El restaurador Filtek P60 contiene BIS-GMA, UDMA y BIS-EMA. El material restaurador se une permanentemente a la estructura dental mediante una adhesiva dental de 3M ESPE. Este material restaurador está disponible en una variedad de colores. Viene presentado en las tradicionales siringas.

#### Las indicaciones de uso del restaurador Filtek P60 son:

- Restauraciones directas en posteriores
- Reconstrucción de muelones
- Ferulización
- Restauraciones indirectas incluyendo "inlays", "onlays" and carillas

#### Precauciones

El restaurador Filtek P60 contiene metacrilatos. Se sabe que una pequeña parte de la población presenta una respuesta alérgica a las resinas acrílicas. Para reducir el riesgo de respuesta alérgica minimice la exposición a estos materiales. En particular se debe evitar el contacto con la resina curada. **Se recomienda el uso de guantes protectores y una técnica de no contacto.** Si el material restaurador entra en contacto con la piel, lavar inmediatamente con jabón y agua. Los acrilatos pueden penetrar a través de la mayoría de los guantes. Si el material restaurador contacta el guante quitarselo y desecharlo, lavar las manos inmediatamente con jabón y agua y usar un guante nuevo. Si ocurre un contacto accidental con los ojos o un contacto prolongado con los tejidos blandos de la boca, lavar inmediatamente con gran cantidad de agua.

#### Instrucciones de uso

##### I. Preliminar

A. Profilaxis: El diente debe ser limpiado con pomez y agua para quitar las manchas superficiales.

B. Selección del color: Antes de aislar el diente, seleccionar el(s) colores apropiados de material restaurador.

C. Aislamiento: El método más recomendable de aislamiento es el dique de goma. También se pueden usar rollos de algodón como un evasor.

##### II. Restauraciones posteriores

A. Preparación de la cavidad: Prepare la cavidad. Angulos lineales y puntas deben ser redondeados. No se debe dejar ningún residuo de amalgama u otros materiales de base en la preparación interna que puedan interferir con la transmisión de la luz y por lo tanto con el endurecimiento del material restaurador.

B. Protección pulpar: si se produce una exposición pulpar y la situación permite garantizar un procedimiento directo de tapado de la pulpa, utiliza una mínima cantidad de hidroxido de calcio en la exposición seguida de una aplicación de la base cavitaria de lónjero de vidrio fotocurable Vitrebond™, fabricado por 3M ESPE. La base cavitaria Vitrebond se puede usar también como relleno en áreas cavitarias profundas. (Ver las instrucciones de aplicación de la base Vitrebond para más detalles).

C. Colocación de la Matriz: Colocar un delgado y suave metal o un Mylar preformado o una banda matriz preformada de metal e insertar las curvas firmemente. Brutar firmemente la banda matriz para establecer el contorno proximal y el área de contacto. Adaptar la banda para sellar el área gingival para evitar salientes.

D. Sistema adhesivo: Seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la aplicación de grabado ácido, primer, adhesivo y curado.

E. Dispensado del composite: Dispensar la cantidad necesaria de material restaurador desde la jeringa hasta el bloque de mezcla mediante el giro suave del embolo en el sentido de las agujas del reloj. Para prevenir que el restaurador rebose cuando se ha completado el dispensado, girar media vuelta el embolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Inmediatamente, colocar el tapón en la jeringa. Si no se va a usar inmediatamente, el material dispensado debe protegerse de la luz.

##### F. Colocación:

1. Colocar el material restaurador en la cavidad usando un instrumento de colocado no metálico en incrementos de no más de 2,5 mm.

##### Recomendaciones de colocación:

a) Para ayudar en la adaptación, la primera capa de 1 mm debe ser colocada y adaptada a la zona proximal.

b) Evitar la luz intensa en el campo de trabajo.

c) Se puede usar un condensador (o instrumento similar) para adaptar el material restaurador a todos los lados de la cavidad interna.

2. Fotopolimerizar cada incremento 20 segundos mediante la exposición de toda la superficie a una fuente de luz visible de alta intensidad tal como los sistemas de fotocurado 3M ESPE. Mantenga la punta de la guía de luz tan cerca de la restauración como sea posible durante el proceso de fotocurado.

3. Rellenar ligeramente en exceso la cavidad para permitir la extensión del composite mas allá de los márgenes de la cavidad. Contornear y dar forma con los instrumentos adecuados para composite.

G. Acabado: De forma a las superficies de la restauración con finos diamantes de acabado, fresas o piedras. Contornear las superficies proximales con las tiras de acabado Sof-Lex™, fabricadas para 3M ESPE.

H. Ajuste de la occlusión: Compruebe la occlusión con un delgado papel de articular. Examine los contactos céntricos y laterales. Ajuste cuidadosamente la occlusión eliminando material con un fino diamante o piedra de pulido.

I. Pulido: Pula con el sistema de acabado y pulido Sof-Lex y con piedras blancas o puntas de goma donde los discos no sean apropiados.

##### III. Restaurar Filtek P60 en procedimiento indirecto para Inlays, Onlays o carillas

###### A. Procedimiento operatorio dental

1. Selección del color: Escoger el color adecuado del restaurador Filtek P60 antes del aislamiento.

2. Preparación: Preparar el diente.

3. Toma de impresión: Una vez completa la preparación tomar una impresión del diente preparado siguiendo las recomendaciones de aplicación del fabricante del material de impresión elegido. Si se desea, 3M ESPE dispone de materiales de impresión.

###### B. Procedimiento de laboratorio

1. Vaciar la impresión de la preparación. En este paso colocar pins en la preparación si se ha usado una impresión del tipo triple cubeta.

2. Separar el modelo de la impresión pasados de 45 a 60 minutos. Colocar "pins" en el molde como en el procedimiento típico de coronas y puentes. Montar el modelo en el articulador con su antagonista.

3. Si no se ha recibido una segunda impresión vaciar un segundo modelo usando el mismo material de impresión. Éste se usa como un modelo de trabajo.

4. Seccionar la preparación con una sierra de laboratorio y retirar el exceso o exponer los márgenes de modo que puedan ser trabajados fácilmente. Marque los márgenes con un lápiz rojo en los márgenes si es necesario. Añada un espaciador si esta se usa.

5. Emparejar el molde en agua, y a continuación con una brocha, aplicar una capa muy fina de medio separador al molde. Dejar secar algo y añadir otra fina capa.

6. Añadir el primer tercio del composite al suelo de la preparación, manteniéndose lejos de los márgenes y fotopolimerizar durante 20 segundos.

7. Añadir el segundo tercio del composite. Esperar al último tercio (incisal) para incluir las áreas de contacto.

Fotopolimerizar durante 20 segundos.

8. Vuelva a colocar el modelo en el articulador, añadir el último tercio de composite incisal a la superficie oclusal. Rellenar muy ligeramente en exceso en las áreas mesial distal y oclusal. Esto permitirá los contactos mesiodistales y el adecuado contacto oclusal cuando se haga ocluir la arcada antagonista con el material incisal no curado aún. Fotopolimerizar solo 10 segundos y saque el modelo para evitar que se pegue. Terminate el proceso de fotocurado.

9. Con los contactos oclusales ya establecidos comience a retirar el exceso de composite de alrededor de los puntos de contacto. Desarrollar las inclinaciones y crestas de acuerdo al resto de anatomía oclusal.

10. Se debe tener cuidado al retirar la prótesis del molde. Romper pequeños fragmentos del molde alrededor de la prótesis, los fragmentos deben romperse separándose de la restauración limpiamente hasta que todo el molde haya sido retirado.

11. Usando el molde maestro, comprobar la restauración en cuanto a cortes, imperfecciones, y ajustar. Después pulir.

###### C. Procedimiento operatorio dental</

#### IV. Armazenamento e Utilização:

- A. Não expôr os materiais de restauração a temperaturas elevadas ou luz intensa.
- B. Os kits por abrir devem ser colocados no frigorífico (40°F ou 4°C) durante todo o seu prazo de validade. Utilizar apenas à temperatura ambiente.
- C. Não armazenar materiais na proximidade de produtos que contenham eugenol.
- D. As pastas de compósito estão concebidas para uso à temperatura ambiente de aproximadamente 21–24°C ou 70–75°F. O prazo de validade à temperatura ambiente é de 3 anos.
- Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de instruções.

#### GARANTIA

A 3M ESPE garante que este produto estará isento de defeitos em termos de material e fabrico. A 3M ESPE NÃO CONCEDE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação em causa. Se este produto se apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua única solução e unica obrigação da 3M ESPE será a reparação ou substituição do produto da 3M ESPE.

#### Limitação da responsabilidade

Excepto quando proibido por lei, a 3M ESPE não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes desse produto, sejam diretos, indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria defendida, incluindo garantia, contrato, negligéncia ou responsabilidade estrita.

#### NEEDERLANDS

##### Algemeen

Filtek™ P60 Restauratiemateriaal, vervaardigd door 3M ESPE, is een lichtuithardend radiopaak composit. Het product is ontwikkeld voor gebruik in het posterior gebied. De vulstof is zirconium/silica. Het vulstofgehalte bedraagt 61 volumeprocent (zonder silaanbehandeling), waarbij de afmetingen van de partikels variëren van 0,01 tot 3,5 µm. BIS-GMA, UDMA en BIS-EMA zijn de basis kunstharsen. Een 3M ESPE dental adhesive wordt gebruikt om het materiaal aan de tandstructuur te hechten. Filtek P60 is beschikbaar in een scala van kleuren en is verpakt in spruitjes.

##### Indicaties

- Filtek P60 Restauratiemateriaal:
- Directe posterior restauraties
  - Stompopbouw
  - Spalken
  - Indirecte restauraties waaronder inlays, onlays en veneers

##### Voorzorgsmaatregelen

Filtek P60 Restauratiemateriaal bevat methacrylaten. Een gering percentage van de bevolking heeft een gekende allergische reactie op acrylaatharsen. Om het risico op zulke reacties te minimaliseren moet blootstelling aan deze materialen zoveel mogelijk vermeden worden, en in het bijzonder aan onruigteharde kunstharsen. Het gebruik van beschermende handschoenen en een no-touch techniek wordt aanbevolen. Bij contact met de huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Acrylaten dringen door handschoenen heen. Wanneer het restauratiemateriaal met handschoenen in contact komt, verwijder dan de handschoenen enwerp deze weg, was de handen onmiddellijk met zeep en water en trek nieuw handschoenen aan. Bij kort contact met de ogen of langdurig contact met de zachte mondweefsel, dient onmiddellijk met veel water gespoeld te worden.

##### Gebruiksaanwijzingen

I. Voorbereiding  
A. Reinigen: De elementen moeten worden gereinigd met puimsteen en water om oppervlakte vervuilingen te verwijderen.

B. Kleurbepaling: Kies de juiste kleur(en) voordat het element wordt drooggelegd.

C. Isolatie: Een cofferdam is de beste methode om het element droog te leggen. Ook kunnen wattenrollen met afzuiging worden gebruikt.

##### II. Posterior restauraties

A. Caviteitspreparatie: Prepareer de caviteit. Hoekige lijnen en punten dienen afgerond te worden. Er dient geen oud amalgama of ander onderlaag materiaal in de caviteit achter te blijven daar dit de lichtuitharding van het restauratiemateriaal kan verstoren.

B. Pulpabescherming: Gebruik Vitrebond™ Lichthardende Glasionomeer Liner, vervaardigd door 3M ESPE, bij diepe caviteiten. Gebruik een weinig calcium hydroxide onder de Vitrebond in geval van een exponatie. In diepe caviteiten zonder exponatie volstaat alleen Vitrebond. Zie de gebruiksaanwijzingen van Vitrebond voor meer gedetailleerde informatie.

C. Matrix plaatsen: Plaats een dunne metalen matrixband en breng stevig wiggen in. Bruneer de matrix om proximale contour en contactvlakken te creëren. Pas de matrix aan om het gingivale deel af te sluiten en om overhangende te voorkomen.

D. Adhesiesysteem: Volg de aanwijzingen van de fabrikant op met betrekking tot het etsen, het aanbrengen van primer, adhesive en het uitharden.

E. Plaatsing van de composit: Spuit de benodigde hoeveelheid restauratiemateriaal op het mengblaadje door de hengel langzaam kloksgewijs te draaien. Om navloeien te voorkomen moet de hengel een halve slag terug gedraaid worden om de composietstroom te stoppen. Plaats de dop zo snel mogelijk terug op het spuitje. Wanneer u het materiaal op het blaadje niet onmiddellijk gebruikt, dient dit afgeschermd te worden met het licht.

##### F. Plaatsing:

1. Het restauratiemateriaal dient met behulp van een niet-metalen instrument laagsgewijs aangebracht te worden, inlagen van maximaal 2,5 mm.

##### Plaatsingstips:

- a) Om de adaptatie te vergemakkelijken kan een eerste laag van 1 mm proximaal aangebracht worden.
- b) Vermijd intens licht op het werkgebied.
- c) Om het materiaal te adapteren aan alle inwendige zijden van de caviteit, kan een condensatie-instrument worden gebruikt.
- 2. Hardt de oppervlakte van elke laag 20 seconden met licht uit en dit met een hoogintensief lichthardingsapparaat zoals de 3M ESPE Curing Light. Houd de kwartstaaf van het lichtuithardingsapparaat gedurende de belichting zo dicht mogelijk bij het restauratiemateriaal.
- 3. Overvul de caviteit enigszins, zodat de composit zich boven de randen van de caviteit kan uitbreiden. Geef de restauratie contour en vorm met de daarvoor bestemde afwerkinstrumenten, boren of steentjes.

G. Afwerking: Werk de restauratievlakken af met fijne afwerk-diamant. Approximale vlakken kunnen met de Sof-Lex™ Finishing Strips, vervaardigd voor 3M ESPE, afgewerkt worden.

H. Occlusie-aanpassing: Controleer de occlusie met een dun articulatiepapier. Zowel centrische als laterale bewegingscontacten moeten worden onderzocht. Pas de occlusie zorgvuldig aan door overfolig materiaal met een fijne diamantborstel of -steen te verwijderen.

I. Polijsten: Polijst de restauratie met Sof-Lex schijven en strips. Witte arkansas steentjes of rubber punten kunnen gebruikt worden waar schijfjes niet bruikbaar zijn.

##### III. Indirecte procedure voor inlays, onlays en veneers

###### A. Dentale procedure

1. Kleurbepaling: Kies de passende kleur(en) Filtek Restauratiemateriaal vóór het isoleren.

###### 2. Preparatie: Prepareer het element.

3. Afdrukken: Maak na de preparatie een afdruk van het gerepareerde element volgens de aanwijzingen van de fabrikant om het gekozen afdrukmateriaal. Elk 3M ESPE afdruksystem kan hiervoor gebruikt worden.

###### B. Laboratoriumprocedure

1. Giet de afdruk van de indirecte restauratie uit in stonegips.

2. Neem het model na 45 tot 60 minuten uit de afdruk. Maak volgens de gebruikelijke procedure uw priimodel. Monteer het model en zijn tegenmodel in een geschikte articulator.

3. Indien er geen controleafdruk meegezonden werd, kunt u de preparatieafdruk een tweede maal uitgieten als controlemodel.

4. De dies worden uitgezagd en voorbereid zodat de preparatiegrenzen duidelijk zichtbaar worden (preparatiegrenzen bewerken als gebruikelijk). Markeer de preparatiegrenzen met een rood potlood. Breng op dit moment een die-spceraan.

5. Dompel de die in water en breng daarna met een borsteltje een zeer dun laagje separatiemiddel aan, laat enigszins drogen en breng vervolgens nog een dun laagje aan.

6. Breng eerst de derde deel van de composit op de bodem van de preparatie, vermijd de randen en belicht 20 seconden.

7. Voeg het tweede derde deel van de composit toe. Laat ruimte voor het laatste derde deel (incisal) en belicht 20 seconden.

8. Plaats de die en het model terug in de articulator en breng het laatste derde deel van de composit op het occlusale vlak. Mesial, distaal en occlusaal lichtjes overvullen. Dit geeft de mogelijkheid om de restauratie nadien te voorzien van alle juiste contactpunten (mesial, distaal en occlusaal) wanneer de tegenoverliggende boog in occlusie wordt gebracht met de niet uitgeharde incisale laag. Belicht slechts tien seconden en verwijder vervolgens de die, om te voorkomen dat het composit zich hecht aan omliggende elementen. Hard de composit verder uit.

9. Werk de restauratie nu af met behoud van de proximale en occlusale contactpunten.

10. Het verwijderen van de indirecte restauratie uit de die moet zorgvuldig gebeuren. Breek rondom de restauratie kleine stukjes van die af; het stonegips van de uitgeharde restauratie wegbreken tot de gehele restauratie vrij is.

11. Controleer de restauratie op het controlemodel op contactpunten, ondersnijding en pasvorm. Corrigeren waar nodig alvorens restauratie de polijsten.

###### C. Dentale procedure

1. Ruw de binnenvlakken van de indirecte restauratie op.

2. Reinig de indirecte restauratie in een zeepoplossing in een ultrasoon bad. Spoel grondig af.

3. Cementeren: Cementeer de indirecte restauratie met behulp van een 3M ESPE kunsthars-cement systeem.

4. Volg daarbij de aanwijzingen van de fabrikant.

#### IV. Opslag en gebruik:

A. Stel het restauratiemateriaal niet bloot aan hoge temperaturen of intens licht.

B. Ongeopende kits moeten bewaard worden op kamertemperatuur (15°-27°C of 59°-80°F).

C. Bewaar restauratiemateriaal niet in de nabijheid van eugenol houdende producten.

D. Het komposit is ontwikkeld voor gebruik bij kamertemperatuur (ca. 21°-24°C). De houdbareheidsduur bij kamertemperatuur is 3 jaar.

Een enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

##### Garantie:

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIET GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

##### Bepakte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verbooden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

##### EELHNIKA

##### Γενικά

Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek™ P60, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE, είναι ένα φυστοπολυεργάτιμο, ακτινούχο, κολοβωμάτων, composite. Εγίνεται σχεδιαστής για χρήση σε αποκαταστάσεις αποθέματων δοντίων. Οι ενισχυτικοί κόκκινοι υλικοί αποκαταστάσεων Filtek P60 είναι από Zirkonia / διοξειδίου πυριτίου. Ο εμπλουτισμός από αναγόμως ουσίες είναι 61% σε όγκο (άνω επεξεργασίας ασανθίνας) με εώρους μεγέθους από 0,01 έως 3,5 µm. Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek P60 περιέχει ημίγυψο τύπου BIS-GMA, UDMA και BIS-EMA. Με τη χρήση ενός άσβητης πολυεργάτη συγκλητικού υλικού της 3M ESPE γίνεται μονίμος δεσμός της αποκαταστάσης με την δοντική δούμη. Το υλικό αποκαταστάσεων διατίθεται σε ποικιλία υλικών σύμφωνα με την δοντική δούμη.

##### Ενέργειας

Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek P60 ενδέκπειται για χρήση σε:

- Άμεσες αποκαταστάσεις αποθέματων δοντών
- Παρασκευές κολοβωμάτων
- Νορμητικοποίηση
- Εμπορικές αποκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ένθετων, επένθετων και όψεων.

##### Προφύλαξης

Το υλικό Filtek P60 περιέχει μεθακυρικά. Ενα μικρό ποσότητο του πληθυσμού είναι γνωστό ότι έχει αλλεργική αντίδραση στις ακριλικές ρίτσες. Για να μειωθεί ο κινδύνος αλλεργικής αντίδρασης, ελαχιστοποιείστε την έκθεση του ασθενούς σ' αυτά τα υλικά. Συγκεκριμένα, πρέπει ν' απορρίψεται η επένθεση στην απολυμερίζοντα ρίτση της μητ-επιφάνης. Εάν το υλικό είλθει σ' επαφή με το νάντιο, αφαιρέστε το και πετάξτε το, ξεπλύνατε αμέσως με σαπονίνη και νερό και κατόπιν φορέστε κανούργια γαντιά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μανίκια της ρίτσης, απορρίψετε την ίδια σε πάνω από την 3M ESPE. Η κονία Vitrebond είναι ουδέτερη στρώμα σβάσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στις περιοχές ορίων επικαθίστασης και κοιλότητας.

##### II. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΟΠΙΣΧΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

A. Προστομασία Κοιλότητας: Προπαρασκεύαστε την κοιλότητα. Το όριο και οι τριέδρες γωνίες θα πρέπει να στρογγυλεύσουν. Δεν θα πρέπει να αφέσει υπόλοιπο αμαλγάματος ή άλλου υλικού στο εσωτερικό σήμα της προπαρασκευής, που προστέθηκε στην αποθήκη σαν οποιασδήποτε προστατευόμενη υαλούσιονεμέρους κονία Vitrebond™, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE. Η κονία Vitrebond είναι ουδέτερη στρώμα σβάσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στις περιοχές ορίων επικαθίστασης της κοιλότητας.

B. Προστασία Πολούφου: Είναι εμφανίστηκε έκθεση του πολούφου και είναι οι συνθήκες απαγόρευσης μεταβολής που απαιτούνται από την έκθεση της πολούφου. Τα ακριλικά υλικά είναι σταθερά στην ισχύ της πολούφου, χρησιμοποιούνται με ελάχιστη ποσότητα σε πάνω από την ισχύ της πολούφου, αφού ολοκληρώνεται η πολούφη, στρέφοντας το έμβολο αριστερόστροφα κατά μια στροφή, για να σταματήσει η ροή της πολούφου του υλικού. Το πολούφη στην ισχύ της πολούφου, στρέφοντας το έμβολο αριστερόστροφα κατά μια στροφή, για να σταματήσει η ροή της πολούφου του υλικού. Το πολούφη στην ισχύ της πολούφου, στρέφοντας το έμβολο αριστερόστροφα κατά μια στροφή, για να σταματήσει η ροή της πολούφου του υλικού.

C. Λήψη Αποσχούσης κατά την ποποθέτηση:

α) Για να βοηθηθεί η προσαρμογή, το πρώτο στρώμα 1 χιλ. θα πρέπει να ποποθετηθεί και να προσαρμοστεί στο ύμαρτη.

β) Αποφύγετε το έντονο φως στο πεδίο εργασίας.

γ) Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο αυμηνώνασθα (ή παρόμοια συσκευή), για την προσαρμογή του υλικού σε όλες τις εσωτερικές όψεις της κοιλότητας.

2. Φωτισμός της πολούφου: Επιβάτε την πολούφη στην επιφάνεια του υλικού αποκατάστασης από τη σύριγγα στην πολούφη, υψηλής έντασης, όπως κάποια συσκευή φωτοπολυμερίζουμενης της 3M ESPE. Κρατήστε το όριο του ρύγχου σα δυνατό πάνω πάνω στο υλικό αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης του πολούφου.

3. Συμπλήρωση ελαφρών απολούπων: Συμπλήρωση της πολούφης με την επιφάνεια της πολούφης της πολούφης της πολούφης, απολούπωντας τη βάση του επικαγγείου με τη διαδικασία της πολούφης σε πάνω από την 3M ESPE.

4. Ρύγχωση: Επιβάτε την πολούφη στην πολούφη της πολούφης, αφού έχετε συμπλήρωσε την επιφάνεια της πολούφης της πολούφης σε πάνω από την 3M ESPE.

5. Συμπλήρωση ελαφρών απολούπων: Συμπλήρωση της πολούφης με την επιφάνεια της πολούφης της πολούφης σε πάνω από την 3M ESPE.

6. Προσθέτηση ελαφρών απολούπων: Συμπλήρωση της πολούφης με την επιφάνεια της πολούφης της πολούφης σε πάνω από την 3M ESPE.

7. Προσθέτηση ελαφρών απολούπων: Συμπλήρωση της πολούφης με την επιφάνεια της πολούφης της πολούφης σε πάν

## C. Behandling i stolen

- Rugga upp insidan av den indirekta restaurerationen.
- Rengör arbetet i ett ultraljusbad. Skölj noggrant.
- Cementering: Cementera med ett 3M ESPE resincement enligt fabrikantens anvisningar.

## IV. Förvaring och användning:

- Utsätt inte fyllningsmaterialen för förhöjd temperatur eller starkt ljus.
- Oöppnad förpackning bör kylförväras (4°C) för förlängd hållbarhet. Bör ha rumstemperatur vid användning.
- Förvara inte produkterna i närmheten av eugenolhaltiga material.
- Kompositer är avsedda att användas vid rumstemperatur 21° till 24°C. Hållbarhetsstid i rumstemperatur är 3 år. Ingen har tillstånd att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

**Garanti**  
3M ESPE garanterar att denna produkt är fri från material och tillverkningsdefekter. 3M ESPE UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFICKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produkternas lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav att 3M ESPEs enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

## ANSVARSBEGRÄNSNING

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M ESPE inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavskilt eller som konsekvens, oavsett av bedyr teori, inklusive garanti, kontrakt, försämlighet eller direkt ansvar.

## SUOMENKIELINEN

**Vieistä**  
Filtek™ P60 täyttemateriaali (3M ESPE:n valmistama) on valokovetteinen, röntgenopaka yhdistelmämäuvityttemateriaali. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi takahampaiden täytteissä. Fillerimateriaali on zirkonium/pidioksidiläsi. Fillerilatausaste on 0,1 tilausprosenttia, jossa filerkokojakautuma on 0,01-3,5 µm. Filtek P60 täyttemateriaali on BIS-GMA, UDMA ja BIS-EMA pohjainen yhdistelmämävi. 3M ESPE sidosmenetelmällä sidottaa täyte pysyvästi hammaskanteseen. Täyttemateriaalin värivalikoima on kattava. Materiaali on pakattu kierueruiskuihin.

## Indikaatioit

- Filtek P60 täyttemateriaali soveltuu:  
• Suoraan teknikaan taka-alueelle  
• Pilari materiaaliksi  
• Hampaiden kytkemiseen  
• Epäsuoraan teknikaan, kuten inlayt, onlays ja laminaatit

**Varoitukset**  
Filtek P60 sisältää metakrylaatteja. On todettu, että jotkut henkilöt voivat herkistyä akryylimuoveille. Allergisten reaktioiden riski vähenee, jos välttää altisurusta näille materiaaleille. Erityisesti tulee välttää materiaalien kosketeltava paljain käsin ennen kovettamista. **Suosittelme määräyksellä käytöön ja työskentelytekniikkaa, jossa ihokontakti on eliminointi.** Jos täyttemateriaalia joutuu iholle, pese alue heti saippualla ja vedella. Akrylaatti läpäisevästi nopeasti tavanomaisesti kertäytykseen. Jos täyttemateriaalia joutuu käsinneille, poista ne ja pese kädet välttämästi vedellä ja saippualla sekä vähästä uudet käsinneet. Mikäli materiaalia joutuu vahingossa silmiin tai suun pehmyydkuoksiin, huuhde alle välittömästi runsaalla vedellä.

## Käyttöönhet

### 1. Esivalmisteut

A. Puhdistus: Puhdistaa hampaan värjäytymät hohkavivi-vesi seoksella.

B. Värisävy valinta: Ennen hampaan kuivaamista valitse täyttemateriaalin värisävyt().

C. Alueen eristäminen: Kosteuden eliminoinimiseksi suojuudella kofferardin käytööä. Varunullia ja syljenmurua voidaan myös käyttää.

### II. Taka-alueen täytteet

A. Kaviteetin preparointi: Preparoi kaviteetin. Kaviteetin reunat ja kulmat pyöristetään. Amalgamaa tai muutakaan valoläpäisemästä materiaalia ei tule jättää kaviteetin seinämille, koska seurauskensa saattaa olla valokovetteisten materiaalien epätäydellinen polymersiituminen.

B. Pulpa suojaus: Jos pulpa on perforoitunut käytä mahdollisimman vähän kalsiumhydroksia. Peitä kalsiumhydroksidi valokovetteisella Vitrebond™ lasi-ionomeeri liner/-eristellä (3M ESPE:n valmistama). Vitrebondia voidaan myös käyttää syvissä kaviteissa. Tässä esillä Vitrebond käytööohjeeseen.

C. Matriisin käytöö: Aseta mello metallinen, muotollitu myllymauhu tai muotoiltu metallinen matriisinauha ja kiihla voimakkasti. Pakota matriisinauhaa saadaaksesi interproksimaiset alueet ja kontaktit muotoitilla.

D. Sidostus: Noudata valmistajan antamia ohjeita etsauksesta, esikäsitelystä, sidostamisesta ja valokovutuksesta.

E. Yhdistelmämäuvun annostelu: Annostele kierueruiskusta tarvittaessa määrää pastaa lehtilehti kierteen mäntää rauhallisesti myötäpäivään. Kierrä sen jälkeen mäntää puoli kierrosta vastapäivään. Tämä pystytää materiaalia ulospursumiseen. Sulje kierueruisko välimäistä korkilla. Jos et aloita työskentelyä välimäistä, suoja valmiiksi annosteltu materiaali valolta.

### F. Kaviteetin täytöö:

1. Täytä kaviteetti kerrosittain. Kerrosien paksuus saa olla enintään 2,5 mm. Käytä sopivaa yhdistelmämäuvu-instrumenttiä.

### Kaviteetin täytöövinkit

a) Aloita kerrostaminen kaviteetin pohjalta. Ensimmäisen kerrosen paksuus saa olla enintään 1 mm. Tämä takailee parhaan kiinnityksen.

b) Vältä työskentelyalueella voimakasta valaistusta.

c) Käytä täppäysinstrumenttia tai vastaavaa, jotta materiaali kiinnitytti kaviteetin kaikille pinnaille.

2. Valokoveta jokaista kerrosta 20 sekuntia 3M ESPE valokovettajalla tai jollakin muulla vastaanava tehoisella valokovetsuilaatteella. Pidä kuitukartan niin läheillä täyttemateriaalin pintaan kuin mahdollista.

3. Ylitäytä kaviteetti hieman yli reunoon. Muotile sopivalla yhdistelmämäuvu-instrumentilla.

G. Viimeistely: Muotile täytteen pinnat sammettimittaille, kovametallicorilla tai viimeistely kivilä. Muotoile interproksimaisipinnaan 3M ESPE:lle valmistellulla Sof-Lex™ hiontastripeillä.

H. Purunen sovitus: Sovita puruna ohuella puruntafoliolla. Tarkista sekä keskiasento että sivuttaisliikeet. Ylimäärää poistetaan esimerkiksi sammettimittalla.

I. Kiihlotus: Kiihlotä täyte Sof-Lex hiontakiekolla ja -stripseillä. Kohteissa, joihin edellämainitut eivät sovellu käytä albinokiviä, kumikupapeja ja -keiloja.

### III. Epäsuora teknika, kuten inlayt, onlays ja laminaatit

#### A. Hammaslääkärin työskentelyohjeet

1. Värin valinta: Valitse sopiva Filtek P60 täyttemateriaaliävit(1) ennen eristystä.

2. Kaviteetin preparointi: Valmistaan perinteisen inlayteknikan mukaisesti.

3. Jäljentäminen: Kun preparointi on tehty, tee jäljennös noudattamalla valitsemasi valmistajan jäljennösinohjeita. Voidaan käyttää 3M ESPE jäljennösinäetta.

#### B. Laboratorioron työskentelyohjeet

1. Vala jäljennös kipinän. Aseta nastat preparoinnille, mikäli on käytetty "triple tray"-tyyppistä jäljennöstechniikkaa.

2. Irrota jäljennös kipinäillä 45-60 minuutin kuluttua. Aseta tai artikuloi jäljennös vastapuurielle sopivaksi artikulaattoriin.

3. Jos toista jäljennös ei ole, tee työlämä jäljennät samaa jäljennöstä.

4. Leikkää kipisi, tee osittu malli kontakkin tekemisen helpottamiseksi. Poista ylmämärt. Merkitse reunat kynällä. Lisää tilantekokolakkaa, os tarpeen.

5. Liota kipesi vedessä. Lisää sen jälkeen ohut kerros eristysainetta ja anna kuivua hieman ja lisää tämän jälkeen toinen ohut kerros.

6. Vie ensimmäinen kerros materiaalia ulottamatta sitä sauna-alueelle. Valokoveta 20 sekuntia.

7. Lisää toinen kerros materiaalia noostaen täye 2/3 korkeuteen kaviteetissä. Jätä tilaa kontaktilaukuiden tekemiseen. Valokoveta 20 sekuntia.

8. Laita malli taikaisin paikalleen kaareen ennenkuin lisäädä viimeisen okklusaalisen keroksen. Ylitäytä hieman sekä mesialisti distaaliseksi että okklusaaliseksi. Tämä mahdollistaa mesiali/distala- ja okklusalkontakkit vastapuuren ohjatessa vielä kovettumatonta yhdistelmämäviä. Valokoveta vain 10 sekuntia. Ota malli pois riistä, jottei se tartu naapurihampaisiin.

9. Aloita ylmämäran pisto lateralaikontakteista. Tee viisteet ja reunaharjat käytäen mallina okklusalaista anatomiaa.

10. Ole varovainen poistaessasi inlayt mallista. Riko kipisi pienissä erissä täyteen ympäriltä. Kipisin pitää murtua helposti kovettuneesta täytteestä.

11. Tarkista ylmämära, allemoen ja istuvuus. Tee mahdolliset muutokset ja kiihlot.

#### C. Hammaslääkärin työskentelyohjeet

1. Karhenni inlayn sisäpiimat.

2. Puhdistaa inlay saippualiuksessa ultrasonic-pesuissa. Huuhtele huolellisesti.

3. Sementointi: Kiinnitä inlay käytätmällä 3M ESPE kiinnitysmuovi. Noudata valmistajan antamia ohjeita.

#### IV. Varsointi ja käytöö:

A. Säilytä materiaalit suojaassa korkeilla lämpötiloilta ja voimakkaalla valolta.

B. Avataamaton pakkauksen tulisi säilyttää viliässä (4°C) käytööön pidäntämiseksi. Ota materiaali huoneen lämpöön ennen käytöönottoa.

C. Materiaaleja ei saa säilyttää eugenolia sisältävien tuotteiden läheisyydessä.

D. Yhdistelmämäuvityttemateriaalit on suunniteltu toimimaan huoneen lämpötilassa noin 21-24°C. Käytöökä huoneenlämpötilassa on 3 vuotta.

Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

**Takuu**  
3M ESPE sitoutuu vahitamaan viliäissä osoitetut tuoteensa uusiin.

3M ESPE ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraa tai väliäistä seuraavat tällä mainitun tuotteen käytööstä tai väärinkäytöstä. Käytäjän tulee arvioida ennen tuotteen käytöönottoa sen soveltuuva käytöönotkuseensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käytöön liittyvistä riskeistä.

## DANSK

### Almindelige oplysninger

Filtek™ P60 fyldningsmateriale, fra 3M ESPE, er et radiopakt, komposit fyldningsmateriale, der aktiveres af synlig lys og er beregnet til restaureringer i kindtandsområdet. Fyldstoffet i Filtek P60 fyldningsmateriale er zirkoniumdioxid/silica. Mængden af organisk fyldstof er 61 volumprocent (uden silanbehandling) med en partikelstørrelse fra 0,01 til 3,5 µm. Filtek P60 fyldningsmateriale indeholder BIS-GMA, UDMA og BIS-EMA resiner. Et 3M ESPE dentalt adhesiv bruges til permanent binding af fyldningsmateriale til tandstrukturen. Fyldningsmateriet findes i forskellige nuancer og leveres i traditionelle sprøjter.

### Indikationer

Filtek P60 fyldningsmateriale er indikeret til:

- Direkte restaureringer i kindtandsområdet
- Kronooppbygninger
- Skinner
- Indirekte restaureringer inkludere inlay, onlays og facader

### Forsigtighedsregler

Filtek P60 fyldningsmateriale indeholder methakrylat. Man ved, at en lille procentdel af befolkningen reagerer allergisk på resiner. For at mindskes risikoen for allergisk reaktion bør man minimere berøring med disse materialer. Specielt bør berøring med ikke-polymeriseret resin undgås. Det anbefales at bruge beskyttelseshansker og berøringsfri teknik. Hvis fyldningsmateriale kommer i kontakt med huden, vaskes omgående med sæbe og vand. Resiner kan trænge igennem de mest almindelig brugte hanskere. Hvis hanskene kommer i kontakt med fyldningsmateriet, bør man tage hanskene af og kassere dem, omgående vaskes hænderne med sæbe og vand og derefter tage nye hanskere på. Hvis materiet kommer i øjnene ved et uheld eller ved langvarig kontakt med mundslimhinden, skyldes straks med rigelige mængder vand.

### Brugsanvisning

#### I. Forberedelse

A. Afprøvning: Tænderne bør renses med pimpsten og vand for at fjerne misfarninger.

B. Valg af nuance: For tanden tørlegges, vælges den (de) passende nuance(r) af fyldningsmateriale.

C. Tørlegning: Kofferdam er den foretrukne tørlegningsmetode. Vatruller og sug kan også anvendes.

#### II. Restaureringer i kindtandsområdet:

A. Kavitetspræparation: Præparer kavitten. Indre kantvinkel skal afrundes. Amalgamrester eller rester af andet materiale, der ville indvandre til lystransmissionen og derfor polymeriseringen, bør ikke efterlades i præparationen.

B. Pulpabeskyttelse: Hvis pulpa er blødt, og hvis situationen krever en direkte overkapping af pulpa, anbringes en minimal mængde calciumhydroxid på det blødeste sted efterfulgt af anvendelse af Vitrebond™ Light Cure Glass Liner/Liner/Base, fra 3M ESPE. Vitrebond liner/base kan også bruges som bunddækning i dybe kavitter. Med hensyn til detaljer henvises til Vitrebond Liner/Base instruktioner.

C. Placering af matrice: Anbring en tynd, bled metalmatrice eller prækontureret mylar- eller metalmatricebånd og indsæt kiler. Matricen adapteres i det givne område for at undgå fyldningsoverskud.

D. Adhesivevisning: Følg fabrikantens instruktioner med hensyn til ætsning, priming, påføring af adhesive og polymerisering.

E. Dosering af kompositmateriale: Doser den nødvendige mængde fyldningsmateriale fra sprojen på blandeblokken ved at dreje håndtaget langsomt med uret. For at forhindre udsvining af fyldningsmateriale efter doseringens ophør, drejes håndtaget en halv omdringning mod uret. Sæt omgående sprojen hætte på igen. Hvis materiet ikke anvendes omgående, skal det doserede materiale beskyttes mod lys.

#### F. Applicerig:

1. Brug et ikke-metallisk placeringssinstrument til at placere fyldningen i kavitten i portioner af en tykkelse, der ikke overstiger 2,5 mm.

#### Råd angående applicerig:

a) Som en hjælp til tilpasningen kan det første 1 mm lag apliceres og tilpasses den approksimale kasse.

b) Undgå kraftigt lys i arbejdsområdet.

c) Et kondensinstrument (eller lignende anordning) kan bruges til at fordele materialet til alle de indre kavitetsasper.

d) Et adhesivesystem: Følg fabrikantens instruktioner med hensyn til ætsning, priming, påføring og herding.

E. Kompositdidsplacering: Tryk ud til østvedet omgivelser af fyldningsmateriale ved at følge fabrikantens instruktioner ved at sætte hvidtaklet med klokken. For at unngå at restureringens materiel fortsætter at komme ud, vil håndtaget være omgivet af hvidtaklet.

F. Matriseplasering: Placer et tynt, mykt metal, eller en hårdankurert mylar eller metallmatricebånd og innsæt kiler. Poler matricebåndet for at få etableret prøksimale konturer og kontaktonråder. Båndet bruges til at forsegle det gingival område og forhinde overheng.

G. Matriseplasering: Placer et tynt, mykt metal, eller en hårdankurert mylar eller metallmatricebånd og innsæt kiler. Poler matricebåndet for at få etableret prøksimale konturer og kontaktonråder. Båndet bruges til at forsegle det gingival område og forhinde overheng.

H. Juster okklusionen: Kontroller okklusionen med et tyndt teknikalskifte artikulationspapir. Den centrale og laterale okklusion bør undersøges. Juster okklusionen omhyggeligt ved at fjerne materiale med en finpoleringsdiamant eller -sten.

I. Polering: Poler med Sof-Lex pudsnings- og poleringssystem eller med hvide sten og gummipidser, hvor skiver ikke egner sig til form.

#### III. Indirekte fremgangsmåde for inlay, onlays eller facader ved brug af Filtek P60 fyldningsmateriale

##### A. Fremgangsmåde i klinikken

1. Valg af nuance: Vælg den (de) hensigtsmæssige nuance(r) af Filtek P60 fyldningsmateriale for tørlegning.

##### 2. Præparation: Præparer tanden.

3. Aftryk: Når præparationen er færdig, tages et aftryk af den forberedte tand ved at følge fabrikantens instruktioner for det valgte aftryksmateriale. Ethvert 3M ESPE aftryksystem kan bruges.

##### B. Fremgangsmåde i laboratoriet

1. Udstør aftrykket med præparationsmedlet med specialhårdgips. Anbring stifter ved præparationsstedet på dette tidspunkt, hvis der er anvendt en "triple tray"-aftryksesse.

2. Adskil modellen fra aftrykket efter 45-60 minutter. Anbring stifter i præparationsmodellen og forsøg modellen med basis som ved en typisk krone- og brofremgangsmåde. Monter eller artikuler modellen i forhold til modellen af den modstændende kæbe med en passende artikulator.

3. Læg præparationsmodellen i vand og børger derefter en pensel til påført præparationen et meget tyndt lag af separationsmidlet, lad det tørre lidt og påfør derefter endnu et tyndt lag.

4. Tilsæt den første tredjedelen af kompositmateriale til præparationsbunden, stands lige for yderkanerne og udfor lyspolymerisering i 20 sekunder.

5. Tilsæt den anden tredjedelen af kompositmateriale. Lad den sidste tredjedel (incisal) omfatte kontaktonråderne, udfor lyspolymerisering i 20 sekunder.

6. Sæt præparationsmodellen tilbage i den artikulerede tandbue, tilsæt den sidste tredjedel af kompositmateriale til okklusionsfladen. Overflyt gaanske lidt mesialt, distalt og okklusalt. Herved tages hensyn til mesiodistal kontakt og korrekt okklusal kontakt når den motstående buen bringes til okklusion med det urederte incisale laget. La materialet lyshentes i 10 sekunder, og fjern deretter aftrykket for at unngå at det blir siddende fast på naboverflader. Fullér herdingsprocessen.

7. Når den okklusale kontaktpunkterne er etablerede, fjernes overskydende komposit fra området omkring den ydrekantede kontaktpunkten. Hældning og oplystelse af overskydende komposit fra området omkring den ydrekantede kontaktpunkten.

8. Når den okklusale kontaktpunkterne er etablerede, fjernes overskydende komposit fra området omkring den ydrekantede kontaktpunkten. Hældning og oplystelse af overskydende komposit fra området omkring den ydrekantede kontaktpunkten.

9. Omhuk vises, når restureringen fjernes fra præparationsmodellen. Små stykker

**General**

Filtek™ P60 Restorative Material, manufactured by 3M ESPE, is a visible-light activated, radiopaque, restorative composite. It is designed for use in posterior restorations. The filler in Filtek P60 restorative is zirconia/silica. The inorganic filler loading is 61% by volume (without silane treatment) with a particle size range of 0.01 to 3.5 µm. Filtek P60 restorative contains BIS-GMA, UDMA and BIS-EMA resins. A 3M ESPE dental adhesive is used to permanently bond the restoration to the tooth structure. The restorative is available in a variety of shades. It is packaged in traditional syringes.

**Indications**

Filtek P60 restorative is indicated for use in:

- Direct posterior restorations
- Core Build-ups
- Splinting
- Indirect restorations including inlays, onlays and veneers

**Precautions**

**Filtek P60 restorative contains methacrylates.** A small percentage of the population is known to have an allergic response to acrylate resins. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, exposure to uncured resin should be avoided. **Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended.** If restorative material contacts skin, wash immediately with soap and water. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If restorative contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then reapply. If accidental contact with eyes or prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush immediately with large amounts of water.

**Instructions for Use****I. Preliminary**

A. Prophy: Teeth should be cleaned with pumice and water to remove surface stains.

B. Shade Selection: Before isolating the tooth, select the appropriate shade(s) of restorative material.

C. Isolation: A rubber dam is the preferred method of isolation. Cotton rolls plus an evacuator can also be used.

**II. Posterior Restorations**

A. Cavity Preparation: Prepare the cavity. Line and point angles should be rounded. No residual amalgam or other base material should be left in the internal form of the preparation that would interfere with light transmission and therefore, the hardening of the restorative material.

B. Pulp Protection: If a pulp exposure has occurred and if the situation warrants a direct pulp capping procedure, place a minimum amount of calcium hydroxide on the exposure followed by an application of Vitrebond™ Light Cure Glass Ionomer/Base, manufactured by 3M ESPE. Vitrebond liner/base may also be used to base areas of deep cavity excavation. See Vitrebond liner/base instructions for details.

C. Placement of Matrix: Place a thin dead-soft metal, or a precontoured mylar or a precontoured metal matrix band and insert wedges firmly. Burnish the matrix band to establish proximal contour and contact area. Adapt the band to seal the gingival area to avoid overhangs.

D. Adhesive System: Follow the manufacturer's instructions regarding etching, priming, adhesive application and curing.

E. Dispensing the Composite: Dispense the necessary amount of restorative material from the syringe onto the mix pad by turning the handle slowly in a clockwise manner. To prevent oozing of the restorative when dispensing is completed, turn the handle counterclockwise a half turn to stop paste flow. Immediately replace syringe cap. If not used immediately, the dispensed material should be protected from light.

**F. Placement:**

1. Using a nonmetallic placement instrument, place restorative into the cavity in increments no thicker than 2.5mm.

**Placement hints:**

a) To aid in adaptation, the first 1mm layer may be placed and adapted to the proximal box.

b) Avoid intense light in the working field.

c) A condensing instrument (or similar device) can be used to adapt the material to all of the internal cavity aspects.

2. Light cure each increment 20 seconds by exposing its entire surface to a high intensity visible light source, such as 3M ESPE Curing Light. Hold the light guide tip as close to the restorative as possible during light exposure.

3. Slightly overfill the cavity to permit extension of composite beyond cavity margins. Contour and shape with appropriate composite instruments.

G. Finishing: Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, burs or stones. Contour proximal surfaces with Sof-Lex™ Finishing Strips, manufactured for 3M ESPE.

H. Adjust Occlusion: Check occlusion with thin articulating paper. Centric and lateral excursion contacts should be examined. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.

I. Polishing: Polish with Sof-Lex Discs, manufactured by 3M ESPE, and Strips or with white stones and rubber points where discs are not suitable.

**III. Filtek P60 restorative Indirect Procedure For Inlays, Onlays Or Veneers****A. Dental Operatory Procedure**

1. Shade selection: Choose the appropriate shade(s) of Filtek P60 restorative prior to isolation.

**2. Preparation: Prepare the tooth.**

3. Impressioning: After preparation is complete, make an impression of the prepared tooth by following the manufacturer's instructions of the impressioning material chosen. Any 3M ESPE impressioning system may be used.

**B. Laboratory Procedure**

1. Pour the impression of the preparation with die stone. Place pins at the preparation site at this time if a "triple tray" type of impression was used.

2. Separate the cast from the impression after 45 to 60 minutes. Place pins in die and base the cast as for a typical crown and bridge procedure. Mount or articulate the cast to its counter model to an adequate articulator.

3. If a second impression was not sent, pour a second cast using the same impression registration. This is to be used as a working cast.

4. Section out the preparation with a laboratory saw and trim away excess or, expose the margins so they can be easily worked. Mark the margins with a red pencil if needed. Add a spacer at this time if one is being used.

5. Soak the die in water, then with a brush, apply a very thin coat of separating medium to the preparation, let it dry somewhat, then add another thin layer.

6. Add the first third of composite to the floor of the preparation, stay short of the margins, light cure for 20 seconds.

7. Add second third of composite. Allow for the last third (incisal) to include the contact areas.

8. Place the die back into the articulated arch, add the last third of composite to the occlusal surface. Overfill very slightly mesially, distally, and occlusally. This will allow for the mesiodistal contacts and the proper occlusal contact when the opposing arch is brought into occlusion with the uncurled incisal increment. Light cure for only ten seconds, then remove the die to prevent adhering to adjacent surfaces. Finish the curing process.

9. With the occlusal contacts already established, begin removing the excess composite from around the points of contact. Develop the inclines and ridges as per remaining occlusal anatomy.

10. Care must be taken when removing the prosthesis from the die. Break off small amounts of the die from around the restoration, the die stone should break away cleanly from the cured restoration, until all of the restoration is recovered.

11. Using the master die, check the restoration for flash, undercuts, and fit. Adjust as necessary, then polish.

**C. Dental Operatory Procedure**

1. Roughen the interior surfaces of the indirect restoration.

2. Clean the prosthesis in a soap solution in an ultrasonic bath. Rinse thoroughly.

3. Cementation: Cement the prosthesis using a 3M ESPE resin cement system by following manufacturer's instructions.

**IV. Storage and Use:**

A. Do not expose restorative materials to elevated temperatures or intense light.

B. Unopened kits should be kept at room temperature (15°-27°C or 59°-80°F).

C. Do not store materials in proximity to eugenol-containing products.

D. The composite pastes are designed for use at room temperature of approximately 21°-24°C or 70°-75°F. Shelf life at room temperature is 3 years.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

**Warranty**

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

**Limitation of Liability**

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

**DEUTSCH****Allgemeines**

Filtek™ P60 Restaurationsmaterial, hergestellt von 3M ESPE, ist ein lichthärtendes, röntgenopakes Komposit für Seitenzahnrestorationen. Filtek P60 enthält Zirkonium/Silizium als Füller. Der anorganische Füllgehalt beträgt 61 Volumenprozent (ohne Silan), die Partikelgröße des Füllmaterials liegt im Bereich von 0,01 bis 3,5 µm.

Filtek P60 Restaurationsmaterial enthält BIS-GMA, UDMA und BIS-EMA als Harzmatrix. Für ein dauerhaftes Bonding der Restaurierung mit der Zahnnstruktur wird ein 3M ESPE Dentaladhäsiv verwendet. Das Komposit wird in einer Reihe von Farben angeboten und ist in herkömmlichen Spritzen verpackt.

**Indikationsbereich**

Filtek P60 Restaurationsmaterial ist indiziert für:

- direkte Seitenzahnrestorationen
- Stumpfaufbauten
- Schienung
- Indirekte Restaurierungen wie Inlays, Onlays und Veneers

**Vorsichtsmaßnahmen**

Filtek P60 Restaurationsmaterial enthält Methacrylate.

Bekanntlich zeigt ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung allergische Reaktionen auf Methacrylate (Akkylharze). Zur Herabsetzung des Risikos einer allergischen Reaktion minimieren Sie den Kontakt zu diesen Materialien,

insbesondere ein Kontakt mit ungehärteten Resinen sollte vermieden werden. **Das Tragen von Handschuhen und eine berührungsfreie Verarbeitungstechnik werden empfohlen.** Sollte das Restaurationsmaterial dennoch in Kontakt mit der Haut kommen, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife. Acrylate können die üblicherweise verwendeten Handschuhe durchdringen. Wenn das Restaurationsmaterial in Kontakt mit dem Handschuh kommt, ziehen Sie den Handschuh aus und entsorgen Sie ihn. Waschen Sie die Hände sofort mit Wasser und Seife und ziehen Sie einen neuen Handschuh an. Sollte es zu einem versehentlichen Kontakt mit den Augen oder einem längeren Kontakt mit der Mundschleimhaut kommen, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.

**Hinweise zur Anwendung****I. Vorbereitung**

**A. Reinigen:** Zur Entfernung von Rückständen auf der Oberfläche sollten die Zähne zunächst mit Bimssteinpulver und Wasser gereinigt werden.

**B. Farbauswahl:** Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes die passende(n) Farbe(n) des Restaurationsmaterials.

**C. Isolierung:** Die bevorzugte Isolierungsmethode ist ein Kofferdam. Wärmrollen und zusätzlich ein Sauger können ebenfalls eingesetzt werden.

**II. Seitenzahnrestorationen**

**1. Kavitätpräparation:** Präparieren Sie die Kavität. Kanten und Ecken sollten abgerundet werden. In der präparierten Kavität sollten keine Reste von Amalgam oder sonstigen Unterfüllungsmaterial verbleiben, da diese die Lichtübertragung stören und damit die Aushärtung des Restaurationsmaterials beeinträchtigen würden.

**2. Pulpenschutz:** Wenn die Pulpa eröffnet wurde und die Situation eine direkte Pulpenüberkapping rechtfertigt, tragen Sie zunächst auf die eröffnete Pulpa eine kleine Menge Calciumhydroxid auf und applizieren Sie dann Vitrebond™ lichthärtendes Glas-Ionomer Unterfüllungsmaterial, hergestellt von 3M ESPE. Vitrebond Unterfüllungsmaterial kann auch zur Unterfüllung tiefer Kavitäten verwendet werden. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation zum Vitrebond Unterfüllungsmaterial.

**3. Matrizen-Plazierung:** Plazieren Sie eine Matrize aus dünnem Weichmetall oder vorkonturiertem Kunststoff oder ein vorkonturiertes Metall-Matrizenband und verklemmen Sie diese gut. Stellen Sie einen Kontakt zwischen Matrizenband und Nachbarzahn sicher. Adaptern Sie das Band zur Abgrenzung gegen die Gingiva und zur Vermeidung von Überhängen.

**4. Adhäsivsystem:** Halten Sie sich beim Ätzen, der Applikation von Primer und Adhäsiv sowie der Aushärtung an die Herstelleranweisungen.

**5. Applikation des Komposit:** Geben Sie eine ausreichende Menge des Restaurationsmaterials aus der Spritze auf einen Mischtisch, indem Sie den Griff langsam im Uhrzeigersinn drehen. Um ein anschließendes unerwünschtes Nachlaufen des Restaurationsmaterials zu verhindern, drehen Sie den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn um eine halbe Umdrehung zurück, so dass keine weitere Paste mehr austritt. Setzen Sie dann sofort wieder die Schutzkappe auf. Wenn das entnommene Material nicht sofort verarbeitet wird, sollte es lichtgeschützt gelagert werden.

**6. Applikation:**

A. Verwenden Sie ein glattes Instrument und bringen Sie das Restaurationsmaterial in Schichten von nicht mehr als 2,5 mm Dicke in die Kavität ein.

**Hinweise zur Applikation:**

A) Zur Erleichterung der Adaptation kann die erste 1 mm dicke Schicht im Approximalkasten plaziert und adaptiert werden.

b) Vermeiden Sie intensive Licht im Arbeitsbereich.

c) Zur Adaptation des Materials im Inneren der Kavität kann ein Stopfen (oder ein ähnliches Instrument) verwendet werden.

B. Härteln Sie jede Schicht 20 Sekunden mit Licht, indem Sie die gesamte Oberfläche einer hochintensiven Lichtquelle wie einem 3M ESPE Polymerisationsgerät aussetzen. Halten Sie dabei die Lichtheiterspitze so nah wie möglich an das Restaurationsmaterial.

C. Applizieren Sie gerinfügig zu viel Komposit in die Kavität, um auch eine vollständige Füllung an den Kavitätenrändern zu gewährleisten. Nehmen Sie die Kontrurung und Modellierung mit geeigneten Kompositinstrumenten vor.

**7. Finieren:** Konturieren Sie die Restaurationsoberflächen mit feinen Finierlamellen oder Hartmetallbohren. Konturieren Sie die Approximalflächen mit Sof-Lex™ Finierstreifen, hergestellt für 3M ESPE.

**8. Einstellung der Okklusion:** Kontrollieren Sie die Okklusion mit einem dünnen Artikulationspapier. Die statische und dynamische Okklusion sollte untersucht werden. Nehmen Sie eine sorgfältige Einstellung der Okklusion vor, indem Sie überschüssiges Material mit einem feinen Polierdiamanten entfernen.

**9. Polieren:** Polieren Sie mit Sof-Lex Polierscheiben und streifen bzw. mit Gummipolierspitzen, wo sich Scheiben nicht eignen.

**III. Indirekte Vorgehensweise bei Inlays, Onlays und Veneers.****A. Vorgehensweise in der Praxis**

**1. Farbauswahl:** Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes die passende(n) Farbe(n) des Filtek P60 Restaurationsmaterials aus.

**2. Präparation:** Präparieren Sie den Zahn.

**3. Abformung:** Nehmen Sie einen Abdruck des präparierten Zahns nach Abschluss der Präparation. Halten Sie sich dabei an die Anweisungen des Herstellers des gewählten Abformmaterials. Sie können jedes 3M ESPE Abformmaterial verwenden.

**B. Arbeitsschritte im Labor.**

1. Gießen Sie die Abformung der Präparation mit Gips aus. Markieren Sie zu diesem Zeitpunkt die Präparationstelle mit Stiften, wenn eine "triple tray" - Abformung vorgenommen wurde.

2. Lösen Sie das Gipsmodell nach 45 bis 60 Minuten von der Abformung. Bringen Sie Stifte an dem Abguss an und stellen Sie einen Modellsockel hier wie bei einer typischen Kronen- oder Brückenfertigung. Ordnen Sie den Abguss mit seinem Gegenmodell in einem passenden Artikulator an.

3. Wenn keine zweite Abformung eingebracht wurde, gießen Sie ein zweites Gipsmodell unter Verwendung der gleichen Abformung aus. Dieser Gipsabdruck wird als Arbeitsmodell verwendet.

4. Trennen Sie die Präparation mit einer Laborsäge ab und entfernen Sie überschüssiges Material oder arbeiten Sie die Ränder so heraus, daß sie leicht bearbeitet werden. Markieren Sie die Ränder falls erforderlich mit einem roten Stift. Wenn ein Platzhalter verwendet wird, setzen Sie ihn nun ein.

5. Tragen Sie dann mit einem Pinsel eine sehr dünne Schicht einer Isolation auf die Präparation auf, lassen Sie es etwas an trocknen und tragen Sie dann eine weitere dünne Schicht auf.

6. Bringen Sie das erste Drittel des Kompositos tief in die Präparation ein, lassen Sie die Ränder frei und härteln Sie diese Bodenschicht 20 Sekunden mit Licht aus.

7. Bringen Sie das zweite Drittel des Kompositos ein. Das letzte Drittel (Inzisalbereich) sollte die Kontaktbereiche umfassen. Härteln Sie 20 Sekunden mit Licht aus.

8. Stellen Sie das Modell in den Artikulator zurück und applizieren Sie das letzte Drittel des Kompositos auf die okklusionstragende Oberfläche. Applizieren Sie mesial, distal und okklusal gerinfügig zu viel Material. Dies ermöglicht die mesiodistalen und korrekten okklusalen Kontakte, wenn der Gegenkiefer in Okklusion mit der ungehärteten inzisalen Schicht gebracht wird. Lichthärteln Sie nur für 10 Sekunden, entfernen Sie dann das Gipsmodell, um ein Festkleben an angrenzenden Oberflächen zu verhindern. Führen Sie dann den Aushärtungsvorgang zu Ende.

9. Nach Herstellung der Okkluskalkkontakte beginnen Sie mit der Entfernung von überschüssigem Komposit um die Kontaktpunkte herum. Entwickeln Sie die Höcker und Grate entsprechend der verbleibenden okklusalen Anatomie.

10. Vorsicht ist geboten beim Lösen der Restaurierung vom Modell. Brechen Sie kleine Stücke des Gipsabdrucks um die Restaurierung herum ab. Der Gips sollte sich sauber von der ausgehärten Restaurierung abnehmen lassen, bis die gesamte Restaurierung herausgelöst ist.

11. Kontrollieren Sie die Restaurierung auf Fäden, Unterschnitte und Passgenauigkeit unter Verwendung des Zweitmodells. Führen Sie falls notwendig Korrekturen durch und polieren Sie dann die Restaurierung.

**C. Vorgehensweise in der Praxis**

1. Rauen Sie die inneren Oberflächen der indirekten Restaurierung auf.

2. Reinigen Sie die Restaurierung in einer Seifenlösung oder im Ultraschallbad und spülen Sie sie anschließend gut ab.

3. Zementieren: Zementieren Sie die Restaurierung unter Verwendung eines 3M ESPE Festigungskomposit aus den Anweisungen des Herstellers.

**IV. Lagerung und Verwendung:**

A. Setzen Sie Restaurationsmaterialien nicht hohen Temperaturen oder intensivem Licht aus.

B. Ungeöffnete Packungen sollten bei Raumtemperatur gelagert werden (15°-27°C).

C. Lagern Sie das Material nicht in der Nähe eugenolhaltiger Produkte.

D. Die Kompositpasten sollten bei einer Raumtemperatur von ungefähr 21°-24°C verarbeitet werden. Die Haltbarkeitsdauer beträgt bei Raumtemperatur 3 Jahre.

Niemals ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in diesen Anweisungen abweichen.

**Garantie**

3M ESPE garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. 3M ESPE ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZÜGLICH VERKAUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEINEN ZWECK. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M ESPE in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M ESPE Produkts.

**Haftungsbeschränkung**

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für 3M ESPE keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichzeitig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrherrlichkeit oder Vorsatz, handelt.

**FRANÇAIS****Généralités**

Le matériau de restauration Filtek™ P60, fabriqué par 3M ESPE, est un composite de restauration photopolymérisable à la lumière visible, radiopaque. Il a été conçu spécifiquement pour les restaurations des dents postérieures. La charge du Filtek P60 est du zirconium/silice. La charge inorganique représente 61 % en volume (sans traitement de silane) avec des particules dont la taille varie entre 0,01 et 3,5 µm. Le Filtek P60 contient des résines BIS-GMA, UDMA et BIS-EMA. Un système adhésif 3M ESPE doit être utilisé pour assurer le collage de la restauration à la structure dentaire. Le matériau est disponible en plusieurs teintes. Il est conditionné uniquement en seringues.

**Indications**

&lt;p

2. Nettoyer l'élément prothétique avec une solution savonneuse contenue dans un bac à ultrasons.

3. Collage/Scellemente: Le scellement/collage de la restauration indirecte doit être réalisé avec un système de ciment résine composite 3M ESPE en suivant attentivement les instructions du fabricant.

#### IV. Stockage et utilisation:

A. Ne pas exposer le matériau à des températures élevées ou à une lumière intense.

B. Les coffrets non ouverts doivent être stockés à température ambiante (15/27°C -59/80°F).

C. Ne pas stocker les matériaux à proximité de produits contenant de l'eugenol.

D. Ce composite est conçu pour une utilisation à température ambiante (21-24°C/70-75°F). La durée de vie à cette température ambiante est de 3 ans.

Toute personne devra obligatoirement communiquer des informations strictement conformes à celles données dans ce document.

#### Garantie

3M ESPE garantit que ce produit est dépourvu de défauts matériels et de fabrication. 3M ESPE NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE D'ADEQUATION A UN EMPLOI PARTICULIER. L'utilisateur est responsable de la détermination de l'adéquation du produit à son utilisation. Si ce produit présente un défaut durant sa période de garantie, votre seul recours et l'unique obligation de 3M ESPE sera la réparation ou le remplacement du produit 3M ESPE.

#### Limitation de responsabilité

A l'exception des lieux où la loi l'interdit, 3M ESPE ne sera tenu responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'il soit directs, indirects, spécifiques, accidentels ou consécutifs, quels que soient les arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

#### ITALIANO

#### Informazioni generali

Filtek™ P60, prodotto da 3M ESPE, è un materiale per restauro fotopolimerizzabile e radiopaco. È stato progettato per essere utilizzato nei settori posteriori. Il riempimento è zirconia/silice. La parte inorganica del riempimento rappresenta il 61% in volume (escluso il trattamento con il silano) con una dimensione media delle particelle che varia da 0,01 a 3,5 µm. Filtek P60 contiene BIS-GMA, UDMA e BIS-EMA come resine. È necessario l'impiego di un sistema adesivo per fissare in modo permanente il restauro alla struttura dentale. Il materiale da restauro è disponibile in un'ampia gamma di colori. Il confezionamento è in siringhe.

#### Indicazioni

Il materiale da restauro Filtek P60 è particolarmente indicato per:

- Restauri diretti posteriori
- Ricostruzione di monconi
- Splintaggi
- Restauri indiretti inclusi inlays, onlays e veneers

#### Precauzioni per il personale dello studio e per i pazienti

Il materiale da restauro Filtek P60 contiene metacrilato. Alcuni pazienti possono risultare allergici alla resina acrilica. Per ridurre i rischi di una risposta allergica, minimizzare l'esposizione a questi materiali. In particolare evitare l'esposizione alla resina non polimerizzata. Si consiglia di utilizzare guanti protettivi ed evitare il contatto con la pelle. Nel caso di contatto accidentale con la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone. Gli acrilati possono penetrare i guanti più comunemente utilizzati. Nel caso di contatto attraverso i guanti, togliere e gettare via i guanti, risciacquare il mani con acqua e sapone ed indossare nuovi guanti. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi o con tessuti orali molli, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.

#### Istruzioni per l'uso

##### I. Preliminari

A. Profilassi: Pulire il dente con acqua e pomice per rimuovere le macchie in superficie

B. Scelta del colore: prima dell'isolamento del dente, selezionare il colore più appropriato del materiale da restauro.

C. Isolamento: Isolare il campo operatorio con una diga di gomma. In alternativa è possibile utilizzare anche tamponi di cotone.

##### II. Restauri posteriori

A. Preparazione della cavità: preparare la cavità. Arrotondare gli angoli interni. Non lasciare residui di amalgama o di altri materiali utilizzati come liner/base all'interno della preparazione, perché potrebbero interferire con la trasmissione della luce e di conseguenza con l'indurimento finale del materiale da restauro.

B. Protezione della polpa: nel caso di esposizione della polpa o se la situazione clinica suggerisce un incappucciamento diretto, utilizzare una minima quantità di idrossido di idrossido di calcio sulla parte esposta ed applicare poi Vitrebond™, fotopolimerizzatore liner/base, prodotto da 3M ESPE. Vitrebond liner/base può anche essere utilizzato in cavità profonde. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso relative al Vitrebond.

C. Posizionamento della matrice: applicare una matrice di metallo morbida e sottile, o una matrice Mylar modellata, o una matrice di metallo modellata ed inserire a fondo i bordi. Brunire la matrice per stabilire il contorno prossimale e l'area di contatto. Adattare la matrice per sigillare la zona gengivale ed evitare debordamenti.

D. Sistema adesivo: fare riferimento alle istruzioni per l'uso per quanto riguarda l'applicazione del sistema adesivo e della relativa fotopolimerizzazione.

E. Sistema di estrusione del composito: estrarre la quantità necessaria di materiale da restauro, dalla siringa su di un blocco di impasto, avvitando delicatamente il pistone della siringa in senso orario. Una volta terminata l'estruzione, ruotare il pistone di mezzo giro in senso antiorario per fermare la fuoriuscita del materiale. Richiudere subito la siringa con il suo tappo. Se il materiale estruso non viene utilizzato immediatamente, proteggerlo dalla luce.

##### F. Posizionamento

1. Posizionare il materiale da restauro all'interno della cavità utilizzando uno strumento appropriato non metalllico in spessori non superiori ai 2,5 mm.

##### Nota:

a) Per favorire l'adattamento, posizionare il primo strato di materiale con uno spessore di 1 mm nel box prossimale

b) Evitare la luce intensa sul campo di lavoro

c) E' possibile utilizzare un condensatore per adattare il materiale all'interno della cavità

2. Fotopolimerizzare ogni singolo incremento per 20 secondi, esponendo l'intera superficie alla luce di una lampada fotopolimerizzatrice 3M ESPE. Tenere il puntale della lampada il più possibile vicino al materiale.

3. Riempire abbondantemente la cavità in modo da permettere l'estensione del composito al di là dei margini della cavità.

Modellare e contornare con uno appropriato strumento per composito.

G. Rifinitura: Modellare le superfici del restauro con frese diamantate fine o con pietre. Rifinire le superfici prossimali con le strisce Sof-Lex™, prodotto per 3M ESPE.

H. Controllo dell'occlusione: controllare l'occlusione con una carta da articolazione sottile. Controllare anche i contatti da occlusione centrica e laterale.

Perfezionare l'occlusione rimuovendo il materiale in eccesso con una fresa diamantata fine o con una pietra.

I. Lucidatura: Lucidare con il sistema dischi e strisce Sof-Lex e con pietre bianche o gommini nei punti dove i dischi non risultano essere idonei.

##### III. Restauri indiretti (inlays, onlays, veneers)

###### A. Procedura per lo studio

1. Sceglie il colore: selezionare il colore più appropriato di Filtek P60 prima di procedere all'isolamento.

2. Preparazione: preparare il dente.

3. Presa dell'impronta: dopo avere completato la preparazione, prendere un'impronta del dente preparato facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del materiale da impronta scelta. Si consiglia di utilizzare un materiale da impronta 3M ESPE.

###### B. Procedura per il laboratorio

1. Colare l'impronta con il gesso. Nel caso l'impronta fosse stata rilevata con un porta impronta del tipo "triple tray", posizionare i perni vicino al sito della preparazione.

2. Separare il modello dall'impronta dopo 45-60 minuti. Posizionare i perni nel gesso e alla base del modello come nella consueta procedura per ponti e corone. Montare modello sull'articolatore per una corretta articolazione.

3. Nel caso non fosse stata invitata una seconda impronta ricolare la stessa impronta per ottenere un modello di lavoro.

4. Tagliare la preparazione con un segheetto di laboratorio e rimuovere gli ecessi o esprire i margini in modo che possano facilmente essere lavorati. Se necessario, marcate i margini con una matita rossa. Se si utilizza uno spaziatore, posizionarlo ora.

5. Immengerlo il modello in acqua. Successivamente, con un pennello, applicare uno strato molto sottile di mezzo separatore sulla preparazione. Lasciare asciugare un poco ed applicare un altro strato sottile.

6. Posizionare un primo strato di composito sul fondo della preparazione, stando lontano dai margini. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

7. Aggiungere dell'altro composito. Con l'ultimo strato (incisale) includere le aree di contatto. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

8. Posizionare il modello sull'articolatore, aggiungere un ultimo strato di composito (incisale) sulla superficie oclusale.

Stare leggermente in eccesso mesio/distalmente e oclusivamente. Ciò aiuterà per i contatti mesio/distali e per un appropriato contatto oclusuale quando verrà fatto combaciare il modello con l'antagonista in resina incisale non ancora polimerizzata. Fotopolimerizzare per 10 secondi, quindi rimuovere il modello per evitare che si attaccino alle superfici adiacenti. Completare la fotopolimerizzazione.

9. Con i contatti oclusuali già creati, iniziare a rimuovere gli ecessi di materiale intorno ai punti di contatto. Modellare le pendenze e le creste dando una forma antonica oclusuale.

10. Rimuovere con cura il manufatto del modello. Rompere piccole quantità di modello intorno al restauro.

Il modello dovrà staccarsi facilmente dal manufatto polimerizzato, sino ad essere completamente libero.

11. Usando il modello maestro, controllare il manufatto per eventuali sottili squadrati ed adattamenti vari. Sistemare il tutto e lucidare.

###### C. Procedura per lo studio

1. Irrividire la superficie interna del manufatto.

2. Lavare il manufatto in una soluzione di sapone in un bagno ad ultrasuoni e risciacquare.

3. Cementare il manufatto con un cemento resinoso 3M ESPE, facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto scelta.

###### IV. Conservazione ed uso

A. Non esporre il materiale da restauro ad elevate temperature o a luci intense.

B. Si consiglia di conservare le confezioni non aperte a temperatura ambiente (15°-27° C)

C. Non conservare il prodotto in prossimità di materiali contenenti eugenolo.

D. Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato a temperatura ambiente (21-24°C). Il prodotto conservato a temperatura ambiente ha una validità di 3 anni.

Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate in questo foglio di istruzioni.

#### Garanzia

3M ESPE garantisce che questo prodotto è privo di difetti per quanto riguarda materiali e manifattura.

3M ESPE NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI COMMERCIALIBILITÀ O IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto nelle singole applicazioni. Se questo prodotto risulta difettoso nell'ambito del periodo di garanzia, l'esclusivo rimedio e unico obbligo da parte di 3M ESPE sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto 3M ESPE.

#### Limitazioni di responsabilità

Eccetto ove diversamente indicato dalla legge, 3M ESPE non si riterrà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto, diretti o indiretti, speciali, incidentali o conseguenziali, qualunque sia la teoria affermata, compresa garanzia, contratto, negligenza o diretta responsabilità.

#### ESPAÑOL

#### General

El material restaurador Filtek™ P60, fabricado por 3M ESPE, es un composite restaurador de curado por luz visible y radiopaco. Ha sido diseñado para su uso restauraciones posteriores. El relleno del restaurador Filtek P60 es circonio/silice. El contenido de relleno inorgánico es de un 61% en volumen (sin tratamiento con silano) con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 3,5 µm. El restaurador Filtek P60 contiene BIS-GMA, UDMA y BIS-EMA. El material restaurador se une permanentemente a la estructura dental mediante una adhesiva dental de 3M ESPE. Este material restaurador está disponible en una variedad de colores. Viene presentado en las tradicionales jeringas.

#### Las indicaciones de uso del restaurador Filtek P60 son:

- Restauraciones directas en posteriores
- Reconstrucción de muelones
- Ferulización
- Restauraciones indirectas incluyendo "inlays", "onlays" and carillas

#### Precauciones

El restaurador Filtek P60 contiene metacrilatos. Se sabe que una pequeña parte de la población presenta una respuesta alérgica a las resinas acrílicas. Para reducir el riesgo de respuesta alérgica minimice la exposición a estos materiales. En particular se debe evitar el contacto con la resina curada. **Se recomienda el uso de guantes protectores y una técnica de no contacto.** Si el material restaurador entra en contacto con la piel, lavar inmediatamente con jabón y agua. Los acrilatos pueden penetrar a través de la mayoría de los guantes. Si el material restaurador contacta el guante quitarselo y desecharlo, lavar las manos inmediatamente con jabón y agua y usar un guante nuevo. Si ocurre un contacto accidental con los ojos o un contacto prolongado con los tejidos blandos de la boca, lavar inmediatamente con gran cantidad de agua.

#### Instrucciones de uso

##### I. Preliminar

A. Profilaxis: El diente debe ser limpiado con pomez y agua para quitar las manchas superficiales.

B. Selección del color: Antes de aislar el diente, seleccionar el(s) colores apropiados de material restaurador.

C. Aislamiento: El método más recomendable de aislamiento es el dique de goma. También se pueden usar rollos de algodón como un evasor.

##### II. Restauraciones posteriores

A. Preparación de la cavidad: Prepare la cavidad. Angulos lineales y puntas deben ser redondeados. No se debe dejar ningún residuo de amalgama u otros materiales de base en la preparación interna que puedan interferir con la transmisión de la luz y por lo tanto con el endurecimiento del material restaurador.

B. Protección pulpar: si se produce una exposición pulpar y la situación permite garantizar un procedimiento directo de tapado de la pulpa, utiliza una mínima cantidad de hidroxido de calcio en la exposición seguida de una aplicación de la base cavitaria de lónjero de vidrio fotocurable Vitrebond™, fabricado por 3M ESPE. La base cavitaria Vitrebond se puede usar también como relleno en áreas cavitarias profundas. (Ver las instrucciones de aplicación de la base Vitrebond para más detalles).

C. Colocación de la Matriz: Colocar un delgado y suave metal o un Mylar preformado o una banda matriz preformada de metal e insertar las curvas firmemente. Brúr firmeamente la banda matriz para establecer el contorno proximal y el área de contacto. Adaptar. Adaptar la banda para sellar el área gingival para evitar salientes.

D. Sistema adhesivo: Seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la aplicación de grabado ácido, primer, adhesivo y curado.

E. Dispensado del composite: Dispensar la cantidad necesaria de material restaurador desde la jeringa hasta el bloque de mezcla mediante el giro suave del embolo en el sentido de las agujas del reloj. Para prevenir que el restaurador rebose cuando se ha completado el dispensado, girar media vuelta el embolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Inmediatamente, colocar el tapón en la jeringa. Si no se va a usar inmediatamente, el material dispensado debe protegerse de la luz.

##### F. Colocación:

1. Colocar el material restaurador en la cavidad usando un instrumento de colocado no metálico en incrementos de no más de 2,5 mm.

##### Recomendaciones de colocación:

a) Para ayudar en la adaptación, la primera capa de 1 mm debe ser colocada y adaptada a la zona proximal.

b) Evitar la luz intensa en el campo de trabajo.

c) Se puede usar un condensador (o instrumento similar) para adaptar el material restaurador a todos los lados de la cavidad interna.

2. Fotopolimerizar cada incremento 20 segundos mediante la exposición de toda la superficie a una fuente de luz visible de alta intensidad tal como los sistemas de fotocurado 3M ESPE. Mantenga la punta de la guía de luz tan cerca de la restauración como sea posible durante el proceso de fotocurado.

3. Rellenar ligeramente en exceso la cavidad para permitir la extensión del composite mas allá de los márgenes de la cavidad. Contornear y dar forma con los instrumentos adecuados para composite.

G. Acabado: De forma a las superficies de la restauración con finos diamantes de acabado, fresas o piedras. Contornear las superficies proximales con las tiras de acabado Sof-Lex™, fabricadas para 3M ESPE.

H. Ajuste de la occlusión: Compruebe la occlusión con un delgado papel de articular. Examine los contactos céntricos y laterales. Ajuste cuidadosamente la occlusión eliminando material con un fino diamante o piedra de pulido.

I. Pulido: Pula con el sistema de acabado y pulido Sof-Lex y con piedras blancas o puntas de goma donde los discos no sean apropiados.

##### III. Restaurador Filtek P60 en procedimiento indireto para Inlays, Onlays o carillas

###### A. Procedimiento operatorio dental

1. Selección del color: Escoger el color adecuado del restaurador Filtek P60 antes del aislamiento.

2. Preparación: Preparar el diente.

3. Toma de impresión: Una vez completa la preparación tomar una impresión del diente preparado siguiendo las recomendaciones de aplicación del fabricante del material de impresión elegido. Si se desea, 3M ESPE dispone de materiales de impresión.

###### B. Procedimiento de laboratorio

1. Vaciar la impresión de la preparación. En este paso colocar pins en la preparación si se ha usado una impresión del tipo triple cubeta.

2. Separar el modelo de la impresión pasados de 45 a 60 minutos. Colocar "pins" en el molde como en el procedimiento típico de coronas y puentes. Montar el modelo en el articulador con su antagonista.

3. Si no se ha recibido una segunda impresión vaciar un segundo modelo usando el mismo material de impresión. Éste se usa como un modelo de trabajo.

4. Seccionar la preparación con una sierra de laboratorio y retirar el exceso o exponer los márgenes de modo que puedan ser trabajados fácilmente. Marque los márgenes con un lápiz rojo en los márgenes si es necesario. Añada un espaciador si esta se usa.

5. Emparejar el molde en agua, y a continuación con una brocha, aplicar una capa muy fina de medio separador al molde. Dejar secar algo y añadir otra fina capa.

6. Añadir el primer tercio del composite al suelo de la preparación, manteniéndose lejos de los márgenes y fotopolimerizar durante 20 segundos.

7. Añadir el segundo tercio del composite. Esperar al último tercio (incisal) para incluir las áreas de contacto. Fotopolimerizar durante 20 segundos.

8. Vuelva a colocar el modelo en el articulador, añadir el último tercio de composite incisal a la superficie oclusal. Rellenar muy ligeramente en exceso en las áreas mesial distal y oclusal. Esto permitirá los contactos mesiodistales y el adecuado contacto oclusal cuando se haga ocluir la arca antagonista con el material incisal no curado aún. Fotopolimerizar sólo 10 segundos y saque el modelo para evitar que se pegue. Terminate el proceso de fotocurado.

9. Con los contactos oclusales ya establecidos comience a retirar el exceso de composite de alrededor de los puntos de contacto. Desarrollar las inclinaciones y crestas de acuerdo al resto de anatomía oclusal.

10. Se debe tener cuidado al retirar la prótesis del molde. Romper pequeños fragmentos del molde alrededor de la prótesis, los fragmentos deben romperse separándose de la restauración limpiamente hasta que todo el molde haya sido retirado.

11. Usando el molde maestro, comprobar la restauración en cuanto a cortes, imperfecciones, y ajustar. Después pulir.

###### C. Procedimiento operatorio dental

#### IV. Armazenamento e Utilização:

- A. Não expôr os materiais de restauração a temperaturas elevadas ou luz intensa.
- B. Os kits por abrir devem ser colocados no frigorífico (40°F ou 4°C) durante todo o seu prazo de validade. Utilizar apenas à temperatura ambiente.
- C. Não armazenar materiais na proximidade de produtos que contenham eugenol.
- D. As pastas de compósito estão concebidas para uso à temperatura ambiente de aproximadamente 21–24°C ou 70–75°F. O prazo de validade à temperatura ambiente é de 3 anos.
- Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de instruções.

#### GARANTIA

A 3M ESPE garante que este produto estará isento de defeitos em termos de material e fabrico. A 3M ESPE NÃO CONCEDE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação em causa. Se este produto se apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua única solução e unica obrigação da 3M ESPE será a reparação ou substituição do produto da 3M ESPE.

#### Limitação da responsabilidade

Excepto quando proibido por lei, a 3M ESPE não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes desse produto, sejam diretos, indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria defendida, incluindo garantia, contrato, negligéncia ou responsabilidade estrita.

#### NEEDERLANDS

##### Algemeen

Filtek™ P60 Restauratiemateriaal, vervaardigd door 3M ESPE, is een lichtuithardend radiopaak composit. Het product is ontwikkeld voor gebruik in het posterior gebied. De vulstof is zirconium/silica. Het vulstofgehalte bedraagt 61 volumeprocent (zonder silaanbehandeling), waarbij de afmetingen van de partikels variëren van 0,01 tot 3,5 µm. BIS-GMA, UDMA en BIS-EMA zijn de basis kunstharsen. Een 3M ESPE dental adhesive wordt gebruikt om het materiaal aan de tandstructuur te hechten. Filtek P60 is beschikbaar in een scala van kleuren en is verpakt in spruitjes.

##### Indicaties

- Filtek P60 Restauratiemateriaal:
- Directe posterior restauraties
  - Stompopbouw
  - Spalken
  - Indirecte restauraties waaronder inlays, onlays en veneers

##### Voorzorgsmaatregelen

Filtek P60 Restauratiemateriaal bevat methacrylaten. Een gering percentage van de bevolking heeft een gekende allergische reactie op acrylaatharsen. Om het risico op zulke reacties te minimaliseren moet blootstelling aan deze materialen zoveel mogelijk vermeden worden, en in het bijzonder aan onruigteharde kunstharsen. Het gebruik van beschermende handschoenen en een no-touch techniek wordt aanbevolen. Bij contact met de huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Acrylaten dringen door handschoenen heen. Wanneer het restauratiemateriaal met handschoenen in contact komt, verwijder dan de handschoenen enwerp deze weg, was de handen onmiddellijk met zeep en water en trek nieuw handschoenen aan. Bij kort contact met de ogen of langdurig contact met de zachte mondweefsel, dient onmiddellijk met veel water gespoeld te worden.

##### Gebruiksaanwijzingen

I. Voorbereiding  
A. Reinigen: De elementen moeten worden gereinigd met puimsteen en water om oppervlakte vervuilingen te verwijderen.

B. Kleurbepaling: Kies de juiste kleur(en) voordat het element wordt drooggelegd.

C. Isolatie: Een cofferdam is de beste methode om het element droog te leggen. Ook kunnen wattenrollen met afzuiging worden gebruikt.

##### II. Posterior restauraties

A. Caviteitspreparatie: Prepareer de caviteit. Hoekige lijnen en punten dienen afgergedt te worden. Er dient geen oud amalgama of ander onderlaag materiaal in de caviteit achter te blijven daar dit de lichtuitharding van het restauratiemateriaal kan verstoren.

B. Pulpabescherming: Gebruik Vitrebond™ Lichthardende Glasionomeer Liner, vervaardigd door 3M ESPE, bij diepe caviteiten. Gebruik een weinig calcium hydroxide onder de Vitrebond in geval van een exponatie. In diepe caviteiten zonder exponatie volstaat alleen Vitrebond. Zie de gebruiksaanwijzingen van Vitrebond voor meer gedetailleerde informatie.

C. Matrix plaatsen: Plaats een dunne metalen matrixband en breng stevig wiggen in. Bruneer de matrix om proximale contour en contactvlakken te creëren. Pas de matrix aan om het gingivale deel af te sluiten en om overhangende te voorkomen.

D. Adhesiesysteem: Volg de aanwijzingen van de fabrikant op met betrekking tot het etsen, het aanbrengen van primer, adhesive en het uitharden.

E. Plaatsing van de composit: Spuit de benodigde hoeveelheid restauratiemateriaal op het mengblaadje door de hengel langzaam kloksgewijs te draaien. Om navloeien te voorkomen moet de hengel een halve slag terug gedraaid worden om de composietstroom te stoppen. Plaats de dop zo snel mogelijk terug op het spuitje. Wanneer u het materiaal op het blaadje niet onmiddellijk gebruikt, dient dit afgeschermd te worden met het licht.

##### F. Plaatsing:

1. Het restauratiemateriaal dient met behulp van een niet-metalen instrument laagsgewijs aangebracht te worden, inlagen van maximaal 2,5 mm.

##### Plaatsingstips:

- a) Om de adaptatie te vergemakkelijken kan een eerste laag van 1 mm proximaal aangebracht worden.
- b) Vermijd intens licht op het werkgebied.
- c) Om het materiaal te adapteren aan alle inwendige zijden van de caviteit, kan een condensatie-instrument worden gebruikt.
- 2. Hardt de oppervlakte van elke laag 20 seconden met licht uit en dit met een hoogintensief lichthardingsapparaat zoals de 3M ESPE Curing Light. Houd de kwartstaaf van het lichtuithardingsapparaat gedurende de belichting zo dicht mogelijk bij het restauratiemateriaal.
- 3. Overvul de caviteit enigszins, zodat de composit zich boven de randen van de caviteit kan uitbreiden. Geef de restauratie contour en vorm met de daarvoor bestemde afwerkinstrumenten, boren of steentjes.

G. Afwerking: Werk de restauratievlakken af met fijne afwerk-diamant. Approximale vlakken kunnen met de Sof-Lex™ Finishing Strips, vervaardigd voor 3M ESPE, afgewerkt worden.

H. Occlusie-aanpassing: Controleer de occlusie met een dun articulatiepapier. Zowel centrische als laterale bewegingscontacten moeten worden onderzocht. Pas de occlusie zorgvuldig aan door overfolig materiaal met een fijne diamantborstel of -steen te verwijderen.

I. Polijsten: Polijst de restauratie met Sof-Lex schijven en strips. Witte arkansas steentjes of rubber punten kunnen gebruikt worden waar schijfjes niet bruikbaar zijn.

##### III. Indirecte procedure voor inlays, onlays en veneers

###### A. Dentale procedure

1. Kleurbepaling: Kies de passende kleur(en) Filtek Restauratiemateriaal vóór het isoleren.

###### 2. Preparatie: Prepareer het element.

3. Afdrukken: Maak na de preparatie een afdruk van het gerepareerde element volgens de aanwijzingen van de fabrikant om het gekozen afdrukmateriaal. Elk 3M ESPE afdruksystem kan hiervoor gebruikt worden.

###### B. Laboratoriumprocedure

1. Giet de afdruk van de indirecte restauratie uit in stonegips.

2. Neem het model na 45 tot 60 minuten uit de afdruk. Maak volgens de gebruikelijke procedure uw priimodel. Monteer het model en zijn tegenmodel in een geschikte articulator.

3. Indien er geen controleafdruk meegezonden werd, kunt u de preparatieafdruk een tweede maal uitgieten als controlemodel.

4. De dies worden uitgezagd en voorbereid zodat de preparatiegrenzen duidelijk zichtbaar worden (preparatiegrenzen bewerken als gebruikelijk). Markeer de preparatiegrenzen met een rood potlood. Breng op dit moment een die-spceraan.

5. Dompel de die in water en breng daarna met een borsteltje een zeer dun laagje separatiemiddel aan, laat enigszins drogen en breng vervolgens nog een dun laagje aan.

6. Breng eerst derde deel van de composit op de bodem van de preparatie, vermijd de randen en belicht 20 seconden.

7. Voeg het tweede derde deel van de composit toe. Laat ruimte voor het laatste derde deel (incisal) en belicht 20 seconden.

8. Plaats de die en het model terug in de articulator en breng het laatste derde deel van de composit op het occlusale vlak. Mesial, distaal en occlusaal lichtjes overvullen. Dit geeft de mogelijkheid om de restauratie nadien te voorzien van alle juiste contactpunten (mesial, distaal en occlusaal) wanneer de tegenoverliggende boog in occlusie wordt gebracht met de niet uitgeharde incisale laag. Belicht slechts tien seconden en verwijder vervolgens de die, om te voorkomen dat het composit zich hecht aan omliggende elementen. Hard de composit verder uit.

9. Werk de restauratie nu af met behoud van de proximale en occlusale contactpunten.

10. Het verwijderen van de indirecte restauratie uit de die moet zorgvuldig gebeuren. Breek rondom de restauratie kleine stukjes van die af; het stonegips van de uitgeharde restauratie wegbreken tot de gehele restauratie vrij is.

11. Controleer de restauratie op het controlemodel op contactpunten, ondersnijding en pasvorm. Corrigeren waar nodig alvorens restauratie de polijsten.

###### C. Dentale procedure

1. Ruw de binnenvlakken van de indirecte restauratie op.

2. Reinig de indirecte restauratie in een zeepoplossing in een ultrasoon bad. Spoel grondig af.

3. Cementeren: Cementeer de indirecte restauratie met behulp van een 3M ESPE kunsthars-cement systeem.

4. Volg daarbij de aanwijzingen van de fabrikant.

#### IV. Opslag en gebruik:

A. Stel het restauratiemateriaal niet bloot aan hoge temperaturen of intens licht.

B. Ongeopende kits moeten bewaard worden op kamertemperatuur (15°-27°C of 59°-80°F).

C. Bewaar restauratiemateriaal niet in de nabijheid van eugenol houdende producten.

D. Het komposit is ontwikkeld voor gebruik bij kamertemperatuur (ca. 21°-24°C). De houdbareheidsduur bij kamertemperatuur is 3 jaar.

Een enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

##### Garantie:

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIET GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

##### Bepakte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verbooden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

##### EELHNIKA

##### Γενικά

Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek™ P60, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE, είναι ένα φυστοπολυεργόμενο, ακτινούχο, composite. Εγίνε σχεδιαστεί για χρήση σε αποκαταστάσεις αποθέματων δοντίων. Οι ενισχυτικοί κόκκινοι αποκαταστάσεων Filtek P60 είναι από Zirkonia / διοξειδίου πυριτίου. Ο εμπλουτισμός από αναγόμως άνευς είναι 61% σε όγκο (άνευ επεξεργασίας ασανθίνων μαριών) από την 3M ESPE. Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek P60 περιέχει γρίπες τύπου BIS-GMA, UDMA και BIS-EMA. Με τη χρήση ενός οδοντικού συγκλητικού υλικού της 3M ESPE γίνεται μονίμος δεσμός της αποκαταστάσης με την δοντική δούμη. Το υλικό αποκαταστάσεων διατίθεται σε ποικιλία υλικών σύμφωνα με την δοντική δούμη.

##### Ενέδρεις

Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek P60 ενδέκπειται για χρήση σε:

- Άμεσες αποκαταστάσεις αποθέματων δοντίων
- Παρασκευές κολοβωμάτων
- Νορθηκοποίηση
- Εμπορεύσεις αποκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ένθετων, επένθετων και όψεων.

##### Προφύλαξης

Το υλικό Filtek P60 περιέχει μεθακυρικά. Ενα μικρό ποσότητο του πληθυσμού είναι γνωστό ότι έχει αλλεργική αντίδραση στις ακριλικές ρίτσες. Για να μειωθεί ο κινδύνος αλλεργικής αντίδρασης, ελαχιστοποιείστε την έκθεση του ασθενούς σ' αυτά τα υλικά. Συγκεκριμένα, πρέπει ν' απορρίψεται η επένθεση στην απολυμερίστηρη ρίτση της 3M ESPE. Εάν το υλικό είλθει σ' επαφή με το νότιο, αφαιρέστε το και πετάξτε το, ξεπλύνατε αμέσως με σαπονίνη και νερό. Τα ακριλικά υλικά έχουν την ικανότητα να διεύδουν μεσά στα κοινής χρήσης γάντια. Εάν το υλικό είλθει σ' επαφή με το νότιο, αφαιρέστε το και πετάξτε το, ξεπλύνατε αμέσως με σαπονίνη και νερό και κατόπιν φορέστε καινούργια γάντια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα περιοχές ορίων επικαρπίας ενδοθετώνται κοιλότητας.

##### II. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΟΠΙΣΧΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

A. Προστομασία Κοιλότητας: Προπαρασκεύαστε την κοιλότητα. Το όριο και οι τριέδρες γωνίες θα πρέπει να στραγγισθείν. Δεν θα πρέπει να αφεθεί υπόλοιπο αμαλγάματος ή άλλου υλικού στο εσωτερικό σήμα της προπαρασκευής, που πρέπει να παραμορφωθεί στη μεταβίβαση του φωτόβατος και συνεπάγεται την κοιλότητα της 3M ESPE. Επιπλέον, η προστομασία μεταβίβασης θα πρέπει να επιτελεστεί με την ίδια σειρά της προπαρασκευής από την 3M ESPE. Το κοινό αποκατάστασης είναι ουδέτερη στρώμα σβάσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στις περιοχές ορίων επικαρπίας της 3M ESPE.

B. Προστασία Πολύφωτου: Εγάλωστην την παραπάνω ποσότητα του υλικού αποκατάστασης με διαδικασία λάκυνσης του πολύφωτου, χρησιμοποιείστε μια ελάχιστη ποσότητα υδρόβιδου του ασθενούς επί της εκδόσεως ακολούθων επισημουμένης από την ποσότητη φωτοπολυεργόμενης υαλούσινεμέρους κοινίας Vitrebond™, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE. Η κοινή Vitrebond είναι ουδέτερη στρώμα σβάσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στις περιοχές ορίων επικαρπίας της 3M ESPE.

C. Λήψη του Composito: Βγάλτε την παραπάνω ποσότητα του υλικού αποκατάστασης από τη σύνηργα στην πολύφωτη στάση, χρησιμοποιείστε ένα εργαλείο αυτομάτων μετρήσεων (ή παρόμοια συσκευή), για την προσαρμογή του υλικού σε όλες τις εσωτερικές όψεις της κοιλότητας.

D. Στρώμα Συγκλήσης: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την αρθρωτοποίηση της κοιλότητας της 3M ESPE.

E. Λήψη του Composito: Βγάλτε την παραπάνω ποσότητα του υλικού αποκατάστασης από τη σύνηργα στην πολύφωτη στάση, χρησιμοποιείστε ένα εργαλείο αυτομάτων μετρήσεων (ή παρόμοια συσκευή), για την προσαρμογή του υλικού σε όλες τις εσωτερικές όψεις της κοιλότητας.

F. Στρώμα Συγκλήσης: Εγάλωστε την σύγκλειση με ένα λεπτό χαρτί αφρώδησης. Εξετάστε τις κεντρικές και πλαϊνές κοινήσεις επαφής. Ρυθμίστε προσεκτικά τη σύγκλειση από την περιέκλιση του composito πέραν των ορίων της κοιλότητας. Διαμορφώστε και δώστε αγκύλα με την καταλήσια εργαλεία composite.

Z. Λείανση / Φινίρισμα: Διασυμφωνήστε τις επιφάνειες της αποκατάστασης με λεπτά διαμόντα φινίρισματος, φρέζες ή τρυπολίθικα. Διασυμφωνήστε τις μορφές επιφάνειες με τις τινείς φινίρισματος και λειανσώνες Sof-Lex™, που κατασκευάζονται για την 3M ESPE.

H. Ρύθμιση Συγκλήσης: Ελέγχετε τη σύγκλειση με ένα λεπτό χαρτί αφρώδησης. Εξετάστε τις κεντρικές και πλαϊνές κοινήσεις επαφής. Ρυθμίστε προσεκτικά τη σύγκλειση με τη διαδικασία τυπικής απελύσης ή γέφυρας. Προσαρμόστε τη βάση του εκμαγείου με τη διαδικασία τυπικής απελύσης.

I. Λήψη Αποκατάστασης: Επιλέγετε την αποκατάσταση της δοντικού αποκατάστασης την ίδια περιοχή με την προπαρασκευή, αφήστε να στεγνώσει κάποιας, κατόπιν προσθέστε άλλο ένα λεπτό στρώμα.



**General**

Filtek™ P60 Restorative Material, manufactured by 3M ESPE, is a visible-light activated, radiopaque, restorative composite. It is designed for use in posterior restorations. The filler in Filtek P60 restorative is zirconia/silica. The inorganic filler loading is 61% by volume (without silane treatment) with a particle size range of 0.01 to 3.5 µm. Filtek P60 restorative contains BIS-GMA, UDMA and BIS-EMA resins. A 3M ESPE dental adhesive is used to permanently bond the restoration to the tooth structure. The restorative is available in a variety of shades. It is packaged in traditional syringes.

**Indications**

Filtek P60 restorative is indicated for use in:

- Direct posterior restorations
- Core Build-ups
- Splinting
- Indirect restorations including inlays, onlays and veneers

**Precautions**

**Filtek P60 restorative contains methacrylates.** A small percentage of the population is known to have an allergic response to acrylate resins. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, exposure to uncured resin should be avoided. **Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended.** If restorative material contacts skin, wash immediately with soap and water. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If restorative contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then reapply. If accidental contact with eyes or prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush immediately with large amounts of water.

**Instructions for Use****I. Preliminary**

A. Prophy: Teeth should be cleaned with pumice and water to remove surface stains.

B. Shade Selection: Before isolating the tooth, select the appropriate shade(s) of restorative material.

C. Isolation: A rubber dam is the preferred method of isolation. Cotton rolls plus an evacuator can also be used.

**II. Posterior Restorations**

A. Cavity Preparation: Prepare the cavity. Line and point angles should be rounded. No residual amalgam or other base material should be left in the internal form of the preparation that would interfere with light transmission and therefore, the hardening of the restorative material.

B. Pulp Protection: If a pulp exposure has occurred and if the situation warrants a direct pulp capping procedure, place a minimum amount of calcium hydroxide on the exposure followed by an application of Vitrebond™ Light Cure Glass Ionomer/Base, manufactured by 3M ESPE. Vitrebond liner/base may also be used to base areas of deep cavity excavation. See Vitrebond liner/base instructions for details.

C. Placement of Matrix: Place a thin dead-soft metal, or a precontoured mylar or a precontoured metal matrix band and insert wedges firmly. Burnish the matrix band to establish proximal contour and contact area. Adapt the band to seal the gingival area to avoid overhangs.

D. Adhesive System: Follow the manufacturer's instructions regarding etching, priming, adhesive application and curing.

E. Dispensing the Composite: Dispense the necessary amount of restorative material from the syringe onto the mix pad by turning the handle slowly in a clockwise manner. To prevent oozing of the restorative when dispensing is completed, turn the handle counterclockwise a half turn to stop paste flow. Immediately replace syringe cap. If not used immediately, the dispensed material should be protected from light.

**F. Placement:**

1. Using a nonmetallic placement instrument, place restorative into the cavity in increments no thicker than 2.5mm.

**Placement hints:**

a) To aid in adaptation, the first 1mm layer may be placed and adapted to the proximal box.

b) Avoid intense light in the working field.

c) A condensing instrument (or similar device) can be used to adapt the material to all of the internal cavity aspects.

2. Light cure each increment 20 seconds by exposing its entire surface to a high intensity visible light source, such as 3M ESPE Curing Light. Hold the light guide tip as close to the restorative as possible during light exposure.

3. Slightly overfill the cavity to permit extension of composite beyond cavity margins. Contour and shape with appropriate composite instruments.

G. Finishing: Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, burs or stones. Contour proximal surfaces with Sof-Lex™ Finishing Strips, manufactured for 3M ESPE.

H. Adjust Occlusion: Check occlusion with thin articulating paper. Centric and lateral excursion contacts should be examined. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.

I. Polishing: Polish with Sof-Lex Discs, manufactured by 3M ESPE, and Strips or with white stones and rubber points where discs are not suitable.

**III. Filtek P60 restorative Indirect Procedure For Inlays, Onlays Or Veneers****A. Dental Operatory Procedure**

1. Shade selection: Choose the appropriate shade(s) of Filtek P60 restorative prior to isolation.

**2. Preparation: Prepare the tooth.**

3. Impressioning: After preparation is complete, make an impression of the prepared tooth by following the manufacturer's instructions of the impressioning material chosen. Any 3M ESPE impressioning system may be used.

**B. Laboratory Procedure**

1. Pour the impression of the preparation with die stone. Place pins at the preparation site at this time if a "triple tray" type of impression was used.

2. Separate the cast from the impression after 45 to 60 minutes. Place pins in die and base the cast as for a typical crown and bridge procedure. Mount or articulate the cast to its counter model to an adequate articulator.

3. If a second impression was not sent, pour a second cast using the same impression registration. This is to be used as a working cast.

4. Section out the preparation with a laboratory saw and trim away excess or, expose the margins so they can be easily worked. Mark the margins with a red pencil if needed. Add a spacer at this time if one is being used.

5. Soak the die in water, then with a brush, apply a very thin coat of separating medium to the preparation, let it dry somewhat, then add another thin layer.

6. Add the first third of composite to the floor of the preparation, stay short of the margins, light cure for 20 seconds.

7. Add second third of composite. Allow for the last third (incisal) to include the contact areas.

8. Place the die back into the articulated arch, add the last third of composite to the occlusal surface. Overfill very slightly mesially, distally, and occlusally. This will allow for the mesiodistal contacts and the proper occlusal contact when the opposing arch is brought into occlusion with the uncurled incisal increment. Light cure for only ten seconds, then remove the die to prevent adhering to adjacent surfaces. Finish the curing process.

9. With the occlusal contacts already established, begin removing the excess composite from around the points of contact. Develop the inclines and ridges as per remaining occlusal anatomy.

10. Care must be taken when removing the prosthesis from the die. Break off small amounts of the die from around the restoration, the die stone should break away cleanly from the cured restoration, until all of the restoration is recovered.

11. Using the master die, check the restoration for flash, undercuts, and fit. Adjust as necessary, then polish.

**C. Dental Operatory Procedure**

1. Roughen the interior surfaces of the indirect restoration.

2. Clean the prosthesis in a soap solution in an ultrasonic bath. Rinse thoroughly.

3. Cementation: Cement the prosthesis using a 3M ESPE resin cement system by following manufacturer's instructions.

**IV. Storage and Use:**

A. Do not expose restorative materials to elevated temperatures or intense light.

B. Unopened kits should be kept at room temperature (15°-27°C or 59°-80°F).

C. Do not store materials in proximity to eugenol-containing products.

D. The composite pastes are designed for use at room temperature of approximately 21°-24°C or 70°-75°F. Shelf life at room temperature is 3 years.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

**Warranty**

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

**Limitation of Liability**

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

**DEUTSCH****Allgemeines**

Filtek™ P60 Restaurationsmaterial, hergestellt von 3M ESPE, ist ein lichthärtendes, röntgenopakes Komposit für Seitenzahnrestaurationen. Filtek P60 enthält Zirkonium/Silizium als Füller. Der anorganische Füllgehalt beträgt 61 Volumenprozent (ohne Silan), die Partikelgröße des Füllmaterials liegt im Bereich von 0,01 bis 3,5 µm.

Filtek P60 Restaurationsmaterial enthält BIS-GMA, UDMA und BIS-EMA als Harzmatrix. Für ein dauerhaftes Bonding der Restauration mit der Zahnnstruktur wird ein 3M ESPE Dentaladhäsiv verwendet. Das Komposit wird in einer Reihe von Farben angeboten und ist in herkömmlichen Spritzen verpackt.

**Indikationsbereich**

Filtek P60 Restaurationsmaterial ist indiziert für:

- direkte Seitenzahnrestaurationen
- Stumpfaufbauten
- Schienung
- Indirekte Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers

**Vorsichtsmaßnahmen**

Filtek P60 Restaurationsmaterial enthält Methacrylate.

Bekanntlich zeigt ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung allergische Reaktionen auf Methacrylate (Akkylharze). Zur Herabsetzung des Risikos einer allergischen Reaktion minimieren Sie den Kontakt zu diesen Materialien,

insbesondere ein Kontakt mit ungehärteten Resinen sollte vermieden werden. **Das Tragen von Handschuhen und eine berührungsfreie Verarbeitungstechnik werden empfohlen.** Sollte das Restaurationsmaterial dennoch in Kontakt mit der Haut kommen, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife. Acrylate können die üblicherweise verwendeten Handschuhe durchdringen. Wenn das Restaurationsmaterial in Kontakt mit dem Handschuh kommt, ziehen Sie den Handschuh aus und entsorgen Sie ihn. Waschen Sie die Hände sofort mit Wasser und Seife und ziehen Sie einen neuen Handschuh an. Sollte es zu einem versehentlichen Kontakt mit den Augen oder einem längeren Kontakt mit der Mundschleimhaut kommen, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.

**Hinweise zur Anwendung****I. Vorbereitung**

**A. Reinigen:** Zur Entfernung von Rückständen auf der Oberfläche sollten die Zähne zunächst mit Bimssteinpulver und Wasser gereinigt werden.

**B. Farbauswahl:** Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes die passende(n) Farbe(n) des Restaurationsmaterials.

**C. Isolierung:** Die bevorzugte Isolierungsmethode ist ein Kofferdam. Wärmrollen und zusätzlich ein Sauger können ebenfalls eingesetzt werden.

**II. Seitenzahnrestaurationen**

**1. Kavitätpräparation:** Präparieren Sie die Kavität. Kanten und Ecken sollten abgerundet werden. In der präparierten Kavität sollten keine Reste von Amalgam oder sonstigen Unterfüllungsmaterial verbleiben, da diese die Lichtübertragung stören und damit die Aushärtung des Restaurationsmaterials beeinträchtigen würden.

**2. Pulpenschutz:** Wenn die Pulpa eröffnet wurde und die Situation eine direkte Pulpenüberkapping rechtfertigt, tragen Sie zunächst auf die eröffnete Pulpa eine kleine Menge Calciumhydroxid auf und applizieren Sie dann Vitrebond™ lichthärtendes Glas-Ionomer Unterfüllungsmaterial, hergestellt von 3M ESPE. Vitrebond Unterfüllungsmaterial kann auch zur Unterfüllung tiefer Kavitäten verwendet werden. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation zum Vitrebond Unterfüllungsmaterial.

**3. Matrizen-Plazierung:** Plazieren Sie eine Matrize aus dünnem Weichmetall oder vorkonturiertem Kunststoff oder ein vorkonturiertes Metall-Matrizenband und verkleben Sie diese gut. Stellen Sie einen Kontakt zwischen Matrizenband und Nachbarzahn sicher. Adaptern Sie das Band zur Abgrenzung gegen die Gingiva und zur Vermeidung von Überhängen.

**4. Adhäsivsystem:** Halten Sie sich beim Ätzen, der Applikation von Primer und Adhäsiv sowie der Aushärtung an die Herstelleranweisungen.

**5. Applikation des Komposit:** Geben Sie eine ausreichende Menge des Restaurationsmaterials aus der Spritze auf einen Mischtisch, indem Sie den Griff langsam im Uhrzeigersinn drehen. Um ein anschließendes unerwünschtes Nachlaufen des Restaurationsmaterials zu verhindern, drehen Sie den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn um eine halbe Umdrehung zurück, so dass keine weitere Paste mehr austritt. Setzen Sie dann sofort wieder die Schutzkappe auf. Wenn das entnommene Material nicht sofort verarbeitet wird, sollte es lichtgeschützt gelagert werden.

**6. Applikation:**

A. Verwenden Sie ein glattes Instrument und bringen Sie das Restaurationsmaterial in Schichten von nicht mehr als 2,5 mm Dicke in die Kavität ein.

**Hinweise zur Applikation:**

A) Zur Erleichterung der Adaptation kann die erste 1 mm dicke Schicht im Approximalkasten plaziert und adaptiert werden.

b) Vermeiden Sie intensive Licht im Arbeitsbereich.

c) Zur Adaptation des Materials im Inneren der Kavität kann ein Stopfen (oder ein ähnliches Instrument) verwendet werden.

B. Härteln Sie jede Schicht 20 Sekunden mit Licht, indem Sie die gesamte Oberfläche einer hochintensiven Lichtquelle wie einem 3M ESPE Polymerisationsgerät aussetzen. Halten Sie dabei die Lichtleiter spitze so nah wie möglich an das Restaurationsmaterial.

C. Applizieren Sie gerinfügig zu viel Komposit in die Kavität, um auch eine vollständige Füllung an den Kavitätenrändern zu gewährleisten. Nehmen Sie die Kontrurung und Modellierung mit geeigneten Kompositinstrumenten vor.

**7. Finieren:** Konturieren Sie die Restaurationsoberflächen mit feinen Finierlamellen oder Hartmetallbohren. Konturieren Sie die Approximalflächen mit Sof-Lex™ Finierstreifen, hergestellt für 3M ESPE.

**8. Einstellung der Okklusion:** Kontrollieren Sie die Okklusion mit einem dünnen Artikulationspapier. Die statische und dynamische Okklusion sollte untersucht werden. Nehmen Sie eine sorgfältige Einstellung der Okklusion vor, indem Sie überschüssiges Material mit einem feinen Polierdiamanten entfernen.

**9. Polieren:** Polieren Sie mit Sof-Lex Polierscheiben und streifen bzw. mit Gummipolierspitzen, wo sich Scheiben nicht eignen.

**III. Indirekte Vorgehensweise bei Inlays, Onlays und Veneers.****A. Vorgehensweise in der Praxis**

**1. Farbauswahl:** Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes die passende(n) Farbe(n) des Filtek P60 Restaurationsmaterials aus.

**2. Präparation:** Präparieren Sie den Zahn.

**3. Abformung:** Nehmen Sie einen Abdruck des präparierten Zahns nach Abschluss der Präparation. Halten Sie sich dabei an die Anweisungen des Herstellers des gewählten Abformmaterials. Sie können jedes 3M ESPE Abformmaterial verwenden.

**B. Arbeitsschritte im Labor.**

1. Gießen Sie die Abformung der Präparation mit Gips aus. Markieren Sie zu diesem Zeitpunkt die Präparationstelle mit Stiften, wenn eine "triple tray" - Abformung vorgenommen wurde.

2. Lösen Sie das Gipsmodell nach 45 bis 60 Minuten von der Abformung. Bringen Sie Stifte an dem Abguss an und stellen Sie einen Modellsockel hier wie bei einer typischen Kronen- oder Brückenfertigung. Ordnen Sie den Abguss mit seinem Gegenmodell in einem passenden Artikulator an.

3. Wenn keine zweite Abformung eingebracht wurde, gießen Sie ein weiteres Gipsmodell unter Verwendung der gleichen Abformung aus. Dieser Gipsabdruck wird als Arbeitsmodell verwendet.

4. Trennen Sie die Präparation mit einer Laborsäge ab und entfernen Sie überschüssiges Material oder arbeiten Sie die Ränder so heraus, daß sie leicht bearbeitet werden. Markieren Sie die Ränder falls erforderlich mit einem roten Stift. Wenn ein Platzhalter verwendet wird, setzen Sie ihn nun ein.

5. Tragen Sie dann mit einem Pinsel eine sehr dünne Schicht einer Isolation auf die Präparation auf, lassen Sie es etwas an trocknen und tragen Sie dann eine weitere dünne Schicht auf.

6. Bringen Sie das erste Drittel des Kompositos tief in die Präparation ein, lassen Sie die Ränder frei und härteln Sie diese Bodenschicht 20 Sekunden mit Licht aus.

7. Bringen Sie das zweite Drittel des Kompositos ein. Das letzte Drittel (Inzisalbereich) sollte die Kontaktbereiche umfassen. Härteln Sie 20 Sekunden mit Licht aus.

8. Stellen Sie das Modell in den Artikulator zurück und applizieren Sie das letzte Drittel des Kompositos auf die okklusionstragende Oberfläche. Applizieren Sie mesial, distal und okklusal gerinfügig zu viel Material. Dies ermöglicht die mesiodistalen und korrekten okklusalen Kontakte, wenn der Gegenkiefer in Okklusion mit der ungehärteten inzisalen Schicht gebracht wird. Lichthärten Sie nur für 10 Sekunden, entfernen Sie dann das Gipsmodell, um ein Festkleben an angrenzenden Oberflächen zu verhindern. Führen Sie dann den Aushärtungsvorgang zu Ende.

9. Nach Herstellung der Okkluskalkontakte beginnen Sie mit der Entfernung von überschüssigem Komposit um die Kontaktpunkte herum. Entfernen Sie die Höcker und Grate entsprechend der verbleibenden okklusalen Anatomie.

10. Vorsicht: geboten beim Lösen der Restauration vom Modell. Brechen Sie kleine Stücke des Gipsabdrucks um die Restauration herum ab. Der Gips sollte sich sauber von der ausgehärten Restauration abnehmen lassen, bis die gesamte Restauration herausgelöst ist.

11. Kontrollieren Sie die Restauration auf Fäden, Unterschnitte und Passgenauigkeit unter Verwendung des Zweitmodells. Führen Sie falls notwendig Korrekturen durch und polieren Sie dann die Restauration.

**C. Vorgehensweise in der Praxis**

1. Rauen Sie die inneren Oberflächen der indirekten Restauration auf.

2. Reinigen Sie die Restauration in einer Seifenlösung oder im Ultraschallbad und spülen Sie sie anschließend gut ab.

3. Zementieren: Zementieren Sie die Restauration unter Verwendung eines 3M ESPE Festigungskomposit aus den Anweisungen des Herstellers.

**IV. Lagerung und Verwendung:**

A. Setzen Sie Restaurationsmaterialien nicht hohen Temperaturen oder intensivem Licht aus.

B. Ungeöffnete Packungen sollten bei Raumtemperatur gelagert werden (15°-27°C).

C. Lagern Sie das Material nicht in der Nähe eugenolhaltiger Produkte.

D. Die Kompositpasten sollten bei einer Raumtemperatur von ungefähr 21°-24°C verarbeitet werden. Die Haltbarkeitsdauer beträgt bei Raumtemperatur 3 Jahre.

Niemals ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in diesen Anweisungen abweichen.

**Garantie**

3M ESPE garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. 3M ESPE ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZÜGLICH VERKAUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEINEN ZWECK. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M ESPE in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M ESPE Produkts.

**Haftungsbeschränkung**

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für 3M ESPE keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrherrlichkeit oder Vorsatz, handelt.

**Généralités**

Le matériau de restauration Filtek™ P60, fabriqué par 3M ESPE, est un composite de restauration photopolymérisable à la lumière visible, radiopaque. Il a été conçu spécifiquement pour les restaurations des dents postérieures. La charge du Filtek P60 est du zirconium/silice. La charge inorganique représente 61 % en volume (sans traitement de silane) avec des particules dont la taille varie entre 0,01 et 3,5 µm. Le Filtek P60 contient des résines BIS-GMA, UDMA et BIS-EMA. Un système adhésif 3M ESPE doit être utilisé pour assurer le collage de la restauration à la structure dentaire. Le matériau est disponible en plusieurs teintes. Il est conditionné uniquement en seringues.

**Indications**

Le matériau de restauration composite Filtek P60 est indiqué pour:

2. Nettoyer l'élément prothétique avec une solution savonneuse contenue dans un bac à ultrasons.

3. Collage/Scellemente: Le scellement/collage de la restauration indirecte doit être réalisé avec un système de ciment résine composite 3M ESPE en suivant attentivement les instructions du fabricant.

#### IV. Stockage et utilisation:

A. Ne pas exposer le matériau à des températures élevées ou à une lumière intense.

B. Les coffrets non ouverts doivent être stockés à température ambiante (15/27°C -59/80°F).

C. Ne pas stocker les matériaux à proximité de produits contenant de l'eugenol.

D. Ce composite est conçu pour une utilisation à température ambiante (21-24°C/70-75°F). La durée de vie à cette température ambiante est de 3 ans.

Toute personne devra obligatoirement communiquer des informations strictement conformes à celles données dans ce document.

#### Garantie

3M ESPE garantit que ce produit est dépourvu de défauts matériels et de fabrication. 3M ESPE NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE D'ADEQUATION A UN EMPLOI PARTICULIER. L'utilisateur est responsable de la détermination de l'adéquation du produit à son utilisation. Si ce produit présente un défaut durant sa période de garantie, votre seul recours et l'unique obligation de 3M ESPE sera la réparation ou le remplacement du produit 3M ESPE.

#### Limitation de responsabilité

A l'exception des lieux où la loi l'interdit, 3M ESPE ne sera tenu responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'il soit directs, indirects, spécifiques, accidentels ou consécutifs, quels que soient les arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

#### ITALIANO

#### Informazioni generali

Filtek™ P60, prodotto da 3M ESPE, è un materiale per restauro fotopolimerizzabile e radiopaco. È stato progettato per essere utilizzato nei settori posteriori. Il riempimento è zirconia/silice. La parte inorganica del riempimento rappresenta il 61% in volume (escluso il trattamento con il silano) con una dimensione media delle particelle che varia da 0,01 a 3,5 µm. Filtek P60 contiene BIS-GMA, UDMA e BIS-EMA come resine. È necessario l'impiego di un sistema adesivo per fissare in modo permanente il restauro alla struttura dentale. Il materiale da restauro è disponibile in un'ampia gamma di colori. Il confezionamento è in siringhe.

#### Indicazioni

Il materiale da restauro Filtek P60 è particolarmente indicato per:

- Restauri diretti posteriori
- Ricostruzione di monconi
- Splintaggi
- Restauri indiretti inclusi inlays, onlays e veneers

#### Precauzioni per il personale dello studio e per i pazienti

Il materiale da restauro Filtek P60 contiene metacrilato. Alcuni pazienti possono risultare allergici alla resina acrilica. Per ridurre i rischi di una risposta allergica, minimizzare l'esposizione a questi materiali. In particolare evitare l'esposizione alla resina non polimerizzata. Si consiglia di utilizzare guanti protettivi ed evitare il contatto con la pelle. Nel caso di contatto accidentale con la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone. Gli acrilati possono penetrare i guanti più comunemente utilizzati. Nel caso di contatto attraverso i guanti, togliere e gettare via i guanti, risciacquare il mani con acqua e sapone ed indossare nuovi guanti. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi o con tessuti orali molli, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.

#### Istruzioni per l'uso

##### I. Preliminari

A. Profilassi: Pulire il dente con acqua e pomice per rimuovere le macchie in superficie

B. Scelta del colore: prima dell'isolamento del dente, selezionare il colore più appropriato del materiale da restauro.

C. Isolamento: Isolare il campo operatorio con una diga di gomma. In alternativa è possibile utilizzare anche tamponi di cotone.

##### II. Restauri posteriori

A. Preparazione della cavità: preparare la cavità. Arrotondare gli angoli interni. Non lasciare residui di amalgama o di altri materiali utilizzati come liner/base all'interno della preparazione, perché potrebbero interferire con la trasmissione della luce e di conseguenza con l'indurimento finale del materiale da restauro.

B. Protezione della polpa: nel caso di esposizione della polpa o se la situazione clinica suggerisce un incappucciamento diretto, utilizzare una minima quantità di idrossido di idrossido di calcio sulla parte esposta ed applicare poi Vitrebond™, fotopolimerizzatore liner/base, prodotto da 3M ESPE. Vitrebond liner/base può anche essere utilizzato in cavità profonde. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso relative al Vitrebond.

C. Posizionamento della matrice: applicare una matrice di metallo morbida e sottile, o una matrice Mylar modellata, o una matrice di metallo modellata ed inserire a fondo i bordi. Brunire la matrice per stabilire il contorno prossimale e l'area di contatto. Adattare la matrice per sigillare la zona gengivale ed evitare debordamenti.

D. Sistema adesivo: fare riferimento alle istruzioni per l'uso per quanto riguarda l'applicazione del sistema adesivo e della relativa fotopolimerizzazione.

E. Sistema di estrusione del composito: estrarre la quantità necessaria di materiale da restauro, dalla siringa su di un blocco di impasto, avvitando delicatamente il pistone della siringa in senso orario. Una volta terminata l'estruzione, ruotare il pistone di mezzo giro in senso antiorario per fermare la fuoriuscita del materiale. Richiudere subito la siringa con il suo tappo. Se il materiale estruso non viene utilizzato immediatamente, proteggerlo dalla luce.

##### F. Posizionamento

1. Posizionare il materiale da restauro all'interno della cavità utilizzando uno strumento appropriato non metalllico in spessori non superiori ai 2,5 mm.

##### Nota:

a) Per favorire l'adattamento, posizionare il primo strato di materiale con uno spessore di 1 mm nel box prossimale

b) Evitare la luce intensa sul campo di lavoro

c) E' possibile utilizzare un condensatore per adattare il materiale all'interno della cavità

2. Fotopolimerizzare ogni singolo incremento per 20 secondi, esponendo l'intera superficie alla luce di una lampada fotopolimerizzatrice 3M ESPE. Tenere il puntale della lampada il più possibile vicino al materiale.

3. Riempire abbondantemente la cavità in modo da permettere l'estensione del composito al di là dei margini della cavità.

Modellare e contornare con uno appropriato strumento per composito.

G. Rifinitura: Modellare le superfici del restauro con frese diamantate fine o con pietre. Rifinire le superfici prossimali con le strisce Sof-Lex™, prodotto per 3M ESPE.

H. Controllo dell'occlusione: controllare l'occlusione con una carta da articolazione sottile. Controllare anche i contatti da occlusione centrica e laterale.

Perfezionare l'occlusione rimuovendo il materiale in eccesso con una fresa diamantata fine o con una pietra.

I. Lucidatura: Lucidare con il sistema dischi e strisce Sof-Lex e con pietre bianche o gommini nei punti dove i dischi non risultano essere idonei.

##### III. Restauri indiretti (inlays, onlays, veneers)

###### A. Procedura per lo studio

1. Sceglie il colore: selezionare il colore più appropriato di Filtek P60 prima di procedere all'isolamento.

2. Preparazione: preparare il dente.

3. Presa dell'impronta: dopo avere completato la preparazione, prendere un'impronta del dente preparato facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del materiale da impronta scelta. Si consiglia di utilizzare un materiale da impronta 3M ESPE.

###### B. Procedura per il laboratorio

1. Colare l'impronta con il gesso. Nel caso l'impronta fosse stata rilevata con un porta impronta del tipo "triple tray", posizionare i perni vicino al sito della preparazione.

2. Separare il modello dall'impronta dopo 45-60 minuti. Posizionare i perni nel gesso e alla base del modello come nella consueta procedura per ponti e corone. Montare modello sull'articolatore per una corretta articolazione.

3. Nel caso non fosse stata invitata una seconda impronta ricolare la stessa impronta per ottenere un modello di lavoro.

4. Tagliare la preparazione con un segheetto di laboratorio e rimuovere gli ecessi o esprire i margini in modo che possano facilmente essere lavorati. Se necessario, marcate i margini con una matita rossa. Se si utilizza uno spaziatore, posizionarlo ora.

5. Immengerlo il modello in acqua. Successivamente, con un pennello, applicare uno strato molto sottile di mezzo separatore sulla preparazione. Lasciare asciugare un poco ed applicare un altro strato sottile.

6. Posizionare un primo strato di composito sul fondo della preparazione, stando lontano dai margini. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

7. Aggiungere dell'altro composito. Con l'ultimo strato (incisale) includere le aree di contatto. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

8. Posizionare il modello sull'articolatore, aggiungere un ultimo strato di composito (incisale) sulla superficie oclusale.

Stare leggermente in eccesso mesio/distalmente e oclusivamente. Ciò aiuterà per i contatti mesio/distali e per un appropriato contatto oclusuale quando verrà fatto combaciare il modello con l'antagonista in resina incisale non ancora polimerizzata. Fotopolimerizzare per 10 secondi, quindi rimuovere il modello per evitare che si attaccino alle superfici adiacenti. Completare la fotopolimerizzazione.

9. Con i contatti oclusuali già creati, iniziare a rimuovere gli ecessi di materiale intorno ai punti di contatto. Modellare le pendenze e le creste dando una forma antonica oclusuale.

10. Rimuovere con cura il manufatto del modello. Rompere piccole quantità di modello intorno al restauro.

Il modello dovrà staccarsi facilmente dal manufatto polimerizzato, sino ad essere completamente libero.

11. Usando il modello maestro, controllare il manufatto per eventuali sottili squadrati ed adattamenti vari. Sistemare il tutto e lucidare.

###### C. Procedura per lo studio

1. Irrividire la superficie interna del manufatto.

2. Lavare il manufatto in una soluzione di sapone in un bagno ad ultrasuoni e risciacquare.

3. Cementare il manufatto con un cemento resinoso 3M ESPE, facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto scelta.

###### D. Conservazione ed uso

A. Non esporre il materiale da restauro ad elevate temperature o a luci intense.

B. Si consiglia di conservare le confezioni non aperte a temperatura ambiente (15°-27° C)

C. Non conservare il prodotto in prossimità di materiali contenenti eugenolo.

D. Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato a temperatura ambiente (21-24°C). Il prodotto conservato a temperatura ambiente ha una validità di 3 anni.

Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate in questo foglio di istruzioni.

#### Garanzia

3M ESPE garantisce che questo prodotto è privo di difetti per quanto riguarda materiali e manifattura.

3M ESPE NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI COMMERCIALIBILITÀ O IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto nelle singole applicazioni. Se questo prodotto risulta difettoso nell'ambito del periodo di garanzia, l'esclusivo rimedio e unico obbligo da parte di 3M ESPE sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto 3M ESPE.

#### Limitazioni di responsabilità

Eccetto ove diversamente indicato dalla legge, 3M ESPE non si riterrà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto, diretti o indiretti, speciali, incidentali o conseguenziali, qualunque sia la teoria affermata, compresa garanzia, contratto, negligenza o diretta responsabilità.

#### ESPAÑOL

#### General

El material restaurador Filtek™ P60, fabricado por 3M ESPE, es un composite restaurador de curado por luz visible y radiopaco. Ha sido diseñado para su uso restauraciones posteriores. El relleno del restaurador Filtek P60 es circonio/silice. El contenido de relleno inorgánico es de un 61% en volumen (sin tratamiento con silano) con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 3,5 µm. El restaurador Filtek P60 contiene BIS-GMA, UDMA y BIS-EMA. El material restaurador se une permanentemente a la estructura dental mediante una adhesiva dental de 3M ESPE. Este material restaurador está disponible en una variedad de colores. Viene presentado en las tradicionales jeringas.

#### Las indicaciones de uso del restaurador Filtek P60 son:

- Restauraciones directas en posteriores
- Reconstrucción de muelones
- Ferulización
- Restauraciones indirectas incluyendo "inlays", "onlays" and carillas

#### Precauciones

El restaurador Filtek P60 contiene metacrilatos. Se sabe que una pequeña parte de la población presenta una respuesta alérgica a las resinas acrílicas. Para reducir el riesgo de respuesta alérgica minimice la exposición a estos materiales. En particular se debe evitar el contacto con la resina curada. **Se recomienda el uso de guantes protectores y una técnica de no contacto.** Si el material restaurador entra en contacto con la piel, lavar inmediatamente con jabón y agua. Los acrilatos pueden penetrar a través de la mayoría de los guantes. Si el material restaurador contacta el guante quitarselo y desecharlo, lavar las manos inmediatamente con jabón y agua y usar un guante nuevo. Si ocurre un contacto accidental con los ojos o un contacto prolongado con los tejidos blandos de la boca, lavar inmediatamente con gran cantidad de agua.

#### Instrucciones de uso

##### I. Preliminar

A. Profilaxis: El diente debe ser limpiado con pomez y agua para quitar las manchas superficiales.

B. Selección del color: Antes de aislar el diente, seleccionar el(s) colores apropiados de material restaurador.

C. Aislamiento: El método más recomendable de aislamiento es el dique de goma. También se pueden usar rollos de algodón como un evasor.

##### II. Restauraciones posteriores

A. Preparación de la cavidad: Prepare la cavidad. Angulos lineales y puntas deben ser redondeados. No se debe dejar ningún residuo de amalgama u otros materiales de base en la preparación interna que puedan interferir con la transmisión de la luz y por lo tanto con el endurecimiento del material restaurador.

B. Protección pulpar: si se produce una exposición pulpar y la situación permite garantizar un procedimiento directo de tapado de la pulpa, utiliza una mínima cantidad de hidroxido de calcio en la exposición seguida de una aplicación de la base cavitaria de lónjero de vidrio fotocurable Vitrebond™, fabricado por 3M ESPE. La base cavitaria Vitrebond se puede usar también como relleno en áreas cavitarias profundas. (Ver las instrucciones de aplicación de la base Vitrebond para más detalles).

C. Colocación de la Matriz: Colocar un delgado y suave metal o un Mylar preformado o una banda matriz preformada de metal e insertar las curvas firmemente. Brutar firmemente la banda matriz para establecer el contorno proximal y el área de contacto. Adaptar. Adaptar la banda para sellar el área gingival para evitar salientes.

D. Sistema adhesivo: Seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la aplicación de grabado ácido, primer, adhesivo y curado.

E. Dispensado del composite: Dispensar la cantidad necesaria de material restaurador desde la jeringa hasta el bloque de mezcla mediante el giro suave del embolo en el sentido de las agujas del reloj. Para prevenir que el restaurador rebose cuando se ha completado el dispensado, girar media vuelta el embolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Inmediatamente, colocar el tapón en la jeringa. Si no se va a usar inmediatamente, el material dispensado debe protegerse de la luz.

##### F. Colocación:

1. Colocar el material restaurador en la cavidad usando un instrumento de colocado no metálico en incrementos de no más de 2,5 mm.

##### Recomendaciones de colocación:

a) Para ayudar en la adaptación, la primera capa de 1 mm debe ser colocada y adaptada a la zona proximal.

b) Evitar la luz intensa en el campo de trabajo.

c) Se puede usar un condensador (o instrumento similar) para adaptar el material restaurador a todos los lados de la cavidad interna.

2. Fotopolimerizar cada incremento 20 segundos mediante la exposición de toda la superficie a una fuente de luz visible de alta intensidad tal como los sistemas de fotocurado 3M ESPE. Mantenga la punta de la guía de luz tan cerca de la restauración como sea posible durante el proceso de fotocurado.

3. Rellenar ligeramente en exceso la cavidad para permitir la extensión del composite mas allá de los márgenes de la cavidad. Contornear y dar forma con los instrumentos adecuados para composite.

G. Acabado: De forma a las superficies de la restauración con finos diamantes de acabado, fresas o piedras. Contornear las superficies proximales con las tiras de acabado Sof-Lex™, fabricadas para 3M ESPE.

H. Ajuste de la occlusión: Compruebe la occlusión con un delgado papel de articular. Examine los contactos céntricos y laterales. Ajuste cuidadosamente la occlusión eliminando material con un fino diamante o piedra de pulido.

I. Pulido: Pula con el sistema de acabado y pulido Sof-Lex y con piedras blancas o puntas de goma donde los discos no sean apropiados.

##### III. Restaurador Filtek P60 en procedimiento indireto para Inlays, Onlays o carillas

###### A. Procedimiento operatorio dental

1. Selección del color: Escoger el color adecuado del restaurador Filtek P60 antes del aislamiento.

2. Preparación: Preparar el diente.

3. Toma de impresión: Una vez completa la preparación tomar una impresión del diente preparado siguiendo las recomendaciones de aplicación del fabricante del material de impresión elegido. Si se desea, 3M ESPE dispone de materiales de impresión.

###### B. Procedimiento de laboratorio

1. Vaciar la impresión de la preparación. En este paso colocar pins en la preparación si se ha usado una impresión del tipo triple cubeta.

2. Separar el modelo de la impresión pasados de 45 a 60 minutos. Colocar "pins" en el molde como en el procedimiento típico de coronas y puentes. Montar el modelo en el articulador con su antagonista.

3. Si no se ha recibido una segunda impresión vaciar un segundo modelo usando el mismo material de impresión. Éste se usa como un modelo de trabajo.

4. Seccionar la preparación con una sierra de laboratorio y retirar el exceso o exponer los márgenes de modo que puedan ser trabajados fácilmente. Marque los márgenes con un lápiz rojo en los márgenes si es necesario. Añada un espaciador si esta es usada.

5. Emparejar el molde en agua, y a continuación con una brocha, aplicar una capa muy fina de medio separador al molde. Deje secar algo y añada otra fina capa.

6. Añada el primer tercio del composite al suelo de la preparación, manteniéndose lejos de los márgenes y fotopolimerizar durante 20 segundos.

7. Añada el segundo tercio del composite. Espere al último tercio (incisal) para incluir las áreas de contacto. Fotopolimerizar durante 20 segundos.

8. Vuelva a colocar el modelo en el articulador, añada el último tercio de composite incisal a la superficie oclusal. Rellenar muy ligeramente en exceso en las áreas mesial distal y oclusal. Esto permitirá los contactos mesiodistales y el adecuado contacto oclusal cuando se haga ocluir la arcada antagonista con el material incisal no curado aún. Fotopolimerizar sólo 10 segundos y saque el modelo para evitar que se pegue. Termine el proceso de fotocurado.

9. Con los contactos oclusales ya establecidos comience a retirar el exceso de composite de alrededor de los puntos de contacto. Desarrollar las inclinaciones y crestas de acuerdo al resto de anatomía oclusal.

10. Se debe tener cuidado al retirar la prótesis del molde. Romper pequeños fragmentos del molde alrededor de la prótesis, los fragmentos deben romperse separándose de la restauración limpiamente hasta que todo el molde haya sido retirado.

11. Usando el molde maestro, comprobar la restauración en cuanto a cortes, imperfecciones, y ajustar. Después pulir.

###### C. Procedimiento operatorio dental

#### IV. Armazenamento e Utilização:

- A. Não expôr os materiais de restauração a temperaturas elevadas ou luz intensa.
- B. Os kits por abrir devem ser colocados no frigorífico (40°F ou 4°C) durante todo o seu prazo de validade. Utilizar apenas à temperatura ambiente.
- C. Não armazenar materiais na proximidade de produtos que contenham eugenol.
- D. As pastas de compósito estão concebidas para uso à temperatura ambiente de aproximadamente 21–24°C ou 70–75°F. O prazo de validade à temperatura ambiente é de 3 anos.
- Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de instruções.

#### GARANTIA

A 3M ESPE garante que este produto estará isento de defeitos em termos de material e fabrico. A 3M ESPE NÃO CONCEDE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação em causa. Se este produto se apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua única solução e unica obrigação da 3M ESPE será a reparação ou substituição do produto da 3M ESPE.

#### Limitação da responsabilidade

Excepto quando proibido por lei, a 3M ESPE não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes deste produto, sejam diretos, indirectos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria defendida, incluindo garantia, contrato, negligéncia ou responsabilidade estrita.

#### NEEDERLANDS

##### Algemeen

Filtek™ P60 Restauratiemateriaal, vervaardigd door 3M ESPE, is een lichtuithardend radiopaak composit. Het product is ontwikkeld voor gebruik in het posterior gebied. De vulstof is zirconium/silica. Het vulstofgehalte bedraagt 61 volumeprocent (zonder silaanbehandeling), waarbij de afmetingen van de partikels variëren van 0,01 tot 3,5 µm. BIS-GMA, UDMA en BIS-EMA zijn de basis kunstharsen. Een 3M ESPE dental adhesive wordt gebruikt om het materiaal aan de tandstructuur te hechten. Filtek P60 is beschikbaar in een scala van kleuren en is verpakt in spruitjes.

##### Indicaties

- Filtek P60 Restauratiemateriaal:
- Directe posterior restauraties
  - Stompopbouw
  - Spalken
  - Indirecte restauraties waaronder inlays, onlays en veneers

##### Voorzorgsmaatregelen

Filtek P60 Restauratiemateriaal bevat methacrylaten. Een gering percentage van de bevolking heeft een gekende allergische reactie op acrylaatharsen. Om het risico op zulke reacties te minimaliseren moet blootstelling aan deze materialen zoveel mogelijk vermeden worden, en in het bijzonder aan onruigteharde kunstharsen. Het gebruik van beschermende handschoenen en een no-touch techniek wordt aanbevolen. Bij contact met de huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Acrylaten dringen door handschoenen heen. Wanneer het restauratiemateriaal met handschoenen in contact komt, verwijder dan de handschoenen enwerp deze weg, was de handen onmiddellijk met zeep en water en trek nieuw handschoenen aan. Bij kort contact met de ogen of langdurig contact met de zachte mondweefsel, dient onmiddellijk met veel water gespoeld te worden.

##### Gebruiksaanwijzingen

I. Voorbereiding  
A. Reinigen: De elementen moeten worden gereinigd met puimsteen en water om oppervlakte vervuilingen te verwijderen.

B. Kleurbepaling: Kies de juiste kleur(en) voordat het element wordt drooggelegd.

C. Isolatie: Een cofferdam is de beste methode om het element droog te leggen. Ook kunnen wattenrollen met afzuiging worden gebruikt.

##### II. Posterior restauraties

A. Caviteitspreparatie: Prepareer de caviteit. Hoekige lijnen en punten dienen afgerond te worden. Er dient geen oud amalgama of ander onderlaag materiaal in de caviteit achter te blijven daar dit de lichtuitharding van het restauratiemateriaal kan verstoren.

B. Pulpabescherming: Gebruik Vitrebond™ Lichthardende Glasionomeer Liner, vervaardigd door 3M ESPE, bij diepe caviteiten. Gebruik een weinig calcium hydroxide onder de Vitrebond in geval van een exponatie. In diepe caviteiten zonder exponatie volstaat alleen Vitrebond. Zie de gebruiksaanwijzingen van Vitrebond voor meer gedetailleerde informatie.

C. Matrix plaatsen: Plaats een dunne metalen matrixband en breng stevig wiggen in. Bruneer de matrix om proximale contour en contactvlakken te creëren. Pas de matrix aan om het gingivale deel af te sluiten en om overhangende te voorkomen.

D. Adhesiesysteem: Volg de aanwijzingen van de fabrikant op met betrekking tot het etsen, het aanbrengen van primer, adhesive en het uitharden.

E. Plaatsing van de composit: Spuit de benodigde hoeveelheid restauratiemateriaal op het mengblaadje door de hengel langzaam kloksgewijs te draaien. Om navloeien te voorkomen moet de hengel een halve slag terug gedraaid worden om de composietstroom te stoppen. Plaats de dop zo snel mogelijk terug op het spuitje. Wanneer u het materiaal op het blaadje niet onmiddellijk gebruikt, dient dit afgeschermd te worden van het licht.

##### F. Plaatsing:

1. Het restauratiemateriaal dient met behulp van een niet-metalen instrument laagsgewijs aangebracht te worden, inlagen van maximaal 2,5 mm.

##### Plaatsingstips:

- a) Om de adaptatie te vergemakkelijken kan een eerste laag van 1 mm proximaal aangebracht worden.
- b) Vermijd intens licht op het werkgebied.
- c) Om het materiaal te adapteren aan alle inwendige zijden van de caviteit, kan een condensatie-instrument worden gebruikt.
- 2. Hardt de oppervlakte van elke laag 20 seconden met licht uit en dit met een hoogintensief lichthardingsapparaat zoals de 3M ESPE Curing Light. Houd de kwartstaaf van het lichtuithardingsapparaat gedurende de belichting zo dicht mogelijk bij het restauratiemateriaal.
- 3. Overvul de caviteit enigszins, zodat de composit zich boven de randen van de caviteit kan uitbreiden. Geef de restauratie contour en vorm met de daarvoor bestemde afwerkinstrumenten, boren of steentjes.

G. Afwerking: Werk de restauratievlakken af met fijne afwerk-diamant. Approximale vlakken kunnen met de Sof-Lex™ Finishing Strips, vervaardigd voor 3M ESPE, afgewerkt worden.

H. Occlusie-aanpassing: Controleer de occlusie met een dun articulatiepapier. Zowel centrische als laterale bewegingscontacten moeten worden onderzocht. Pas de occlusie zorgvuldig aan door overfolig materiaal met een fijne diamantborstel of -steen te verwijderen.

I. Polijsten: Polijst de restauratie met Sof-Lex schijven en strips. Witte arkansas steentjes of rubber punten kunnen gebruikt worden waar schijfjes niet bruikbaar zijn.

##### III. Indirecte procedure voor inlays, onlays en veneers

###### A. Dentale procedure

1. Kleurbepaling: Kies de passende kleur(en) Filtek Restauratiemateriaal vóór het isoleren.

###### 2. Preparatie: Prepareer het element.

3. Afdrukken: Maak na de preparatie een afdruk van het gerepareerde element volgens de aanwijzingen van de fabrikant om het gekozen afdrukmateriaal. Elk 3M ESPE afdruksystem kan hiervoor gebruikt worden.

###### B. Laboratoriumprocedure

1. Giet de afdruk van de indirecte restauratie uit in stonegips.

2. Neem het model na 45 tot 60 minuten uit de afdruk. Maak volgens de gebruikelijke procedure uw priimodel. Monteer het model en zijn tegenmodel in een geschikte articulator.

3. Indien er geen controleafdruk meegezonden werd, kunt u de preparatieafdruk een tweede maal uitgieten als controlemodel.

4. De dies worden uitgezagd en voorbereid zodat de preparatiegrenzen duidelijk zichtbaar worden (preparatiegrenzen bewerken als gebruikelijk). Markeer de preparatiegrenzen met een rood potlood. Breng op dit moment een die-spceraan.

5. Dompel de die in water en breng daarna met een borsteltje een zeer dun laagje separatiemiddel aan, laat enigszins drogen en breng vervolgens nog een dun laagje aan.

6. Breng eerst derde deel van de composit op de bodem van de preparatie, vermijd de randen en belicht 20 seconden.

7. Voeg het tweede derde deel van de composit toe. Laat ruimte voor het laatste derde deel (incisal) en belicht 20 seconden.

8. Plaats de die en het model terug in de articulator en breng het laatste derde deel van de composit op het occlusale vlak. Mesial, distaal en occlusaal lichtjes overvullen. Dit geeft de mogelijkheid om de restauratie nadien te voorzien van alle juiste contactpunten (mesial, distaal en occlusaal) wanneer de tegenoverliggende boog in occlusie wordt gebracht met de niet uitgeharde incisale laag. Belicht slechts tien seconden en verwijder vervolgens de die, om te voorkomen dat het composit zich hecht aan omliggende elementen. Hard de composit verder uit.

9. Werk de restauratie nu af met behoud van de proximale en occlusale contactpunten.

10. Het verwijderen van de indirecte restauratie uit de die moet zorgvuldig gebeuren. Breek rondom de restauratie kleine stukjes van die af; het stonegips van de uitgeharde restauratie wegbreken tot de gehele restauratie vrij is.

11. Controleer de restauratie op het controlemodel op contactpunten, ondersnijding en pasvorm. Corrigeren waar nodig alvorens restauratie de polijsten.

###### C. Dentale procedure

1. Ruw de binnenvlakken van de indirecte restauratie op.

2. Reinig de indirecte restauratie in een zeepoplossing in een ultrasoon bad. Spoel grondig af.

3. Cementeren: Cementeer de indirecte restauratie met behulp van een 3M ESPE kunsthars-cement systeem.

4. Volg daarbij de aanwijzingen van de fabrikant.

#### IV. Opslag en gebruik:

A. Stel het restauratiemateriaal niet bloot aan hoge temperaturen of intens licht.

B. Ongeopende kits moeten bewaard worden op kamertemperatuur (15°-27°C of 59°-80°F).

C. Bewaar restauratiemateriaal niet in de nabijheid van eugenol houdende producten.

D. Het composiet is ontwikkeld voor gebruik bij kamertemperatuur (ca. 21°-24°C). De houdbareheidsduur bij kamertemperatuur is 3 jaar.

Een enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

##### Garantie:

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIET GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

##### Bepakte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verbooden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

##### EELHNIKA

##### Γενικά

Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek™ P60, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE, είναι ένα φυστοπολυεργάτιμο, ακτινούχο, composite. Εγίνε σχεδιαστεί για χρήση σε αποκαταστάσεις αποθέματων δοντίων. Οι ενισχυτικοί κόκκινοι αποκαταστάσεων Filtek P60 είναι από Zirkonia / διοξειδίου πυριτίου. Ο εμπλουτισμός από αναγόμως άνευς είναι 61% σε όγκο (άνευ επεξαργάνωσης ασανθάνων μαριών) από την 3M ESPE. Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek P60 περιέχει γρίπες τύπου BIS-GMA, UDMA και BIS-EMA. Με τη χρήση ενός οδοντοτρικού συγκλητικού υλικού της 3M ESPE γίνεται μονίμος δεσμός της αποκαταστάσης με την δοντική δούμη. Το υλικό αποκαταστάσεων διατίθεται σε ποικιλία υλικών σύμφωνα με την δοντική δούμη.

##### Ενέργειας

Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek P60 ενδέκπειται για χρήση σε:

- Άμεσες αποκαταστάσεις αποθέματων δοντίων
- Παρασκευές κολοβωμάτων
- Νορθητικοποίηση
- Εμπέσεις αποκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ένθετων, επένθετων και όψεων.

##### Προφύλαξης

Το υλικό Filtek P60 περιέχει μεθακυρικά. Ενα μικρό ποσότητο του πληθυσμού είναι γνωστό ότι έχει αλλεργική αντίδραση στις ακριλικές ρίτσες. Για να μειωθεί ο κινδύνος αλλεργικής αντίδρασης, ελαχιστοποιείστε την έκθεση του ασθενούς σ' αυτά τα υλικά. Συγκεκριμένα, πρέπει ν' απορρίψεται η επένθεση στην απολυμερίστηρη ρίτση της 3M ESPE. Εάν το υλικό είλθει σ' επαφή με το νάντι, αφαιρέστε το και πετάξτε το, ξεπλύνατε αμέσως με σαπονίνη και νερό. Τα ακριλικά υλικά έχουν την ικανότητα να διεύδουν μεσά στα κοινής χρήσης γάντια. Εάν το υλικό είλθει σ' επαφή με το νάντι, αφαιρέστε το και πετάξτε το, ξεπλύνατε αμέσως με σαπονίνη και νερό και κατόπιν φορέστε καινούργια γάντια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα περιοχές ορίων επικαρπίας ενδοβιτεμάνης κοιλοτήτων. Βλέπε οδηγίες της 3M ESPE για περιστατικές επαφής.

**Ι. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΙΣΧΩΣΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ**

**A. Προστομασία Κοιλότητας:** Προπαρασκεύαστε την κοιλότητα. Το όριο και οι τριέδρες γωνίες θα πρέπει να στραγγισθείν. Δεν θα πρέπει να αφεθεί υπόλοιπο αμαλγάματος σ' αυτά τα υλικά. Συγκεκριμένα, πρέπει ν' απορρίψεται η επένθεση στην απολυμερίστηρη ρίτση της 3M ESPE.

**B. Εποχρώση Πολύποδος:** Νηστεύστε την κοιλότητα με την αποθέματος της 3M ESPE. Συγκεκριμένα, πρέπει ν' απορρίψεται η επένθεση στην απολυμερίστηρη ρίτση της 3M ESPE.

**C. Εποχρώση Μηδόμησης:** Η εποχρώση μεθόδος απομόνωσης είναι η ελαστικός απομόνωτρας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης κατά την περίοδο ορίων επικαρπίας ή ενδοβιτεμάνης κοιλοτήτων. Βλέπε οδηγίες της 3M ESPE για περιστατικές επαφής.

**Γ. Τοποθέτηση Τεχνητού Τοιχώματος:** Τοποθετείστε ένα λεπτό, πάρα πολύ μαλακό μεταλλικό τοιχώμα, ή ένα προσαρμοσμένο μεταλλικό τεχνητό τοιχώμα και ειδικά αλληλούχων γωνιών μεταλλικών γωνιών στην οπίσχυση της αποκαταστάσης από τη σύνηργα στην περιοχή αυτών. Στηλύθετε το τοιχώμα σώμα της αποκαταστάσης για την απομόνωση. Προσαρμόστε το τοιχώμα στην οπίσχυση της αποκαταστάσης από τη σύνηργα.

**Δ. Σύνταση Συγκλήσης:** Ακολουθήστε τις οδηγίες της κατασκευαστή σχετικά με την απορρίψη της αποκαταστάσης, ενδιάμεσης, ή την απορρίψη της αποκαταστάσης με την απορρίψη της αποκαταστάσης.

**Ε. Λήψη του Composito:** Βγάλτε την απαραίτητη ποσότητα του υλικού αποκαταστάσεων με την επικαρπία της περιοχής αποθέματος. Συγκεκριμένα, πρέπει ν' απορρίψεται η επένθεση στην απολυμερίστηρη ρίτση της 3M ESPE.

**Ζ. Λείανση / Φινίρισμα:** Διασφαλίστε τις επιφάνειες της αποκαταστάσης με λεπτά διαμάντινα φινίρισματα, φρέζες ή τριγωνικά διαμάντινα φινίρισματα. Διασφαλίστε τις επιφάνειες της αποκαταστάσης με λεπτά διαμάντινα φινίρισματα, φρέζες ή τριγωνικά διαμάντινα φινίρισματα. Διασφαλίστε την αποκαταστάση με τη διαδικασία της αποθέματος της 3M ESPE.

**Η. Ρύθμιση Συγκλήσης:** Ελέγξτε τη σύγκλειση με ένα λεπτό χαρτί αφρώδησης. Εξετάστε τις κεντρικές και πλαϊνές κοίνησης επιφάνειες, αφαιρώντας μέρος του υλικού με ένα λεπτό χαρτί αφρώδησης. Τη σύγκλειση πρέπει να ολοκληρωθεί με την απορρίψη της αποκαταστάσης.

**Θ. Στήλωση:** Στήλωστε την αποκαταστάση με Διάσκοπους και Τανίνες λείανσης και Στίλπισης Sof-Lex ή με τριγωνικούς καρπούς και κατεύθυνσης.

**Ι. Στήλωση:** Στήλωστε την αποκαταστάση με Διάσκοπους και Τανίνες λείανσης και Στίλπισης Sof-Lex ή με τριγωνικούς καρπούς και κατεύθυνσης.

**Κ. Εποχρώση αποτύπωματος:** Επιλέγετε την καταλήλωτη απόχρωση στην περιοχή της αποκαταστάσης



**General**

Filtek™ P60 Restorative Material, manufactured by 3M ESPE, is a visible-light activated, radiopaque, restorative composite. It is designed for use in posterior restorations. The filler in Filtek P60 restorative is zirconia/silica. The inorganic filler loading is 61% by volume (without silane treatment) with a particle size range of 0.01 to 3.5 µm. Filtek P60 restorative contains BIS-GMA, UDMA and BIS-EMA resins. A 3M ESPE dental adhesive is used to permanently bond the restoration to the tooth structure. The restorative is available in a variety of shades. It is packaged in traditional syringes.

**Indications**

Filtek P60 restorative is indicated for use in:

- Direct posterior restorations
- Core Build-ups
- Splinting
- Indirect restorations including inlays, onlays and veneers

**Precautions**

**Filtek P60 restorative contains methacrylates.** A small percentage of the population is known to have an allergic response to acrylate resins. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, exposure to uncured resin should be avoided. **Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended.** If restorative material contacts skin, wash immediately with soap and water. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If restorative contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then reapply. If accidental contact with eyes or prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush immediately with large amounts of water.

**Instructions for Use****I. Preliminary**

A. Prophy: Teeth should be cleaned with pumice and water to remove surface stains.

B. Shade Selection: Before isolating the tooth, select the appropriate shade(s) of restorative material.

C. Isolation: A rubber dam is the preferred method of isolation. Cotton rolls plus an evacuator can also be used.

**II. Posterior Restorations**

A. Cavity Preparation: Prepare the cavity. Line and point angles should be rounded. No residual amalgam or other base material should be left in the internal form of the preparation that would interfere with light transmission and therefore, the hardening of the restorative material.

B. Pulp Protection: If a pulp exposure has occurred and if the situation warrants a direct pulp capping procedure, place a minimum amount of calcium hydroxide on the exposure followed by an application of Vitrebond™ Light Cure Glass Ionomer/Base, manufactured by 3M ESPE. Vitrebond liner/base may also be used to base areas of deep cavity excavation. See Vitrebond liner/base instructions for details.

C. Placement of Matrix: Place a thin dead-soft metal, or a precontoured mylar or a precontoured metal matrix band and insert wedges firmly. Burnish the matrix band to establish proximal contour and contact area. Adapt the band to seal the gingival area to avoid overhangs.

D. Adhesive System: Follow the manufacturer's instructions regarding etching, priming, adhesive application and curing.

E. Dispensing the Composite: Dispense the necessary amount of restorative material from the syringe onto the mix pad by turning the handle slowly in a clockwise manner. To prevent oozing of the restorative when dispensing is completed, turn the handle counterclockwise a half turn to stop paste flow. Immediately replace syringe cap. If not used immediately, the dispensed material should be protected from light.

**F. Placement:**

1. Using a nonmetallic placement instrument, place restorative into the cavity in increments no thicker than 2.5mm.

**Placement hints:**

a) To aid in adaptation, the first 1mm layer may be placed and adapted to the proximal box.

b) Avoid intense light in the working field.

c) A condensing instrument (or similar device) can be used to adapt the material to all of the internal cavity aspects.

2. Light cure each increment 20 seconds by exposing its entire surface to a high intensity visible light source, such as 3M ESPE Curing Light. Hold the light guide tip as close to the restorative as possible during light exposure.

3. Slightly overfill the cavity to permit extension of composite beyond cavity margins. Contour and shape with appropriate composite instruments.

G. Finishing: Contour restoration surfaces with fine finishing diamonds, burs or stones. Contour proximal surfaces with Sof-Lex™ Finishing Strips, manufactured for 3M ESPE.

H. Adjust Occlusion: Check occlusion with thin articulating paper. Centric and lateral excursion contacts should be examined. Carefully adjust occlusion by removing material with a fine polishing diamond or stone.

I. Polishing: Polish with Sof-Lex Discs, manufactured by 3M ESPE, and Strips or with white stones and rubber points where discs are not suitable.

**III. Filtek P60 restorative Indirect Procedure For Inlays, Onlays Or Veneers****A. Dental Operatory Procedure**

1. Shade selection: Choose the appropriate shade(s) of Filtek P60 restorative prior to isolation.

**2. Preparation: Prepare the tooth.**

3. Impressioning: After preparation is complete, make an impression of the prepared tooth by following the manufacturer's instructions of the impressioning material chosen. Any 3M ESPE impressioning system may be used.

**B. Laboratory Procedure**

1. Pour the impression of the preparation with die stone. Place pins at the preparation site at this time if a "triple tray" type of impression was used.

2. Separate the cast from the impression after 45 to 60 minutes. Place pins in die and base the cast as for a typical crown and bridge procedure. Mount or articulate the cast to its counter model to an adequate articulator.

3. If a second impression was not sent, pour a second cast using the same impression registration. This is to be used as a working cast.

4. Section out the preparation with a laboratory saw and trim away excess or, expose the margins so they can be easily worked. Mark the margins with a red pencil if needed. Add a spacer at this time if one is being used.

5. Soak the die in water, then with a brush, apply a very thin coat of separating medium to the preparation, let it dry somewhat, then add another thin layer.

6. Add the first third of composite to the floor of the preparation, stay short of the margins, light cure for 20 seconds.

7. Add second third of composite. Allow for the last third (incisal) to include the contact areas.

8. Place the die back into the articulated arch, add the last third of composite to the occlusal surface. Overfill very slightly mesially, distally, and occlusally. This will allow for the mesiodistal contacts and the proper occlusal contact when the opposing arch is brought into occlusion with the uncur ed incisal increment. Light cure for only ten seconds, then remove the die to prevent adhering to adjacent surfaces. Finish the curing process.

9. With the occlusal contacts already established, begin removing the excess composite from around the points of contact. Develop the inclines and ridges as per remaining occlusal anatomy.

10. Care must be taken when removing the prosthesis from the die. Break off small amounts of the die from around the restoration, the die stone should break away cleanly from the cured restoration, until all of the restoration is recovered.

11. Using the master die, check the restoration for flash, undercuts, and fit. Adjust as necessary, then polish.

**C. Dental Operatory Procedure**

1. Roughen the interior surfaces of the indirect restoration.

2. Clean the prosthesis in a soap solution in an ultrasonic bath. Rinse thoroughly.

3. Cementation: Cement the prosthesis using a 3M ESPE resin cement system by following manufacturer's instructions.

**IV. Storage and Use:**

A. Do not expose restorative materials to elevated temperatures or intense light.

B. Unopened kits should be kept at room temperature (15°-27°C or 59°-80°F).

C. Do not store materials in proximity to eugenol-containing products.

D. The composite pastes are designed for use at room temperature of approximately 21°-24°C or 70°-75°F. Shelf life at room temperature is 3 years.

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

**Warranty**

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

**Limitation of Liability**

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

**DEUTSCH****Allgemeines**

Filtek™ P60 Restaurationsmaterial, hergestellt von 3M ESPE, ist ein lichthärtendes, röntgenopakes Komposit für Seitenzahnrestorationen. Filtek P60 enthält Zirkonium/Silizium als Füller. Der anorganische Füllgehalt beträgt 61 Volumenprozent (ohne Silan), die Partikelgröße des Füllmaterials liegt im Bereich von 0,01 bis 3,5 µm.

Filtek P60 Restaurationsmaterial enthält BIS-GMA, UDMA und BIS-EMA als Harzmatrix. Für ein dauerhaftes Bonding der Restaurierung mit der Zahnnstruktur wird ein 3M ESPE Dentaladhäsiv verwendet. Das Komposit wird in einer Reihe von Farben angeboten und ist in herkömmlichen Spritzen verpackt.

**Indikationsbereich**

Filtek P60 Restaurationsmaterial ist indiziert für:

- direkte Seitenzahnrestorationen
- Stumpfaufbauten
- Schienung
- Indirekte Restaurierungen wie Inlays, Onlays und Veneers

**Vorsichtsmaßnahmen**

Filtek P60 Restaurationsmaterial enthält Methacrylate.

Bekanntlich zeigt ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung allergische Reaktionen auf Methacrylate (Akkylharze).

Zur Herabsetzung des Risikos einer allergischen Reaktion minimieren Sie den Kontakt zu diesen Materialien,

insbesondere ein Kontakt mit ungehärteten Resinen sollte vermieden werden. **Das Tragen von Handschuhen und eine berührungsfreie Verarbeitungstechnik werden empfohlen.** Sollte das Restaurationsmaterial dennoch in Kontakt mit der Haut kommen, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife. Acrylate können die üblicherweise verwendeten Handschuhe durchdringen. Wenn das Restaurationsmaterial in Kontakt mit dem Handschuh kommen sollte, ziehen Sie den Handschuh aus und entsorgen Sie ihn. Waschen Sie die Hände sofort mit Wasser und Seife und ziehen Sie einen neuen Handschuh an. Sollte es zu einem versehentlichen Kontakt mit den Augen oder einem längeren Kontakt mit der Mundschleimhaut kommen, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.

**Hinweise zur Anwendung****I. Vorbereitung**

- A. Reinigen: Zur Entfernung von Rückständen auf der Oberfläche sollten die Zähne zunächst mit Bimssteinpulver und Wasser gereinigt werden.
- B. Farbauswahl: Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes die passende(n) Farbe(n) des Restaurationsmaterials.
- C. Isolierung: Die bevorzugte Isolierungsmethode ist ein Kofferdam. Wärmrollen und zusätzlich ein Sauger können ebenfalls eingesetzt werden.
- II. Seitenzahnrestorationen
- 1. Kavitätenpräparation: Präparieren Sie die Kavität. Kanten und Ecken sollten abgerundet werden. In der präparierten Kavität sollten keine Reste von Amalgam oder sonstigen Unterfüllungsmaterial verbleiben, da diese die Lichtübertragung stören und damit die Aushärtung des Restaurationsmaterials beeinträchtigen würden.
- 2. Pulpenschutz: Wenn die Pulpae eröffnet wurde und die Situation eine direkte Pulpenüberkapping rechtfertigt, tragen Sie zunächst auf die eröffnete Pulpae eine kleine Menge Calciumhydroxid auf und applizieren Sie dann Vitrebond™ lichthärtendes Glas-Ionomer Unterfüllungsmaterial, hergestellt von 3M ESPE. Vitrebond Unterfüllungsmaterial kann auch zur Unterfüllung tiefer Kavitäten verwendet werden. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation zum Vitrebond Unterfüllungsmaterial.
- 3. Matrizen-Plazierung: Plazieren Sie eine Matrize aus dünnem Weichmetall oder vorkonturiertem Kunststoff oder ein vorkonturiertes Metall-Matrizenband und verklemmen Sie diese gut. Stellen Sie einen Kontakt zwischen Matrizenband und Nachbarzahn sicher. Adaptern Sie das Band zur Abgrenzung gegen die Gingiva und zur Vermeidung von Überhängen.
- 4. Adhäsivsystem: Halten Sie sich beim Ätzen, der Applikation von Primer und Adhäsiv sowie der Aushärtung an die Herstelleranweisungen.
- 5. Applikation des Komposit: Geben Sie eine ausreichende Menge des Restaurationsmaterials aus der Spritze auf einen Mischtisch, indem Sie den Griff langsam im Uhrzeigersinn drehen. Um ein anschließendes unerwünschtes Nachlaufen des Restaurationsmaterials zu verhindern, drehen Sie den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn um eine halbe Umdrehung zurück, so dass keine weitere Paste mehr austritt. Setzen Sie dann sofort wieder die Schutzkappe auf. Wenn das entnommene Material nicht sofort verarbeitet wird, sollte es lichtgeschützt gelagert werden.
- 6. Applikation:
- A. Verwenden Sie ein glattes Instrument und bringen Sie das Restaurationsmaterial in Schichten von nicht mehr als 2,5 mm Dicke in die Kavität ein.
- B. Zur Erleichterung der Adaptation kann die erste 1 mm dicke Schicht im Approximalkasten plaziert und adaptiert werden.
- c) Vermeiden Sie intensive Licht im Arbeitsbereich.
- d) Zur Adaptation des Materials im Inneren der Kavität kann ein Stopfer (oder ein ähnliches Instrument) verwendet werden.
- B. Härtung Sie jede Schicht 20 Sekunden mit Licht, indem Sie die gesamte Oberfläche einer hochintensiven Lichtquelle wie einem 3M ESPE Polymerisationsgerät aussetzen. Halten Sie dabei die Lichtleiter spitze so nah wie möglich an das Restaurationsmaterial.
- C. Applizieren Sie gerinfügig zu viel Komposit in die Kavität, um auch eine vollständige Füllung an den Kavitätenrändern zu garantieren. Nehmen Sie die Kontrurung und Modellierung mit geeigneten Kompositinstrumenten vor.
- 7. Finieren: Konturieren Sie die Restaurationsoberflächen mit feinen Finierlamellen oder Hartmetallbohren. Konturieren Sie die Approximalflächen mit Sof-Lex™ Finierstreifen, hergestellt für 3M ESPE.
- 8. Einstellung der Okklusion: Kontrollieren Sie die Okklusion mit einem dünnen Artikulationspapier. Die statische und dynamische Okklusion sollte untersucht werden. Nehmen Sie eine sorgfältige Einstellung der Okklusion vor, indem Sie überschüssiges Material mit einem feinen Polierdiamanten entfernen.
- 9. Polieren: Polieren Sie mit Sof-Lex Polierscheiben und streifen bzw. mit Gummipolierspitzen, wo sich Scheiben nicht eignen.
- III. Indirekte Vorgehensweise bei Inlays, Onlays und Veneers.
- A. Vorgehensweise in der Praxis
- 1. Farbauswahl: Wählen Sie vor der Isolierung des Zahnes die passende(n) Farbe(n) des Filtek P60 Restaurationsmaterials aus.
- 2. Präparation: Präparieren Sie den Zahn.
- 3. Abformung: Nehmen Sie einen Abdruck des präparierten Zahns nach Abschluss der Präparation. Halten Sie sich dabei an die Anweisungen des Herstellers des gewählten Abformmaterials. Sie können jedes 3M ESPE Abformmaterial verwenden.
- B. Arbeitsschritte im Labor.
- 1. Gießen Sie die Abformung der Präparation mit Gips aus. Markieren Sie zu diesem Zeitpunkt die Präparationsstelle mit Stiften, wenn eine "triple tray" - Abformung vorgenommen wurde.
- 2. Lösen Sie das Gipsmodell nach 45 bis 60 Minuten von der Abformung. Bringen Sie Stifte an dem Abguss an und stellen Sie einen Modellsockel her wie bei einer typischen Kronen- oder Brückenfertigung. Ordnen Sie den Abguss mit seinem Gegenmodell in einem passenden Artikulator an.
- 3. Wenn keine zweite Abformung eingebracht wurde, gießen Sie ein weiteres Gipsmodell unter Verwendung der gleichen Abformung aus. Dieser Gipsabdruck wird als Arbeitsmodell verwendet.
- 4. Trennen Sie die Präparation mit einer Laborsäge ab und entfernen Sie überschüssiges Material oder arbeiten Sie die Ränder so heraus, dass sie leicht bearbeitet werden. Markieren Sie die Ränder falls erforderlich mit einem roten Stift. Wenn ein Platzhalter verwendet wird, setzen Sie ihn nun ein.
- 5. Tragen Sie dann mit einem Pinsel eine sehr dünne Schicht einer Isolation auf die Präparation auf, lassen Sie es etwas an trocknen und tragen Sie dann eine weitere dünne Schicht auf.
- 6. Bringen Sie das erste Drittel des Kompositos tief in die Präparation ein, lassen Sie die Ränder frei und härtung Sie diese Bodenschicht 20 Sekunden mit Licht aus.
- 7. Bringen Sie das zweite Drittel des Kompositos ein. Das letzte Drittel (Inzisalebereich) sollte die Kontaktbereiche umfassen. Härtung Sie 20 Sekunden mit Licht aus.
- 8. Stellen Sie das Modell in den Artikulator zurück und applizieren Sie das letzte Drittel des Kompositos auf die okklusionstragende Oberfläche. Applizieren Sie mesial, distal und okklusal gerinfügig zu viel Material. Dies ermöglicht die mesiodistalen und korrekten okklusalen Kontakte, wenn der Gegenkiefer in Okklusion mit der ungehärteten inzisalen Schicht gebracht wird. Lichthärten Sie nur für 10 Sekunden, entfernen Sie dann das Gipsmodell, um ein Festkleben an angrenzenden Oberflächen zu verhindern. Führen Sie dann den Aushärtungsvorgang zu Ende.
- 9. Nach Herstellung der Okkluskalkkontakte beginnen Sie mit der Entfernung von überschüssigem Komposit um die Kontaktpunkte herum. Entfernen Sie die Höcker und Grate entsprechend der verbleibenden okklusalen Anatomie.
- 10. Vorsicht ist geboten beim Lösen der Restaurierung vom Modell. Brechen Sie kleine Stücke des Gipsabdrucks um die Restaurierung herum ab. Der Gips sollte sich sauber von der ausgehärteten Restaurierung abnehmen lassen, bis die gesamte Restaurierung herausgelöst ist.
- 11. Kontrollieren Sie die Restaurierung auf Fäden, Unterschnitte und Passgenauigkeit unter Verwendung des Zweitmodells. Führen Sie falls notwendig Korrekturen durch und polieren Sie dann die Restaurierung.
- C. Vorgehensweise in der Praxis
- 1. Rauen Sie die inneren Oberflächen der indirekten Restaurierung auf.
- 2. Reinigen Sie die Restaurierung in einer Seifenlösung oder im Ultraschallbad und spülen Sie sie anschließend gut ab.
- 3. Zementieren: Zementieren Sie die Restaurierung unter Verwendung eines 3M ESPE Festigungskomposit aus den Anweisungen des Herstellers.
- IV. Lagerung und Verwendung:
- A. Setzen Sie Restaurationsmaterialien nicht hohen Temperaturen oder intensivem Licht aus.
- B. Ungeöffnete Packungen sollten bei Raumtemperatur gelagert werden (15°-27°C).
- C. Legen Sie das Material nicht in Nähe eugenolhaltiger Produkte.
- D. Die Kompositpasten sollten bei einer Raumtemperatur von ungefähr 21°-24°C verarbeitet werden. Die Haltbarkeitsdauer beträgt bei Raumtemperatur 3 Jahre.
- Niemand ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in diesen Anweisungen abweichen.
- Garantie
- 3M ESPE garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. 3M ESPE ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZÜGLICH VERKAUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEIN ZWECK. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M ESPE in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M ESPE Produkts.
- Haftungsbeschränkung
- Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für 3M ESPE keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrherrlichkeit oder Vorsatz, handelt.

**FRANÇAIS****Généralités**

Le matériau de restauration Filtek™ P60, fabriqué par 3M ESPE, est un composite de restauration photopolymisable à la lumière visible, radiopaque. Il a été conçu spécifiquement pour les restaurations des dents postérieures. La charge du Filtek P60 est du zirconium/silice. La charge inorganique représente 61 % en volume (sans traitement de silane) avec des particules dont la taille varie entre 0,01 et 3,5 µm. Le Filtek P60 contient des résines BIS-GMA, UDMA et BIS-EMA. Un système adhésif 3M ESPE doit être utilisé pour assurer le collage de la restauration à la structure dentaire. Le matériau est disponible en plusieurs teintes. Il est conditionné uniquement en seringues.

**Indications**

Le matériau de restauration composite Filtek P60 est indiqué pour:

- Les restaurations postérieures en technique directe
- Les reconstructions coronaires
- Les contenions
- Les restaurations indirectes dont les inlays, les onlays et les facettes

**Précautions**

Le composite Filtek P60 contient des méthacrylates. Un faible pourcentage de la population est connu comme étant allergique aux résines acrylates. Pour réduire le risque de réponse allergique, minimiser l'exposition à ces matériaux, en particulier sous forme non polymérisée. **Porter des gants et adopter une technique d'utilisation sans contact direct avec le produit.** En cas de contact du matériau avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Les résines acrylates peuvent pénétrer les gants communément utilisés. Si le matériau de restauration entre en contact avec les gants, ôter les gants, se laver les mains immédiatement avec de l'eau et du savon et se ranger. En cas de contact accidentel avec les yeux ou de contact prolongé avec les muqueuses, laver abondamment à l'eau.

**Mode d'emploi**

- I. Préliminaires**
- A. Prophylaxie: Les dents doivent être nettoyées préalablement avec un mélange de ponce pulvérisée et d'eau, afin d'éliminer la plaque dentaire et les colorations de surface.
- B. Sélection de la teinte: Sélectionner la ou les teinte(s) approprié(s) avant que la dent ne soit déshydratée par l'isolation.
- C. Isolation: La digue en caoutchouc est la méthode de choix. Des rouleaux de coton et une aspiration efficace peuvent également convenir.
- II. Restaurations directes**
- A. Préparation de la cavité: Préparer la cavité. Les lignes et les points anguleux doivent être arrondis. Aucun résidu d'amalgame ou de fond de cavité ne doit être laissé sur les parois internes de la préparation, sous peine d'interférer avec la transmission de la lumière et par conséquent d'entrainer une polymérisation défective du matériau de restauration.
- B. Protection pulpaire : En cas d'exposition pulpaire directe et si la situation clinique autorise un coiffage direct, appliquer une petite quantité d'hydroxyde de calcium sur la pulpe exposée, puis appliquer une couche de base/liner verre ionomère photopolymisable Vitrebond™, fabriqué par 3M ESPE. Dans les cavités profondes, Vitrebond peut également être utilisé pour recouvrir (comme liner) les parties profondes de la préparation. Se reporter au mode d'emploi pour les détails.
- C. Mise en place de la matrice: Mettre en place une fine bande matrice métallique à bords mous ou une bande préformée en mylar ou en métal. Insérer fermement des coins interdentaires. Brunir la bande matrice pour établir la forme de contour proximale et le point de contact. Adapter la bande pour une bonne herméticité cervicale et éviter les débordements.
- Note: Selon la préférence du praticien, la matrice peut être mise en place après le mordantage amelaire et les différentes étapes du système adhésif.
- D. Système adhésif: Suivre les instructions du fabricant en ce qui concerne les étapes de mordantage, d'application de l'apprêt, d'application du système adhésif et de la photopolymérisation du système adhésif utilisé.
- E. Prélevement du composite: Déposer la quantité de matériau désirée sur un bloc à spatuler, en tournant lentement le piston de la seringue dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour éviter le gâchis de matériau et arrêter son extrusion, tourner le piston d'un demi-tour en sens inverse. Remplacer immédiatement le capuchon sur la seringue. Si le matériau n'est pas utilisé immédiatement, le matériau délivré doit être protégé de la lumière.
- F. Mise en place du matériau:
- 1. Placer chaque couche de matériau en n'excédant pas 2,5mm et en utilisant un instrument non métallique.
- Quelques conseils:
- a) Pour faciliter son adaptation, placer la première couche de matériau de 1 mm dans la boîte proximale de la préparation.
- b) Eviter toute source lumineuse intense dans le champ opératoire.
- c) Un fouloir (ou instrument similaire) peut être utilisé pour adapter le matériau aux parois internes de la cavité.
- 2. Photopolymériser le composite: Préparer la cavité. Laisser sécher le matériau pendant 20 secondes.
- 3. Application de la matrice: Mettre en place la matrice métallique à bord mousse ou en métal. Brunir la matrice pour établir la forme de contour proximale et le point de contact. Adapter la matrice pour une bonne herméticité cervicale et éviter les débordements.
- 4. Remplir la cavité légèrement en excès pour permettre au composite de bien s'étendre au-delà des limites des cavités.
- 5. Réaliser la coulée en plâtre de l'empreinte. Si une technique d'empreinte "mordue" a été choisie, placer les "pins" au niveau de la dent.
- 6. Placer les "pins" et séparer le modèle monté en articulateur. Placer le dernier tiers (incisal) de composite. Placer le composite

2. Nettoyer l'élément prothétique avec une solution savonneuse contenue dans un bac à ultrasons.

3. Collage/Scellemente: Le scellement/collage de la restauration indirecte doit être réalisé avec un système de ciment résine composite 3M ESPE en suivant attentivement les instructions du fabricant.

#### IV. Stockage et utilisation:

A. Ne pas exposer le matériau à des températures élevées ou à une lumière intense.

B. Les coffrets non ouverts doivent être stockés à température ambiante (15/27°C -59/80°F).

C. Ne pas stocker les matériaux à proximité de produits contenant de l'eugenol.

D. Ce composite est conçu pour une utilisation à température ambiante (21-24°C/70-75°F). La durée de vie à cette température ambiante est de 3 ans.

Toute personne devra obligatoirement communiquer des informations strictement conformes à celles données dans ce document.

#### Garantie

3M ESPE garantit que ce produit est dépourvu de défauts matériels et de fabrication. 3M ESPE NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE D'ADEQUATION A UN EMPLOI PARTICULIER. L'utilisateur est responsable de la détermination de l'adéquation du produit à son utilisation. Si ce produit présente un défaut durant sa période de garantie, votre seul recours et l'unique obligation de 3M ESPE sera la réparation ou le remplacement du produit 3M ESPE.

#### Limitation de responsabilité

A l'exception des lieux où la loi l'interdit, 3M ESPE ne sera tenu responsable d'aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu'il soit directs, indirects, spécifiques, accidentels ou consécutifs, quels que soient les arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

#### ITALIANO

#### Informazioni generali

Filtek™ P60, prodotto da 3M ESPE, è un materiale per restauro fotopolimerizzabile e radiopaco. È stato progettato per essere utilizzato nei settori posteriori. Il riempimento è zirconia/silice. La parte inorganica del riempimento rappresenta il 61% in volume (escluso il trattamento con il silano) con una dimensione media delle particelle che varia da 0,01 a 3,5 µm. Filtek P60 contiene BIS-GMA, UDMA e BIS-EMA come resine. È necessario l'impiego di un sistema adesivo per fissare in modo permanente il restauro alla struttura dentale. Il materiale da restauro è disponibile in un'ampia gamma di colori. Il confezionamento è in siringhe.

#### Indicazioni

Il materiale da restauro Filtek P60 è particolarmente indicato per:

- Restauri diretti posteriori
- Ricostruzione di monconi
- Splintaggi
- Restauri indiretti inclusi inlays, onlays e veneers

#### Precauzioni per il personale dello studio e per i pazienti

Il materiale da restauro Filtek P60 contiene metacrilato. Alcuni pazienti possono risultare allergici alla resina acrilica. Per ridurre i rischi di una risposta allergica, minimizzare l'esposizione a questi materiali. In particolare evitare l'esposizione alla resina non polimerizzata. Si consiglia di utilizzare guanti protettivi ed evitare il contatto con la pelle. Nel caso di contatto accidentale con la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone. Gli acrilati possono penetrare i guanti più comunemente utilizzati. Nel caso di contatto attraverso i guanti, togliere e gettare via i guanti, risciacquare il mani con acqua e sapone ed indossare nuovi guanti. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi o con tessuti orali molli, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.

#### Istruzioni per l'uso

##### I. Preliminari

A. Profilassi: Pulire il dente con acqua e pomice per rimuovere le macchie in superficie

B. Scelta del colore: prima dell'isolamento del dente, selezionare il colore più appropriato del materiale da restauro.

C. Isolamento: Isolare il campo operatorio con una diga di gomma. In alternativa è possibile utilizzare anche tamponi di cotone.

##### II. Restauri posteriori

A. Preparazione della cavità: preparare la cavità. Arrotondare gli angoli interni. Non lasciare residui di amalgama o di altri materiali utilizzati come liner/base all'interno della preparazione, perché potrebbero interferire con la trasmissione della luce e di conseguenza con l'indurimento finale del materiale da restauro.

B. Protezione della polpa: nel caso di esposizione della polpa o se la situazione clinica suggerisce un incappucciamento diretto, utilizzare una minima quantità di idrossido di idrossido di calcio sulla parte esposta ed applicare poi Vitrebond™, fotopolimerizzatore liner/base, prodotto da 3M ESPE. Vitrebond liner/base può anche essere utilizzato in cavità profonde. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso relative al Vitrebond.

C. Posizionamento della matrice: applicare una matrice di metallo morbida e sottile, o una matrice Mylar modellata, o una matrice di metallo modellata ed inserire a fondo i bordi. Brunire la matrice per stabilire il contorno prossimale e l'area di contatto. Adattare la matrice per sigillare la zona gengivale ed evitare debordamenti.

D. Sistema adesivo: fare riferimento alle istruzioni per l'uso per quanto riguarda l'applicazione del sistema adesivo e della relativa fotopolimerizzazione.

E. Sistema di estrusione del composito: estrarre la quantità necessaria di materiale da restauro, dalla siringa su di un blocco di impasto, avvitando delicatamente il pistone della siringa in senso orario. Una volta terminata l'estruzione, ruotare il pistone di mezzo giro in senso antiorario per fermare la fuoriuscita del materiale. Richiudere subito la siringa con il suo tappo. Se il materiale estruso non viene utilizzato immediatamente, proteggerlo dalla luce.

##### F. Posizionamento

1. Posizionare il materiale da restauro all'interno della cavità utilizzando uno strumento appropriato non metalllico in spessori non superiori ai 2,5 mm.

##### Nota:

a) Per favorire l'adattamento, posizionare il primo strato di materiale con uno spessore di 1 mm nel box prossimale

b) Evitare la luce intensa sul campo di lavoro

c) E' possibile utilizzare un condensatore per adattare il materiale all'interno della cavità

2. Fotopolimerizzare ogni singolo incremento per 20 secondi, esponendo l'intera superficie alla luce di una lampada fotopolimerizzatrice 3M ESPE. Tenere il puntale della lampada il più possibile vicino al materiale.

3. Riempire abbondantemente la cavità in modo da permettere l'estensione del composito al di là dei margini della cavità. Modellare e contornare con uno appropriato strumento per composito.

G. Rinfinitura: Modellare le superfici del restauro con frese diamantate fine o con pietre. Rinfinitire le superfici prossimali con le strisce Sof-Lex™, prodotto per 3M ESPE.

H. Controllo dell'occlusione: controllare l'occlusione con una carta da articolazione sottile. Controllare anche i contatti da occlusione centrica e laterale.

Perfezionare l'occlusione rimuovendo il materiale in eccesso con una fresa diamantata fine o con una pietra.

I. Lucidatura: Lucidare con il sistema dischi e strisce Sof-Lex e con pietre bianche o gommini nei punti dove i dischi non risultano essere idonei.

##### III. Restauri indiretti (inlays, onlays, veneers)

###### A. Procedura per lo studio

1. Sceglie il colore: selezionare il colore più appropriato di Filtek P60 prima di procedere all'isolamento.

2. Preparazione: preparare il dente.

3. Presa dell'impronta: dopo avere completato la preparazione, prendere un'impronta del dente preparato facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del materiale da impronta scelta. Si consiglia di utilizzare un materiale da impronta 3M ESPE.

###### B. Procedura per il laboratorio

1. Colare l'impronta con il gesso. Nel caso l'impronta fosse stata rilevata con un porta impronta del tipo "triple tray", posizionare i perni vicino al sito della preparazione.

2. Separare il modello dall'impronta dopo 45-60 minuti. Posizionare i perni nel gesso e alla base del modello come nella consueta procedura per ponti e corone. Montare modello sull'articolatore per una corretta articolazione.

3. Nel caso non fosse stata invitata una seconda impronta ricolare la stessa impronta per ottenere un modello di lavoro.

4. Tagliare la preparazione con un segheetto di laboratorio e rimuovere gli ecessi o esporre i margini in modo che possano facilmente essere lavorati. Se necessario, marcate i margini con una matita rossa. Se si utilizza uno spaziatore, posizionarlo ora.

5. Immengerlo il modello in acqua. Successivamente, con un pennello, applicare uno strato molto sottile di mezzo separatore sulla preparazione. Lasciare asciugare un poco ed applicare un altro strato sottile.

6. Posizionare un primo strato di composito sul fondo della preparazione, stando lontano dai margini. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

7. Aggiungere dell'altro composito. Con l'ultimo strato (incisale) includere le aree di contatto. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

8. Posizionare il modello sull'articolatore, aggiungere un ultimo strato di composito (incisale) sulla superficie oclusale.

Stare leggermente in eccesso mesio/distalmente e oclusivamente. Ciò aiuterà per i contatti mesio/distali e per un appropriato contatto oclusuale quando verrà fatto combaciare il modello con l'antagonista in resina incisale non ancora polimerizzata. Fotopolimerizzare per 10 secondi, quindi rimuovere il modello per evitare che si attaccino alle superfici adiacenti. Completare la fotopolimerizzazione.

9. Con i contatti oclusuali già creati, iniziare a rimuovere gli ecessi di materiale intorno ai punti di contatto. Modellare le pendenze e le creste dando una forma antonica oclusuale.

10. Rimuovere con cura il manufatto del modello. Rompere piccole quantità di modello intorno al restauro.

Il modello dovrà staccarsi facilmente dal manufatto polimerizzato, sino ad essere completamente libero.

11. Usando il modello maestro, controllare il manufatto per eventuali sottili squadrati ed adattamenti vari. Sistemare il tutto e lucidare.

###### C. Procedura per lo studio

1. Irrividire la superficie interna del manufatto.

2. Lavare il manufatto in una soluzione di sapone in un bagno ad ultrasuoni e risciacquare.

3. Cementare il manufatto con un cemento resinoso 3M ESPE, facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto scelta.

###### IV. Conservazione ed uso

A. Non esporre il materiale da restauro ad elevate temperature o a luci intense.

B. Si consiglia di conservare le confezioni non aperte a temperatura ambiente (15°-27° C)

C. Non conservare il prodotto in prossimità di materiali contenenti eugenolo.

D. Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato a temperatura ambiente (21-24°C). Il prodotto conservato a temperatura ambiente ha una validità di 3 anni.

Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate in questo foglio di istruzioni.

#### Garanzia

3M ESPE garantisce che questo prodotto è privo di difetti per quanto riguarda materiali e manifattura.

3M ESPE NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI COMMERCIALIBILITÀ O IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto nelle singole applicazioni. Se questo prodotto risulta difettoso nell'ambito del periodo di garanzia, l'esclusivo rimedio e unico obbligo da parte di 3M ESPE sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto 3M ESPE.

#### Limitazioni di responsabilità

Eccetto ove diversamente indicato dalla legge, 3M ESPE non si riterrà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto, diretti o indiretti, speciali, incidentali o conseguenziali, qualunque sia la teoria affermata, compresa garanzia, contratto, negligenza o diretta responsabilità.

#### ESPAÑOL

#### General

El material restaurador Filtek™ P60, fabricado por 3M ESPE, es un composite restaurador de curado por luz visible y radiopaco. Ha sido diseñado para su uso restauraciones posteriores. El relleno del restaurador Filtek P60 es circonio/silice. El contenido de relleno inorgánico es de un 61% en volumen (sin tratamiento con silano) con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 3,5 µm. El restaurador Filtek P60 contiene BIS-GMA, UDMA y BIS-EMA. El material restaurador se une permanentemente a la estructura dental mediante una adhesiva dental de 3M ESPE. Este material restaurador está disponible en una variedad de colores. Viene presentado en las tradicionales jeringas.

#### Las indicaciones de uso del restaurador Filtek P60 son:

- Restauraciones directas en posteriores
- Reconstrucción de muelones
- Ferulización
- Restauraciones indirectas incluyendo "inlays", "onlays" and carillas

#### Precauciones

El restaurador Filtek P60 contiene metacrilatos. Se sabe que una pequeña parte de la población presenta una respuesta alérgica a las resinas acrílicas. Para reducir el riesgo de respuesta alérgica minimice la exposición a estos materiales. En particular se debe evitar el contacto con la resina curada. **Se recomienda el uso de guantes protectores y una técnica de no contacto.** Si el material restaurador entra en contacto con la piel, lavar inmediatamente con jabón y agua. Los acrilatos pueden penetrar a través de la mayoría de los guantes. Si el material restaurador contacta el guante quitarselo y desecharlo, lavar las manos inmediatamente con jabón y agua y usar un guante nuevo. Si ocurre un contacto accidental con los ojos o un contacto prolongado con los tejidos blandos de la boca, lavar inmediatamente con gran cantidad de agua.

#### Instrucciones de uso

##### I. Preliminar

A. Profilaxis: El diente debe ser limpiado con pomez y agua para quitar las manchas superficiales.

B. Selección del color: Antes de aislar el diente, seleccionar el(s) colores apropiados de material restaurador.

C. Aislamiento: El método más recomendable de aislamiento es el dique de goma. También se pueden usar rollos de algodón como un evasor.

##### II. Restauraciones posteriores

A. Preparación de la cavidad: Prepare la cavidad. Angulos lineales y puntas deben ser redondeados. No se debe dejar ningún residuo de amalgama u otros materiales de base en la preparación interna que puedan interferir con la transmisión de la luz y por lo tanto con el endurecimiento del material restaurador.

B. Protección pulpar: si se produce una exposición pulpar y la situación permite garantizar un procedimiento directo de tapado de la pulpa, utiliza una mínima cantidad de hidroxido de calcio en la exposición seguida de una aplicación de la base cavitaria de lónjero de vidrio fotocurable Vitrebond™, fabricado por 3M ESPE. La base cavitaria Vitrebond se puede usar también como relleno en áreas cavitarias profundas. (Ver las instrucciones de aplicación de la base Vitrebond para más detalles).

C. Colocación de la Matriz: Colocar un delgado y suave metal o un Mylar preformado o una banda matriz preformada de metal e insertar las curvas firmemente. Brúr firmeamente la banda matriz para establecer el contorno proximal y el área de contacto. Adaptar la banda para sellar el área gingival para evitar salientes.

D. Sistema adhesivo: Seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la aplicación de grabado ácido, primer, adhesivo y curado.

E. Dispensado del composite: Dispensar la cantidad necesaria de material restaurador desde la jeringa hasta el bloque de mezcla mediante el giro suave del embolo en el sentido de las agujas del reloj. Para prevenir que el restaurador rebose cuando se ha completado el dispensado, girar media vuelta el embolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Inmediatamente, colocar el tapón en la jeringa. Si no se va a usar inmediatamente, el material dispensado debe protegerse de la luz.

##### F. Colocación:

1. Colocar el material restaurador en la cavidad usando un instrumento de colocado no metálico en incrementos de no más de 2,5 mm.

##### Recomendaciones de colocación:

a) Para ayudar en la adaptación, la primera capa de 1 mm debe ser colocada y adaptada a la zona proximal.

b) Evitar la luz intensa en el campo de trabajo.

c) Se puede usar un condensador (o instrumento similar) para adaptar el material restaurador a todos los lados de la cavidad interna.

2. Fotopolimerizar cada incremento 20 segundos mediante la exposición de toda la superficie a una fuente de luz visible de alta intensidad tal como los sistemas de fotocurado 3M ESPE. Mantenga la punta de la guía de luz tan cerca de la restauración como sea posible durante el proceso de fotocurado.

3. Rellenar ligeramente en exceso la cavidad para permitir la extensión del composite mas allá de los márgenes de la cavidad. Contornear y dar forma con los instrumentos adecuados para composite.

G. Acabado: De forma a las superficies de la restauración con finos diamantes de acabado, fresas o piedras. Contornear las superficies proximales con las tiras de acabado Sof-Lex™, fabricadas para 3M ESPE.

H. Ajuste de la occlusión: Compruebe la occlusión con un delgado papel de articular. Examine los contactos céntricos y laterales. Ajuste cuidadosamente la occlusión eliminando material con un fino diamante o piedra de pulido.

I. Pulido: Pula con el sistema de acabado y pulido Sof-Lex y con piedras blancas o puntas de goma donde los discos no sean apropiados.

##### III. Restaurar Filtek P60 en procedimiento indirecto para Inlays, Onlays o carillas

###### A. Procedimiento operatorio dental

1. Selección del color: Escoger el color adecuado del restaurador Filtek P60 antes del aislamiento.

2. Preparación: Preparar el diente.

3. Toma de impresión: Una vez completa la preparación tomar una impresión del diente preparado siguiendo las recomendaciones de aplicación del fabricante del material de impresión elegido. Si se desea, 3M ESPE dispone de materiales de impresión.

###### B. Procedimiento de laboratorio

1. Vaciar la impresión de la preparación. En este paso colocar pins en la preparación si se ha usado una impresión del tipo triple cubeta.

2. Separar el modelo de la impresión pasados de 45 a 60 minutos. Colocar "pins" en el molde como en el procedimiento típico de coronas y puentes. Montar el modelo en el articulador con su antagonista.

3. Si no se ha recibido una segunda impresión vaciar un segundo modelo usando el mismo material de impresión. Éste se usa como un modelo de trabajo.

4. Seccionar la preparación con una sierra de laboratorio y retirar el exceso o exponer los márgenes de modo que puedan ser trabajados fácilmente. Marque los márgenes con un lápiz rojo en los márgenes si es necesario. Añada un espaciador si esta se usa.

5. Emparejar el molde en agua, y a continuación con una brocha, aplicar una capa muy fina de medio separador al molde. Dejar secar algo y añadir otra fina capa.

6. Añadir el primer tercio del composite al suelo de la preparación, manteniéndose lejos de los márgenes y fotopolimerizar durante 20 segundos.

7. Añadir el segundo tercio del composite. Esperar al último tercio (incisal) para incluir las áreas de contacto.

Fotopolimerizar durante 20 segundos.

8. Vuelva a colocar el modelo en el articulador, añadir el último tercio de composite incisal a la superficie oclusal. Rellenar muy ligeramente en exceso en las áreas mesial distal y oclusal. Esto permitirá los contactos mesiodistales y el adecuado contacto oclusal cuando se haga ocluir la arcada antagonista con el material incisal no curado aún. Fotopolimerizar solo 10 segundos y saque el modelo para evitar que se pegue. Terminate el proceso de fotocurado.

9. Con los contactos oclusales ya establecidos comience a retirar el exceso de composite de alrededor de los puntos de contacto. Desarrollar las inclinaciones y crestas de acuerdo al resto de anatomía oclusal.

10. Se debe tener cuidado al retirar la prótesis del molde. Romper pequeños fragmentos del molde alrededor de la prótesis, los fragmentos deben romperse separándose de la restauración limpiamente hasta que todo el molde haya sido retirado.

11. Usando el molde maestro, comprobar la restauración en cuanto a cortes, imperfecciones, y ajustar. Después pulir.

###### C. Procedimiento operatorio dental

#### IV. Armazenamento e Utilização:

- A. Não expôr os materiais de restauração a temperaturas elevadas ou luz intensa.
- B. Os kits por abrir devem ser colocados no frigorífico (40°F ou 4°C) durante todo o seu prazo de validade. Utilizar apenas à temperatura ambiente.
- C. Não armazenar materiais na proximidade de produtos que contenham eugenol.
- D. As pastas de compósito estão concebidas para uso à temperatura ambiente de aproximadamente 21–24°C ou 70–75°F. O prazo de validade à temperatura ambiente é de 3 anos.
- Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de instruções.

#### GARANTIA

A 3M ESPE garante que este produto estará isento de defeitos em termos de material e fabrico. A 3M ESPE NÃO CONCEDE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação em causa. Se este produto se apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua única solução e unica obrigação da 3M ESPE será a reparação ou substituição do produto da 3M ESPE.

#### Limitação da responsabilidade

Excepto quando proibido por lei, a 3M ESPE não será responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes desse produto, sejam diretos, indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria defendida, incluindo garantia, contrato, negligéncia ou responsabilidade estrita.

#### NEEDERLANDS

##### Algemeen

Filtek™ P60 Restauratiemateriaal, vervaardigd door 3M ESPE, is een lichtuithardend radiopaak composit. Het product is ontwikkeld voor gebruik in het posterior gebied. De vulstof is zirconium/silica. Het vulstofgehalte bedraagt 61 volumeprocent (zonder silaanbehandeling), waarbij de afmetingen van de partikels variëren van 0,01 tot 3,5 µm. BIS-GMA, UDMA en BIS-EMA zijn de basis kunstharsen. Een 3M ESPE dental adhesive wordt gebruikt om het materiaal aan de tandstructuur te hechten. Filtek P60 is beschikbaar in een scala van kleuren en is verpakt in spruitjes.

##### Indicaties

- Filtek P60 Restauratiemateriaal:
- Directe posterior restauraties
  - Stompopbouw
  - Spalken
  - Indirecte restauraties waaronder inlays, onlays en veneers

##### Voorzorgsmaatregelen

Filtek P60 Restauratiemateriaal bevat methacrylaten. Een gering percentage van de bevolking heeft een gekende allergische reactie op acrylaatharsen. Om het risico op zulke reacties te minimaliseren moet blootstelling aan deze materialen zoveel mogelijk vermeden worden, en in het bijzonder aan onruigteharde kunstharsen. Het gebruik van beschermende handschoenen en een no-touch techniek wordt aanbevolen. Bij contact met de huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Acrylaten dringen door handschoenen heen. Wanneer het restauratiemateriaal met handschoenen in contact komt, verwijder dan de handschoenen enwerp deze weg, was de handen onmiddellijk met zeep en water en trek nieuw handschoenen aan. Bij kort contact met de ogen of langdurig contact met de zachte mondweefsel, dient onmiddellijk met veel water gespoeld te worden.

##### Gebruiksaanwijzingen

I. Voorbereiding  
A. Reinigen: De elementen moeten worden gereinigd met puimsteen en water om oppervlakte vervuilingen te verwijderen.

B. Kleurbepaling: Kies de juiste kleur(en) voordat het element wordt drooggelegd.

C. Isolatie: Een cofferdam is de beste methode om het element droog te leggen. Ook kunnen wattenrollen met afzuiging worden gebruikt.

##### II. Posterior restauraties

A. Caviteitspreparatie: Prepareer de caviteit. Hoekige lijnen en punten dienen afgerond te worden. Er dient geen oud amalgama of ander onderlaag materiaal in de caviteit achter te blijven daar dit de lichtuitharding van het restauratiemateriaal kan verstoren.

B. Pulpabescherming: Gebruik Vitrebond™ Lichthardende Glasionomeer Liner, vervaardigd door 3M ESPE, bij diepe caviteiten. Gebruik een weinig calcium hydroxide onder de Vitrebond in geval van een exponatie. In diepe caviteiten zonder exponatie volstaat alleen Vitrebond. Zie de gebruiksaanwijzingen van Vitrebond voor meer gedetailleerde informatie.

C. Matrix plaatsen: Plaats een dunne metalen matrixband en breng stevig wiggen in. Bruneer de matrix om proximale contour en contactvlakken te creëren. Pas de matrix aan om het gingivale deel af te sluiten en om overhangende te voorkomen.

D. Adhesiesysteem: Volg de aanwijzingen van de fabrikant op met betrekking tot het etsen, het aanbrengen van primer, adhesive en het uitharden.

E. Plaatsing van de composit: Spuit de benodigde hoeveelheid restauratiemateriaal op het mengblaadje door de hengel langzaam kloksgewijs te draaien. Om navloeien te voorkomen moet de hengel een halve slag terug gedraaid worden om de composietstroom te stoppen. Plaats de dop zo snel mogelijk terug op het spuitje. Wanneer u het materiaal op het blaadje niet onmiddellijk gebruikt, dient dit afgeschermd te worden met het licht.

##### F. Plaatsing:

1. Het restauratiemateriaal dient met behulp van een niet-metalen instrument laagsgewijs aangebracht te worden, inlagen van maximaal 2,5 mm.

##### Plaatsingstips:

- a) Om de adaptatie te vergemakkelijken kan een eerste laag van 1 mm proximaal aangebracht worden.
- b) Vermijd intens licht op het werkgebied.
- c) Om het materiaal te adapteren aan alle inwendige zijden van de caviteit, kan een condensatie-instrument worden gebruikt.
- 2. Hardt de oppervlakte van elke laag 20 seconden met licht uit en dit met een hoogintensief lichthardingsapparaat zoals de 3M ESPE Curing Light. Houd de kwartstaaf van het lichtuithardingsapparaat gedurende de belichting zo dicht mogelijk bij het restauratiemateriaal.
- 3. Overvul de caviteit enigszins, zodat de composit zich boven de randen van de caviteit kan uitbreiden. Geef de restauratie contour en vorm met de daarvoor bestemde afwerkinstrumenten, boren of steentjes.

G. Afwerking: Werk de restauratievlakken af met fijne afwerk-diamant. Approximale vlakken kunnen met de Sof-Lex™ Finishing Strips, vervaardigd voor 3M ESPE, afgewerkt worden.

H. Occlusie-aanpassing: Controleer de occlusie met een dun articulatiepapier. Zowel centrische als laterale bewegingscontacten moeten worden onderzocht. Pas de occlusie zorgvuldig aan door overfolig materiaal met een fijne diamantborstel of -steen te verwijderen.

I. Polijsten: Polijst de restauratie met Sof-Lex schijven en strips. Witte arkansas steentjes of rubber punten kunnen gebruikt worden waar schijfjes niet bruikbaar zijn.

##### III. Indirecte procedure voor inlays, onlays en veneers

###### A. Dentale procedure

1. Kleurbepaling: Kies de passende kleur(en) Filtek Restauratiemateriaal vóór het isoleren.

###### 2. Preparatie: Prepareer het element.

3. Afdrukken: Maak na de preparatie een afdruk van het gerepareerde element volgens de aanwijzingen van de fabrikant om het gekozen afdrukmateriaal. Elk 3M ESPE afdruksystem kan hiervoor gebruikt worden.

###### B. Laboratoriumprocedure

1. Giet de afdruk van de indirecte restauratie uit in stonegips.

2. Neem het model na 45 tot 60 minuten uit de afdruk. Maak volgens de gebruikelijke procedure uw priimodel. Monteer het model en zijn tegenmodel in een geschikte articulator.

3. Indien er geen controleafdruk meegezonden werd, kunt u de preparatieafdruk een tweede maal uitgieten als controlemodel.

4. De dies worden uitgezagd en voorbereid zodat de preparatiegrenzen duidelijk zichtbaar worden (preparatiegrenzen bewerken als gebruikelijk). Markeer de preparatiegrenzen met een rood potlood. Breng op dit moment een die-spceraan.

5. Dompel de die in water en breng daarna met een borsteltje een zeer dun laagje separatiemiddel aan, laat enigszins drogen en breng vervolgens nog een dun laagje aan.

6. Breng eerst derde deel van de composit op de bodem van de preparatie, vermijd de randen en belicht 20 seconden.

7. Voeg het tweede derde deel van de composit toe. Laat ruimte voor het laatste derde deel (incisal) en belicht 20 seconden.

8. Plaats de die en het model terug in de articulator en breng het laatste derde deel van de composit op het occlusale vlak. Mesial, distaal en occlusaal lichtjes overvullen. Dit geeft de mogelijkheid om de restauratie nadien te voorzien van alle juiste contactpunten (mesial, distaal en occlusaal) wanneer de tegenoverliggende boog in occlusie wordt gebracht met de niet uitgeharde incisale laag. Belicht slechts tien seconden en verwijder vervolgens de die, om te voorkomen dat het composit zich hecht aan omliggende elementen. Hard de composit verder uit.

9. Werk de restauratie nu af met behoud van de proximale en occlusale contactpunten.

10. Het verwijderen van de indirecte restauratie uit de die moet zorgvuldig gebeuren. Breek rondom de restauratie kleine stukjes van die af; het stonegips van de uitgeharde restauratie wegbreken tot de gehele restauratie vrij is.

11. Controleer de restauratie op het controlemodel op contactpunten, ondersnijding en pasvorm. Corrigeren waar nodig alvorens restauratie de polijsten.

###### C. Dentale procedure

1. Ruw de binnenvlakken van de indirecte restauratie op.

2. Reinig de indirecte restauratie in een zeepoplossing in een ultrasoon bad. Spoel grondig af.

3. Cementeren: Cementeer de indirecte restauratie met behulp van een 3M ESPE kunsthars-cement systeem.

4. Volg daarbij de aanwijzingen van de fabrikant.

#### IV. Opslag en gebruik:

A. Stel het restauratiemateriaal niet bloot aan hoge temperaturen of intens licht.

B. Ongeopende kits moeten bewaard worden op kamertemperatuur (15°-27°C of 59°-80°F).

C. Bewaar restauratiemateriaal niet in de nabijheid van eugenol houdende producten.

D. Het composiet is ontwikkeld voor gebruik bij kamertemperatuur (ca. 21°-24°C). De houdbareheidsduur bij kamertemperatuur is 3 jaar.

Een enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

##### Garantie:

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIET GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBARHEID OF GESCHIKTHED VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

##### Bepakte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verbooden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

##### EELHNIKA

##### Γενικά

Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek™ P60, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE, είναι ένα φωτοπολυεπίζεμο, ακτινούχο, κολοβωμάτων, composite. Εγίνεται σχεδιαστής για χρήση σε αποκαταστάσεις αποθέματων δοντίων. Οι ενισχυτικοί κόκκινοι υλικοί αποκαταστάσεων Filtek P60 είναι από Zirkonia / διοξειδίου πυριτίου. Ο εμπλουτισμός από αναγόμως ουσίες είναι 61% σε όγκο (άνω επεξεργασίας ασανθάνησης), με εύρος μεγέθους μορίων από 0,01 έως 3,5 µm. Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek P60 περιέχει ημίγυψο τύπου BIS-GMA, UDMA και BIS-EMA. Με τη χρήση ενός άσβητου συγκρότηματος μορίου της 3M ESPE γίνεται μονίμος δεσμός της αποκαταστάσης με την δοντική δούμη. Το υλικό αποκαταστάσεων διατίθεται σε ποικιλία υλικών σύμφωνα με την οδοντική δούμη.

##### Ενέργειας

Το υλικό αποκαταστάσεων Filtek P60 ενδέκπειται για χρήση σε:

- Άμεσες αποκαταστάσεις αποθέματων δοντίων
- Παρασκευές κολοβωμάτων
- Νορθητικοποίηση
- Εμέσες αποκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ένθετων, επένθετων και όψεων.

##### Προφύλαξης

Το υλικό Filtek P60 περιέχει μεθακυρικά. Ενα μικρό ποσότητο του πληθυσμού είναι γνωστό ότι έχει αλλεργική αντίδραση στις ακριλικές ρίτσες. Για να μειωθεί ο κινδύνος αλλεργικής αντίδρασης, ελαχιστοποιείστε την έκθεση του ασθενούς σ' αυτά τα υλικά. Συγκεκριμένα, πρέπει ν' απορρίψεται η επένθεση στην απολυμερίστηρη ρίτση της 3M ESPE. Εάν το υλικό είθεται σ' επαφή με το νότιο, αφαιρέστε το και πετάξτε το, ξεπλύνατε αμέσως με σαπονίνη και νερό. Τα ακριλικά υλικά έχουν την ικανότητα να διεύδουν μεσά στα κοινής χρήσης γάντια. Εάν το υλικό είθεται σ' επαφή με το νότιο, αφαιρέστε το και πετάξτε το, ξεπλύνατε αμέσως με σαπονίνη και νερό και κατόπιν φορέστε καινούργια γάντια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα περιοχές ορίων επικαρπίας ενδοβιτεμάνης κοιλοτήτων. Βλέπε οδηγίες της 3M ESPE για περιστατικές επαφής.

**Ι. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΙΣΧΩΣΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ**

A. Προστομασία Κοιλότητας: Προπαρασκευάστε την κοιλότητα. Το ορίο και οι τριέδρες γωνίες θα πρέπει να επροσγειωθούν με επιφάνειες αποθέματος.

B. Επιλογή Απόκρισης: Πριν' απομονώσετε τα δοντιά, επιλέξτε την κατάλληλη απόκριση (αποχρώσεις) του υλικού αποκαταστάσεως.

C. Απομόνωση: Η επιμόνη μεθόδος απομόνωσης είναι ο ελαστικός απομόνωτρας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίπλωση στις περιοχές ορίων επικαρπίας ενδοβιτεμάνης κοιλοτήτων. Βλέπε οδηγίες της 3M ESPE για περιστατικές επαφής.

**Γ. Τοποθέτηση Τεχνητού Τοιχώματος:** Τοποθετείστε έκθεση του πολού και εάν οι συνθήκες απαιτούνται με διαδικασία του πολού, χρησιμοποιείστε μια ελάχιστη ποσότητα υδρόβιδου του ασθενούς επί της εκθέσεως ακολούθωντας την ικανότητα της 3M ESPE, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE. Η κοινή Vitrebond είναι ουδέτερη στρώμα σβάσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίπλωση στις περιοχές ορίων επικαρπίας της 3M ESPE.

**Δ. Σύσταση Συγκόλλησης:** Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την αρθρωτοποίηση, την επιστροφή του πολού και την επένθεση της αποκαταστάσης από τη σύριγγα στην περιοχή των ανώματης, στρέφοντας το έμβολο αριστερόπτερα. Για να πορεύεται διαφορά του υλικού, αφού ολοκληρώνεται τη λήψη, στρέψτε το έμβολο αριστερόπτερα κατά μια στροφή, για να σταματήσει η ροή της πάστας του υλικού. Τοποθετείστε την πάστα στη σύριγγα στην περιοχή της αποκαταστάσης από την περιοχή της κοιλότητας.

**Ε. Λήψη του Composito:** Βγάλτε την απαραίτητη ποσότητα του υλικού αποκαταστάσεως από τη σύριγγα στην περιοχή της αποκαταστάσης από την περιοχή της κοιλότητας. Επιστρέψτε την πάστα στη σύριγγα στην περιοχή της αποκαταστάσης από την περιοχή της κοιλότητας.

**Ζ. Λείανση / Φινίρισμα:** Διασφαλίστε τις επιφάνειες της αποκαταστάσης με λεπτά διαμάντινα φινίρισματα, φρέζες ή τριγωνικά διαμάντινα. Διασφαλίστε τις επιφάνειες με την ίδιας φινίρισματος με την ίδιας φρέζες ή τριγωνικές αγκύλες με την 3M ESPE.

**Η. Ρύθμιση Σύγκλεισης:** Ελέγξτε τη σύγκλειση με ένα λεπτό χαρτί αριθμητικής στρέφοντας την πάστα στην περιοχή της αποκαταστάσης. Εξετάστε τις κεντρικές και πλαϊνές κυψήλες επιφάνειες.

**Θ. Στήλωση:** Στήλωστε την αποκαταστάση με Διάσκοπους και Τανίνες λείανσης και Στίλπισης Sof-Lex ή με τροχόλιθους και κυτελεούσιο λάστιχο, στα σημεία όπου οι δοκοί δεν είναι κατάλληλοι.

**Ι. Εμβαπτίση:** Επιβάστε την πάστα στην περιοχή της αποκαταστάσης με την ίδιας φρέζες ή τριγωνικές αγκύλες με την 3M ESPE.

**Κ. Επιστροφή αποκαταστάσης:** Επιστρέψτε την π

